

РАСТВОР КРАФТ-ГАЗОБЕТОННОЙ СЕТКИ

ОПИСАНИЕ

Это готовый клей на цементной основе, используемый для фиксации газобетона, прессованного кирпича, блоков и пемзоблоков различных размеров.



TS EN 998-2-Masonry Mortars-Part-2-Masonry Mortar

C= Кладочный раствор общего назначения

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ

- Для скрепления кирпичей из газобетона,
 - При связке прессованного кирпича,
 - Скрепление пемзовых блоков,
- Используется.

МОМЕНТЫ, НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

- Поскольку газобетонные блоки обладают высокой влагопоглощающей способностью, после нанесения клеевого раствора на газобетон не следует оставлять его открытым на длительное время. В противном случае клей высохнет сверху и не обеспечит хорошего сцепления.
- Для достижения большей эффективности клея для газобетона необходимо сметать пыль и частицы с блока и наносить его **так, чтобы горизонтальные и вертикальные поверхности** газобетонного блока **были полностью покрыты клеевым раствором**.
- При нанесении клея ни в коем случае нельзя использовать клин (расклинивание) между стеной и балкой.
- Газобетон является кладочным стеновым материалом с самой низкой теплопроводностью. Клеевой материал не вносит никакого вклада в теплопроводность.
- Избегайте нанесения под солнцем и сильным ветром. Нанесение должно производиться при температуре поверхности от +5 °C до +25 °C.
- При нанесении рекомендуется использовать защитные перчатки. Для получения более подробной информации о мерах защиты, пожалуйста, получите паспорт безопасности материала у производителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Однокомпонентный, легко готовится и наносится.
- Высокая водоудерживающая способность, длительный срок службы и время обработки.
- Обладает высокой связующей способностью и не разрушается.
- Клеевой раствор также используется для ремонта небольших повреждений стен и элементов из газобетона.

ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед применением газобетонные, пемзовые и прессованные кирпичные блоки необходимо проверить и, если они влажные, дать им высохнуть. Перед укладкой стены газобетонные блоки следует разрезать пилой по газобетону до нужного размера. При работе с очень пористыми поверхностями и в жаркую погоду (**при температуре поверхности выше +25 °C**) поверхность необходимо предварительно увлажнить, чтобы она была влажной для соответствующей температуры. Это предотвратит быструю потерю клеем воды.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1 мешок (25 кг) **KRAFT® Gas Concrete Mesh Adhesive** медленно добавляется в 6-6,5 кг воды и перемешивается в течение 5 минут миксером со скоростью 400-600 об/мин до получения пастообразной консистенции. Смесь **оставляют на 5 минут**, затем снова перемешивают и наносят на поверхность подходящим шпателем. При этом производится соответствующее прочесывание. Чтобы поверхность стены была гладкой, ровность горизонтальных и вертикальных швов можно обеспечить с помощью резинового молотка. Особенно первый ряд должен быть очень ровным. После того как материал прижат к поверхности шпателем и прочесан, его следует приклеить в соответствии с температурой воздуха и климатическими условиями, в которых используется материал. В таких случаях на клей надавливают пальцем и проверяют поверхность приклеивания. Если материал попадает на пальцы, процесс приклеивания продолжается. В противном случае процесс склеивания следует прекратить, соскрести с поверхности высохший клейкий материал и нанести на поверхность новый клей. Все инструменты и оборудование, используемые после нанесения клея, должны быть очищены водой до высыхания раствора. Перед и во время нанесения необходимо учитывать информацию производителя, указанную на упаковке. Для нанесения штукатурки на поверхности из газобетона, пемзоблока или перфорированного кирпича см. раздел **KRAFT® PLASTER MAX** или **Готовая штукатурная смесь**.

ЭКСПЕНДИТУРА

Размеры газобетона	Расход (кг/м²)
Плоские стеновые блоки Длина: 60 см, ширина: 25 см, толщина: 10 - 35 см	2 - 5 кг/м²
Перекрывающие стеновые блоки Длина: 60 см, ширина: 25 см, толщина: 15 - 35 см	3 - 5 кг/м²
U-образные блоки Длина: 60 см, ширина: 25 см, толщина: 17,5 - 20 - 25 - 30 см	2,5 - 4 кг/м²

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Серый	
Состав материала	Содержит цемент, минеральный наполнитель и гидравлическую известь.	
Размер зерен (EN 12192-1)	D _{макс.} : 0,8 мм	
Прочность сцепления при растяжении - бетонная поверхность (EN 12004)	Цементный клей нормального твердения с пониженными сдвиговыми свойствами $\geq 0,5 \text{ Н/мм}^2$ (28 дней нормального старения) $\geq 0,5 \text{ Н/мм}^2$ (после выдержки в воде) $\geq 0,5 \text{ Н/мм}^2$ (после теплового старения) $\geq 0,5 \text{ Н/мм}^2$ (после цикла замораживания-оттаивания) Класс реакции на огонь: A1	

ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

Прочность на сжатие (EN 1015-11)	≥ 5 Н/мм ² (М5)
Содержание хлоридов (EN 1015-17)	< % 0,05
Водопоглощение (EN 1015-18)	< 0,4 кг / (м ² .мин ^{0,5})
Паропроницаемость (EN 1015-7)	15/35
Теплопроводность (EN 1745)	< 1,00 Вт/м.К
Соотношение смешивания	25 кг порошка + 6-6,5 кг воды
Толщина нанесения	8мм-10мм
Температурная стойкость	-40°C / +100°C
Время удержания в открытом состоянии	≥ 30 минут
Период созревания	мин. 5 минут
Срок службы контейнера	2 часа
Нанесение штукатурки на поверхность	Не менее 24 после наклеивания
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления при надлежащих условиях хранения Если материал не используется, упаковка должна быть плотно закрыта, а сам материал должен быть израсходован не позднее, чем за 1 неделю.

Указанные выше значения действительны при температуре +21 °C и относительной влажности 50%.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

КОД	УПАКОВКА
KP-120	KRAFT® Кладочный раствор для газобетона серый (25 кг)

Храните материал в не вскрытой упаковке в сухом помещении, защищенном от мороза. Не складывайте поддоны друг на друга, особенно при длительном хранении.