

لاصق كرافت ريدج كرافت (ورقة البيانات الفنية)

لاصق كرافت ريدج لاصق
الوصف

وهو عبارة عن ملاط أسمنتي مدعم بالبوليمر وملاط لاصق جاهز يستخدم لربط ألواح حافة السقف.



TS EN 998-2-ملاط البناء-الجزء-2-ملاط البناء
ج= ملاط البناء للأغراض العامة

أماكن الاستخدام

يُستخدم في لصق وتثبيت ألواح حافة السقف.

نقاط يجب الانتباه إليها

- لا يوضع مباشرة على الأسطح الخشبية.
- لا يوضع على الأسطح المطلية وغير المنفذة للماء.
- لا يوضع على الأسطح المعدنية.
- خلال 24 ساعة، يجب عدم استخدامه على الأسطح التي قد تكون معرضة لخطر الصقيع. يجب حماية الملاط المستخدم من الصقيع لمدة 3 أيام على الأقل.
- تجنب استخدامه تحت أشعة الشمس المباشرة والرياح القوية. يجب أن يتم الاستخدام عندما تكون درجة حرارة السطح بين +5⁰ درجة مئوية و+25⁰ درجة مئوية.
- يوصى باستخدام قفازات واقية أثناء الاستخدام. يُرجى الرجوع إلى ورقة بيانات سلامة المواد الخاصة بالمنتج للاطلاع على المزيد من التدابير الوقائية التفصيلية.

المزايا

- مكون واحد، سهل التحضير والاستخدام.
- نظراً لقدرته العالية على الاحتفاظ بالماء، فإن عمر الوعاء ووقت المعالجة طويل.
- مقاوم للأشعة فوق البنفسجية.
- بفضل لونه الأحمر، لا يُفسد بلاط السقف مظهر بلاط السقف.

شركة فارليك للتعبئة والطاقة الحرارية الأرضية للتعبئة والبناء والتشييد والتجارة

CENTRE: Beştepe Mah.No.1/113 Yenimahalle / أنقرة

مصنع أنطاليا: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No. 14 Döşemaltı/Antalya

البريد الإلكتروني info@kraftbau.com.tr

تيل: 6 190 6 444

Kraftbau.com.tr

تحضير السطح

قبل التطبيق، يجب تنظيف جميع أنواع الأوساخ أو الأخشاب أو المواد التي قد تكون موجودة على السطح وعلى البلاط والتي قد تمنع الالتصاق. في استخدامات الهواء الساخن (إذا كانت درجة حرارة السطح أعلى من 25°C درجة مئوية)، يجب ترطيب السطح مسبقاً بحيث يكون رطباً لدرجة الحرارة المناسبة. سيمنع ذلك فقدان المادة اللاصقة للماء بسرعة.

دليل الاستخدام

1 كيس (25 كجم) من لاصق كرافت® ريدج يضاف ببطء إلى 5-6 كجم من الماء ويخلط لمدة 5 دقائق بخلاط 400-600 دورة في الدقيقة حتى يصل إلى قوام معجون. يُترك الخليط المحضر ليرتاح لمدة 5 دقائق. ثم يُخلط مرة أخرى ويوضع على السطح باستخدام مجرفة مناسبة. بعد تطبيق المادة على السطح باستخدام مجرفة، يجب أن يتم لصقها وفقاً لدرجة حرارة الهواء والظروف المناخية التي تستخدم فيها المادة. في مثل هذه الحالات، يتم الضغط على المادة اللاصقة بإصبع ويتم فحص السطح اللاصق. إذا التصقت المادة بالأصابع، تستمر عملية الربط. وبخلاف ذلك، يجب إنهاء عملية الربط وكشط المادة اللاصقة الجافة من على السطح ووضع مادة لاصقة جديدة على السطح. يجب تنظيف جميع الأدوات والمعدات المستخدمة بعد التطبيق بالماء قبل أن يجف الملاط. يجب مراعاة معلومات الشركة المصنعة المكتوبة على العبوة قبل وأثناء التطبيق.

النفقات

أبعاد الماهية	الاستخدام (قطعة/متر ²)	الاستهلاك (كجم/قطعة)
430 مم/250 مم/200 مم	3	0.75-0.5 كجم/قطعة

المواصفات الفنية

اللون	أحمر - أنثراسايت
محتوى المادة	تحتوي على الأسمنت والحشو المعدني والملون.
حجم الحبيبات (EN 12192-1)	D كحد أقصى: 0.8 مم
قوة رابطة الشد - سطح الخرسانة (EN 12004)	≤ 0.5 نيوتن/مم² (28 يوم تقادم عادي) ≤ 0.5 نيوتن/مم² (بعد التعتيق بالماء) ≤ 0.5 نيوتن/مم² (بعد التعتيق الحراري) ≤ 0.5 نيوتن/مم² (بعد دورة التجميد-الذوبان) CE المادة اللاصقة الأسمنتية ذات التصلب العادي بخصائص انزلاق منخفضة
قوة الانضغاط (EN 1015-11)	≤ 5 نيوتن/مم ²
محتوى الكلوريد (EN 1015-17)	$> 0.05\%$
امتصاص الماء (EN 1015-18)	0.1 كجم / (م ² · 0.5)
نفاذية بخار الماء (EN 1745)	20/5

شركة فارليك للتعبئة والطاقة الحرارية الأرضية للتعبئة والبناء والتشييد والتجارة

أنقرة / CENTRE: Beştepe Mah.No.1/113 Yenimahalle

مصنع أنطاليا: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No. 14 Döşemaltı/Antalya

البريد الإلكتروني info@kraftbau.com.tr

تيل: 6 190 6 444

Kraftbau.com.tr

لاصق كرافت ريدج كرافت
(ورقة البيانات الفنية)

الموصلية الحرارية (EN 1745)	0,35 واط/م.كلفن
نسبة الخلط	25 كجم مسحوق + 6-6,5 كجم ماء
سُمك الاستخدام	8 مم - 10 مم
مقاومة درجات الحرارة	-40 ⁰ درجة مئوية / +100 ⁰ درجة مئوية
وقت الانتظار المفتوح	≤ 30 دقيقة
وقت النضج	دقيقة 5 دقائق
عمر الحاوية	2 ساعة
قابلية البلل (EN 1347)	90%
مدة الصلاحية	12 شهرًا من تاريخ التصنيع في ظروف تخزين مناسبة عند عدم الاستخدام، يجب أن تكون العبوة مغلقة بإحكام ويجب استهلاك المادة في غضون أسبوع واحد على الأكثر.

القيم المذكورة أعلاه صالحة عند +21⁰ درجة مئوية ورطوبة نسبية 50%.

التعبئة والتغليف والتخزين

الكود	التغليف
KR-130	كرافت® لاصق التلال KRAFT (25 كجم) (أحمر)
KR-130	KRAFT® لاصق الحواف (25 كجم) (ANTRASITE)

قم بتخزين المادة في عبوتها غير المفتوحة في بيئة جافة، محمية من الصقيع. لا تكس المنصات فوق بعضها البعض، خاصةً في التخزين طويل الأجل.

شركة فارليك للتعبئة والطاقة الحرارية الأرضية للتعبئة والبناء والتشييد والتجارة

أنقرة / CENTRE: Beştepe Mah.No.1/113 Yenimahalle

مصنع أنطاليا: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No. 14 Döşemaltı/Antalya

البريد الإلكتروني info@kraftbau.com.tr

تيل: 6 190 6 444

Kraftbau.com.tr