

ADHÉSIF POUR FAÎTAGE KRAFT

DESCRIPTION

Il s'agit d'un mortier prêt à l'emploi à base de ciment, renforcé par des polymères, utilisé pour coller les planches de faîtage.



TS EN 998-2-Mortiers de maçonnerie-Partie 2-Mortier de maçonnerie

C= Mortier de maçonnerie à usage général

LIEUX D'UTILISATION

Il est utilisé pour coller et fixer les planches de faîtage.

POINTS DE VIGILANCE

- Ne pas appliquer directement sur les surfaces en bois.
- Ne pas appliquer sur des surfaces peintes et imperméables à l'eau.
- Ne pas appliquer sur des surfaces métalliques.
- Dans les 24 heures, le mortier ne doit pas être utilisé sur des surfaces qui risquent de geler. Le mortier appliqué doit être protégé du gel pendant au moins 3 jours.
- Éviter l'application en plein soleil et par vent fort. L'application doit être effectuée lorsque la température de la surface est comprise entre +5 °C et +25 °C.
- Il est recommandé d'utiliser des gants de protection lors de l'application. Pour des mesures de protection plus détaillées, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité du produit.

AVANTAGES

- Monocomposant, facile à préparer et à appliquer.
- Grâce à sa forte capacité de rétention d'eau, la durée de vie en pot et le temps de traitement sont longs.
- Résistant aux UV.
- Grâce à sa couleur rouge, la tuile ne gâche pas l'apparence des tuiles.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Avant l'application, il convient de nettoyer toutes sortes de saletés, de bois ou de matériaux qui peuvent se trouver sur la surface et sur les tuiles et qui peuvent empêcher l'adhérence. Pour les applications à l'air chaud (**si la température de la surface est supérieure à +25 °C**), la surface doit être pré-mouillée afin qu'elle soit humide pour la température appropriée. Cela empêchera l'adhésif de perdre sa résistance à l'eau.

VARLIK MINERAL GEOTHERMAL ENERGY MINING CONSTRUCTION TRADING CO.

CENTRE : Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

USINE D'ANTALYA : Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL info@kraftbau.com.tr

TEL : 444 6 190

Kraftbau.com.tr

MANUEL D'UTILISATION

1 sac (25 kg) de **KRAFT® Ridge Adhesive** est ajouté lentement à 6-6,5 kg d'eau et mélangé pendant 5 minutes à l'aide d'un mixeur à 400-600 tours/minute jusqu'à l'obtention d'une consistance pâteuse. Le mélange préparé est **laissé au repos pendant 5 minutes**. Il est ensuite mélangé à nouveau et appliqué à la surface à l'aide d'une truelle appropriée. Une fois le matériau appliqué à la surface à l'aide d'une truelle, il doit être collé en fonction de la température de l'air et des conditions climatiques dans lesquelles le matériau est utilisé. Dans ce cas, l'adhésif est pressé avec un doigt et la surface adhésive est vérifiée. Si le matériau adhère aux doigts, le processus de collage se poursuit. Dans le cas contraire, le processus de collage doit être interrompu, le matériau adhésif séché doit être raclé de la surface et un nouvel adhésif doit être appliqué sur la surface. Tous les outils et équipements utilisés après l'application doivent être nettoyés à l'eau avant que le mortier ne sèche. Les informations du fabricant figurant sur l'emballage doivent être prises en considération avant et pendant l'application.

DÉPENSES

Mahya Dimensions	Consommation (pcs/m²)	Consommation (kg/pièce)
430mm/250mm/200mm	3	0,5-0,75 kg/pièce

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur	Rouge - Anthracite
Contenu du matériau	Contient du ciment, des charges minérales et des colorants.
Taille des grains (EN 12192-1)	D _{max} : 0,8 mm
Résistance à la traction - surface en béton (EN 12004)	Adhésif à base de ciment à durcissement normal avec propriétés de glissement réduites ≥ 0,5 N/mm ² (28 jours de vieillissement normal) ≥ 0,5 N/mm ² (après vieillissement à l'eau) ≥ 0,5 N/mm ² (après vieillissement à la chaleur) ≥ 0,5 N/mm ² (après cycle gel-dégel)
Résistance à la compression (EN 1015-11)	≥ 5 N/mm ²
Teneur en chlorure (EN 1015-17)	< % 0,05
Absorption d'eau (EN 1015-18)	0,1 kg / (m ² .min ^{0,5})
Perméabilité à la vapeur d'eau (EN 1745)	5/20
Conductivité thermique (EN 1745)	0,35 W/m.K
Rapport de mélange	25 kg de poudre + 6-6,5 kg d'eau
Épaisseur d'application	8mm-10mm
Résistance à la température	-40°C / +100°C
Temps de maintien ouvert	≥ 30 minutes

VARLIK MINERAL GEOTHERMAL ENERGY MINING CONSTRUCTION TRADING CO.

CENTRE : Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

USINE D'ANTALYA : Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL info@kraftbau.com.tr

TEL : 444 6 190

Kraftbau.com.tr

ADHÉSIF POUR FAÎTAGE KRAFT

(FICHE TECHNIQUE)

Temps de maturation	min 5 minutes
Durée de vie du conteneur	2 heures
Mouillabilité (EN 1347)	%90
Durée de conservation	12 mois à partir de la date de fabrication dans des conditions de stockage appropriées. Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'emballage doit être fermé hermétiquement et le matériau doit être consommé dans un délai d'une semaine au plus tard.

Les valeurs ci-dessus sont valables à +21 °C et 50% d'humidité relative.

EMBALLAGE et STOCKAGE

CODE	EMBALLAGE
KR-130	KRAFT® Adhésif pour faîtage (25 kg) (ROUGE)
KR-130	KRAFT® Adhésif pour faîtage (25 kg) (ANTRASITE)

Stocker le matériau dans son emballage non ouvert dans un environnement sec, à l'abri du gel. Ne pas empiler les palettes les unes sur les autres, surtout en cas de stockage à long terme.

VARLIK MINERAL GEOTHERMAL ENERGY MINING CONSTRUCTION TRADING CO.

CENTRE : Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

USINE D'ANTALYA : Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL info@kraftbau.com.tr

TEL : 444 6 190

Kraftbau.com.tr