

КЛЕЙ ДЛЯ КРАФТ-ГРЕБНЯ

ОПИСАНИЕ

Это готовый клеевой раствор на цементной основе, усиленный полимерами, используемый для приклеивания коньковых планок.



TS EN 998-2-Masonry Mortars-Part-2-Masonry Mortar

C= Кладочный раствор общего назначения

МЕСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Используется для приклеивания и крепления коньковых досок на крыше.

МОМЕНТЫ, НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

- Не наносить непосредственно на деревянные поверхности.
- Не наносить на окрашенные и водонепроницаемые поверхности.
- Не наносить на металлические поверхности.
- В течение 24 часов не следует наносить на поверхности, которые могут подвергнуться опасности замерзания. Нанесенный раствор должен быть защищен от мороза в течение минимум 3 дней.
- Избегайте нанесения под прямыми солнечными лучами и сильным ветром. Нанесение должно производиться при температуре поверхности от +5 °C до +25 °C.
- При нанесении рекомендуется использовать защитные перчатки. Более подробная информация о мерах защиты приведена в паспорте безопасности материала, входящего в состав продукта.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Однокомпонентный, легко готовится и наносится.
- Благодаря высокой водоудерживающей способности срок службы и время обработки велики.
- Устойчив к ультрафиолетовому излучению.
- Благодаря красному цвету не портит внешний вид кровельной черепицы.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением необходимо очистить поверхность и черепицу от всех видов грязи, древесины или материалов, которые могут препятствовать адгезии. При нанесении горячим воздухом (**если температура поверхности выше +25 °C**) поверхность должна быть предварительно увлажнена, чтобы она была влажной для соответствующей температуры. Это предотвратит быструю потерю клеем воды.

ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталия

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1 мешок (25 кг) **KRAFT® Ridge Adhesive** медленно добавляется в 6-6,5 кг воды и перемешивается в течение 5 минут миксером со скоростью 400-600 об/мин до получения пастообразной консистенции. Приготовленная смесь **оставляется на 5 минут**. Затем ее снова перемешивают и наносят на поверхность подходящим шпателем. После нанесения материала на поверхность шпателем необходимо обеспечить его прилипание в зависимости от температуры воздуха и климатических условий, в которых используется материал. В таких случаях клей прижимают пальцем и проверяют поверхность приклеивания. Если материал попадает на пальцы, процесс приклеивания продолжается. В противном случае процесс склеивания следует прекратить, соскрести с поверхности высохший клейкий материал и нанести на поверхность новый клей. Все инструменты и оборудование, используемые после нанесения клея, должны быть очищены водой до высыхания раствора. До и во время нанесения следует учитывать информацию производителя, указанную на упаковке.

ЭКСПЕНДИТУРА

Размеры махи	Расход (шт/м²)	Расход (кг/шт)
430 мм/250 мм/200 мм	3	0,5-0,75 кг/шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Красный - Антрацит
Состав материала	Содержит цемент, минеральный наполнитель и краситель.
Размер зерен (EN 12192-1)	D _{макс.} : 0,8 мм
Прочность сцепления при растяжении - бетонная поверхность (EN 12004)	Нормально твердеющий клей на цементной основе с пониженными свойствами скольжения ≥ 0,5 Н/мм² (28 дней нормального старения) ≥ 0,5 Н/мм² (после выдержки в воде) ≥ 0,5 Н/мм² (после теплового старения) ≥ 0,5 Н/мм² (после цикла замораживания-оттаивания)
Прочность на сжатие (EN 1015-11)	≥ 5 Н/мм ²
Содержание хлоридов (EN 1015-17)	< % 0,05
Водопоглощение (EN 1015-18)	0,1 кг / (м ² ·мин ^{0,5})
Паропроницаемость (EN 1745)	5/20
Теплопроводность (EN 1745)	0,35 Вт/м.К
Соотношение смешивания	25 кг порошка + 6-6,5 кг воды
Толщина нанесения	8мм-10мм
Температурная стойкость	-40°C / +100°C
Время удержания в открытом состоянии	≥ 30 минут



ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

КЛЕЙ ДЛЯ КРАФТ-ГРЕБНЯ (ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)

Время созревания	мин 5 минут
Срок службы контейнера	2 часа
Смачиваемость (EN 1347)	%90
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления при соответствующих условиях хранения. Если материал не используется, упаковка должна быть плотно закрыта, а сам материал должен быть израсходован не позднее, чем за 1 неделю.

Указанные выше значения действительны при температуре +21 °C и относительной влажности 50%.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

КОД	УПАКОВКА
KR-130	KRAFT® Клей для хребтов (25 кг) (КРАСНЫЙ)
KR-130	KRAFT® Клей для хребтов (25 кг) (АНТРАЗИТ)

Храните материал в невскрытой упаковке в сухом помещении, защищенном от мороза. Не складывайте поддоны друг на друга, особенно при длительном хранении.

ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталия

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr