

KRAFT MAHYA YAPIŞTIRICISI

TANIMI

Çatı mahyalarının yapıştırılmasında kullanılan çimento esaslı polimer takviyeli, hazır yapıştırma harcıdır.



TS EN 998-2-Kagir Harçları-Bölüm-2-Kagir Harcı

C= Genel amaçlı kagir harcı

KULLANIM YERLERİ

Çatı mahyalarının yapıştırılmasında ve sabitlenmesinde kullanılır.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- Tahta yüzeylere direkt olarak uygulanmamalıdır.
- Boyalı ve su geçirimsizlik gereken yüzeylere uygulanmamalıdır.
- Metal yüzeylere uygulanmamalıdır.
- 24 saat içerisinde don tehlikesi olabilecek yüzeylerde kullanılmamalıdır. Uygulanan harç minimum 3 gün süre ile dondan korunmalıdır.
- Direk güneş ve kuvvetli rüzgâr altında uygulamadan kaçınılmalıdır. Mutlaka yüzey sıcaklığının +5 °C ile +25 °C arası olduğu durumlarda uygulama yapılmalıdır.
- Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.

AVANTAJLARI

- Tek bileşenlidir, hazırlanması ve uygulaması kolaydır.
- Su tutma kapasite yüksek olduğundan kap ömrü ve işlenebilme süresi uzundur.
- UV dayanımlıdır.
- Kiremit kırmızı rengi sayesinde çatı kiremitlerinin görüntüsünü bozucu etki göstermez.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama öncesinde yüzeyde ve kiremitlerin üzerinde bulanabilecek her türlü kir, tahta ya da yapışmayı engelleyecek malzemeler temizlenmelidir. Sıcak havalı uygulamalarda (**yüzey sıcaklığı +25 °C üzerinde ise**) uygun sıcaklık için yüzey nemli olacak şekilde önceden ıslatılmış olmalıdır. Böylelikle yapıştırıcının suyunu hızlı kaybetmesi önlenmiş olacaktır.

VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.

MERKEZ: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

ANTALYA FABRİKA: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAİL: info@kraftbau.com.tr

TEL: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

KRAFT MAHYA YAPIŞTIRICISI (TEKNİK BİLGİ FÖYÜ)

KULLANIM ŞEKLİ

1 Torba (25 kg) **KRAFT® Mahya Yapıştırıcısı** 6-6,5 kg su içerisine yavaş bir şekilde ilave edilerek macun kıvamına gelene kadar 400-600 devir/dk.'lık karıştırıcı ile 5 dk. karıştırılır. Hazırlanan karışım **5 dk. dinlenmeye bırakılır**. Daha sonra tekrar karıştırılarak uygun mala ile yüzeye sürülür. Malzeme yüzeye mala ile çekildikten sonra hava sıcaklığına ve malzemenin kullanıldığı iklim koşullarına göre yapıştırılmalıdır. Bu tür durumlarda yapıştırıcı üzerine parmakla bastırılır ve yapıştırıcı yüzeyi kontrol edilir. Malzeme parmaklara bulaşırsa yapıştırma işlemine devam edilir. Aksi halde yapıştırma işlemine son verilmeli ve kurumuş yapıştırıcı malzemesi yüzeyden kazınarak alınıp yeni yapıştırıcı yüzeye uygulanmalıdır. Uygulama sonrası kullanılan tüm alet ve ekipmanlar harç kurumadan su ile temizlenmelidir. Uygulama öncesi ve uygulama esnasında üreticinin ambalaj üzerinde yazılı bilgileri dikkate alınmalıdır.

SARFIYAT

Mahya Ebatları	Kullanım (adet/m ²)	Sarfıyat (kg/adet)
430mm/250mm/200mm	3	0,5-0,75 kg/adet

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk	Kırmızı -Antrasit
Malzemenin İçeriği	Çimento, mineral dolgu ve renklendirici içerir.
Tane Boyutu (EN 12192-1)	D _{max} : 0,8 mm
Çekme Yapışma Mukavemeti-beton yüzey (EN 12004)	Normal Sertleşen Kayma Özelliği Azaltılmış Çimento Esaslı Yapıştırıcı ≥ 0,5 N/mm ² (28 gün normal yaşlandırma) ≥ 0,5 N/mm ² (Su ile yaşlandırma sonrası) ≥ 0,5 N/mm ² (Isı ile yaşlandırma sonrası) ≥ 0,5 N/mm ² (Donma-çözünme çevrimi sonrası)
Basınç Dayanımı (EN 1015-11)	≥ 5 N/mm ²
Klorür İçeriği (EN 1015-17)	< % 0,05
Su Emme (EN 1015-18)	0,1 kg / (m ² .min ^{0,5})
Su Buharı Geçirgenliği (EN 1745)	5/20
Isıl iletkenlik (EN 1745)	0,35 W/m.K
Karışım Oranı	25 kg toz + 6-6,5 kg su
Uygulama Kalınlığı	8mm-10mm
Sıcaklık Dayanımı	-40°C / +100°C
Açık Bekletme Süresi	≥ 30 dakika
Olgunlaşma Süresi	min 5 dakika
Kap Ömrü	2 saat
İslanabilirlik (EN 1347)	%90

VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.

MERKEZ: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

ANTALYA FABRİKA: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAİL: info@kraftbau.com.tr

TEL: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

KRAFT MAHYA YAPIŞTIRICISI (TEKNİK BİLGİ FÖYÜ)

Raf Ömrü	Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 ay Kullanılmadığı durumlarda ambalaj ağzı iyice kapatılmalıdır ve malzeme en geç 1 hafta içinde tüketilmelidir.
----------	--

Yukarıdaki değerler +21 °C de ve %50 bağıl nem için geçerlidir.

AMBALAJ ve DEPOLAMA

KOD	AMBALAJ
KR-130	KRAFT® Mahya Yapıştırıcısı (25 kg) (KIRMIZI)
KR-130	KRAFT® Mahya Yapıştırıcısı (25 kg) (ANTRASİT)

Malzemeyi açılmamış ambalajında kuru ortamda dondan koruyarak depolayınız. Özellikle uzun süreli depolamalarda üst üste palet istiflemesi yapılmamalıdır.

VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.

MERKEZ: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

ANTALYA FABRİKA: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAİL: info@kraftbau.com.tr

TEL: 444 6 190

Kraftbau.com.tr