

عباءة كرافت ديكو

الوصف

هو عبارة عن جص زخرفي مرن قائم على الأسمنت ومضاف إليه البوليمر يمكن تطبيقه باستخدام مجرفة ويشكل سطحاً بنمط خاص من حيث حجم الركام الناعم والخشن.



TS 7847 - دهانات ولصقات - دهانات ولصقات - الكسوة الخارجية للبناء والخرسانة

E5	سماكة الغشاء الجاف:
S4	حجم الحبيبات:
V1	معدل نقل بخار الماء:
W2	معدل نقل الماء:
A0	خاصية تغطية الشقوق:
C0	نفاذية ثاني أكسيد الكربون:

أماكن الاستخدام

- الواجهات الداخلية والخارجية والأسقف والجدران
- كطلاء علوي للجص الزخرفي في تطبيقات نظام التغليف
- إصلاح الجص وتطبيقات الجص الحبيبي الخارجي
- مباشرة على الطوب والخرسانة الخلوية والكتل الخفاف

نقاط يجب الانتباه إليها

- لا يوضع على الخشب والـ OSB والـ PVC والبيتومين والمعدن والأسطح المطلية بالطلاء. (الملاط أساسه الأسمنت ولا يلتصق).
- في غضون 24 ساعة، يجب عدم وضع الجص على الأسطح التي قد يحدث فيها خطر الصقيع.
- تجنب الاستخدام تحت أشعة الشمس والرياح القوية. يجب أن يتم التطبيق عندما تكون درجة حرارة السطح بين 5+ درجة مئوية و 25+ درجة مئوية. في المناطق المكشوفة أو المناطق المعرضة للشمس بشكل مفرط، ترتفع درجات حرارة الأرض بسرعة مما يزيد من امتصاص السطح للماء. وبما أن السطح يمتص الماء بسرعة في الملاط، فإن الملاط يجف بسرعة ولا يمكن للوح العازل أن يلتصق جيداً بالسطح وينفصل عن السطح. يجب أن يتم التطبيق عن طريق ترطيب الأرضيات في المناطق المعرضة للشمس بشكل مفرط.
- إذا كانت درجة حرارة السطح أعلى من 25+ درجة مئوية، فانتظر درجة الحرارة المناسبة المطلوبة للتجفيف.
- يوصى باستخدام قفازات واقية أثناء التطبيق. لمزيد من التدابير الوقائية المفصلة، يرجى الرجوع إلى ورقة بيانات سلامة المواد الخاصة بالمنتج.

المزايا

- مكون واحد، سهل التحضير والتطبيق.
- قوة التصاق عالية. مقاوم لدورة التجميد والذوبان.
- يوفر مظهرًا طبيعيًا وزخرفيًا.
- أبيض اللون. يمكن طلاؤه.
- قابل لنفاذ بخار الماء.
- نظراً لخاصيته الحبيبية السميكة، فإنه يتميز بخاصية تغطية عالية للتشققات في طبقة واحدة.
- يعمل كطبقة علوية في تطبيقات نظام التغليف. يحمي النظام من التأثيرات الخارجية.

إعداد السطح

تأكد من أن سطح التطبيق صلب وجاف وخالٍ من الغبار. في تطبيقات الطلاء العلوي في أنظمة التغليف، تأكد من أن الألواح ملتصقة بإحكام على السطح وأن الجص المطبق عليها جاف تمامًا. يجب تصحيح عيوب السطح باستخدام ملاط إصلاح KRAFT الأسمنتي

دليل الاستخدام

يُضاف 1 كيس (25 كجم) من مانتل كرافت ديكو ببطة إلى 5.5-6 كجم من الماء ويُخلط بخلاط 400-600 دورة في الدقيقة لمدة 5 دقائق حتى يصل إلى قوام العجينة. يُترك الخليط ليرتاح لمدة 5 دقائق، ثم يُخلط مرة أخرى ويوضع على السطح باستخدام مجرفة فولانية. يتم وضع النمط المطلوب (تيرفيل) على السطح باستخدام مجرفة مطاطية. في اللصقات من نوع FD، يتم إعطاء النمط عن طريق القيام بحركات دائرية باستخدام المجرفة المطاطية، وفي اللصقات من نوع RP، يتم إعطاء النمط عن طريق التحرك في اتجاه واحد (مثل من أعلى إلى أسفل أو من اليمين إلى اليسار). إذا كان الجص يرتفع عن

شركة فارليك للتعبدين والطاقة الحرارية الأرضية للتعبدين والبناء والتشييد والتجارة

أنقرة / CENTRE: Beştepe Mah.No.1/113 Yenimahalle

مصنع أنطاليا: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No. 14 Döşemaltı/Antalya

البريد الإلكتروني info@kraftbau.com.tr

تيل: 6 190 6 444

Kraftbau.com.tr

السطح أثناء عملية النقش، فيجب انتظار المجرفة قليلاً. إذا لم يكن هناك أي نقش على سطح الجص، فقد فات الأوان للترفييل. يمكن نقش سطح الجص عن طريق الترطيب.

النفقات

2.5-3.0 كجم/متر²

المواصفات الفنية

اللون	أبيض
محتوى المادة	يحتوي على أسمنت وحشو معدني خشن الحبيبات وإضافات بوليمر خاصة.
حجم الحبيبات (EN 12192-1)	النمط النقطي FD-1.5 (DMAX : 1.5) مم FD-2 (DMAX : 2) مم FD-3 (DMAX : 2) مم FD-3 (DMAX : 3) مم
سُمك الغشاء الجاف (EN 1062-1)	E5 (< 400 ميكرومتر)
حجم الحبيبات (EN 787-7)	S4 (< 1500 ميكرومتر)
معدل نقل بخار الماء (EN ISO 7783-2)	V1 (< 150 جم/م ² /24 ساعة)، Sd < 0.14 م
معدل نقل الماء (EN 1062-3)	W2 (لا توجد قيمة مطلوبة)
خاصية تغطية الشقوق (EN 1062-7)	A0 (لا توجد قيمة مطلوبة)
نفذية ثاني أكسيد الكربون (EN 1062-6)	C0 (لا توجد قيمة مطلوبة)
وقت التصلب	دقيقة 5 دقائق
مقاومة درجة الحرارة	-40 درجة مئوية / +100 درجة مئوية
عمر الحاوية	1 ساعة
نسبة الخلط	25 كجم مسحوق + 6-5.5 كجم ماء
الاستهلاك	2.5-3 كجم/م ²
مدة الصلاحية	12 شهرًا من تاريخ التصنيع في ظل ظروف التخزين المناسبة عند عدم الاستخدام، يجب أن تكون العبوة مغلقة بإحكام ويجب استهلاك المادة في غضون أسبوع واحد على الأكثر.

القيم المذكورة أعلاه صالحة عند +21 درجة مئوية ورطوبة نسبية 50%.

التعبئة والتغليف والتخزين

الكود	التغليف
KR-1500	مانتو كرافت ديكو (25 كجم) FD
KR-1500-1	مانتو كرافت ديكو (25 كجم) RP

قم بتخزين المادة في عبواتها غير المفتوحة في بيئة جافة، محمية من الصقيع. لا تكس المنصات فوق بعضها البعض، خاصة للتخزين طويل الأجل (FD: نمط نقطي، RP: نمط خطي).

شركة فارليك للتعبئة والطاقة الحرارية الأرضية للتعبئة والبناء والتشييد والتجارة

مصنع أنطاليا: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No. 14 Döşemaltı/Antalya / أنقرة: Beştepe Mah.No.1/113 Yenimahalle

البريد الإلكتروني: info@kraftbau.com.tr

تيل: 6 190 6 444

Kraftbau.com.tr