

MANTO KRAFT® Клей для косяков и ремонта

ОПИСАНИЕ

Это готовый клей на цементной основе с добавлением полимеров, используемый для склеивания теплоизоляционных плит, таких как XPS, EPS и Jambbs, по желанию содержащих волокна.



Соответствует классу TS EN 1504-3/R4

МЕСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Используется для приклеивания полистирольных теплоизоляционных плит (XPS: экструдированный полистирол или EPS: расширенный полистирол, косяки и т.д.) к таким поверхностям, как кирпич, газобетон, штукатурка, открытый бетон и т.д. Цементируемые поверхности должны быть изготовлены не менее чем за 28 дней.

МОМЕНТЫ, НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

- Не применяется на деревянных, OSB, ПВХ, битумных, металлических, покрытых краской поверхностях (раствор на цементной основе не прилипает).
- В течение 24 часов клей для изоляционных панелей не следует наносить на поверхности, где может возникнуть опасность замерзания.
- Избегайте попадания клея под солнечные лучи и сильный ветер. Нанесение должно производиться при температуре поверхности от +5 °C до +25 °C. На открытых участках или участках, чрезмерно подверженных воздействию солнца, температура грунта быстро повышается, что приводит к увеличению водопоглощающей способности поверхности. Поскольку поверхность быстро впитывает воду, содержащуюся в растворе, раствор быстро высыхает, а изоляционная плита не может хорошо приклеиться к поверхности и отрывается от нее.
- Если температура поверхности выше +25 ⁽⁰⁾ C, подождите, пока не будет достигнута температура, необходимая для приклеивания.
- После укладки плит на поверхность их необходимо закрепить подходящими дюбелями.
- При работе рекомендуется использовать защитные перчатки. Более подробную информацию о мерах защиты см. в паспорте безопасности материала, входящего в состав продукта.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Однокомпонентный, легко готовится и наносится.
2. Поскольку водоудержание высокое, время обработки длительное.
3. Высокая адгезионная стойкость.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность для нанесения должна быть чистой, гладкой, очищенной от краски, соскобленной штукатурки, препятствующей адгезии, и выровненной. Отверстия и трещины на поверхности более 5 мм необходимо за 2-3 дня заделать **ремонтным раствором KRAFT® (тонким или толстым)** (см. **KRAFT® Ремонтный раствор**). При дефектах поверхности более 30 мм поверхность необходимо заделать раствором **KRAFT® Готовая штукатурка** (см. **KRAFT® Готовая штукатурка**). Если температура

ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталия

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

поверхности выше +25 °C, поверхность должна быть предварительно увлажнена, чтобы она была влажной для соответствующей температуры.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1 мешок (25 кг) **MANTO KRAFT® Jamb & Repair Adhesive** медленно добавляется в 6-7 кг воды и перемешивается в течение 5 минут миксером со скоростью 400 600 об/мин до получения пастообразной консистенции. Приготовленную **смесь оставляют на 5 минут**, затем снова перемешивают и наносят клеевой раствор на поверхность плиты **косяка** с помощью подходящего шпателя. В качестве способа приклеивания клей наносится на плиты **косяка** по краям и в средней части шпателем точно и приклеивается путем прижатия к поверхности. Для увеличения прочности сцепления и придания плитам большей сбалансированности процесс приклеивания следует производить методом гребенки: ее кладут на цокольный профиль, аккуратно сдвигают и приклеивают к стене так, чтобы между плитами не оставалось зазора и здания плотно прилегали друг к другу. Пока клеевой раствор не высох, плиты выравнивают с помощью калибра, чтобы избежать перепадов уровня между плитами.

ЭКСПЕНДИТУРА

5-6 кг/м².

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый
Состав материала	Содержит цемент, минеральный наполнитель и специальные полимерные добавки.
Объемная масса пустотелой единицы свежего раствора (EN 1015-6)	≥ 1150 кг/м³
Прочность сцепления с основанием (EN 1015-12)	≥ 0,5 Н/мм² (28 дней - из бетона)
Прочность сцепления с теплоизоляционной плитой (EN 13494)	≥ 0,08 Н/мм² (28 дней)
Прочность на изгиб (EN 1015-11)	≥ 2,0 Н/мм²
Прочность на сжатие (EN 1015-11)	≥ 6,0 Н/мм²
Размер зерен (EN 12192-1)	< 0,8 мм
Водопоглощение (EN 12808-5)	≤ 5 gr (через 30 минут) ≤ 10 gr (240 dk sonra)
Реакция на огонь (EN 13501-1)	Класс A1
Период созревания	мин 5 минут
Пропорции смешивания	25 кг порошка + 6-6,5 кг воды
Толщина нанесения	8 мм (метод кардочесания) не менее 4 мм
Температурная стойкость	-40°C / +100°C
Срок службы контейнера	2 часа
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления при соответствующих условиях хранения. Если материал не используется, упаковка должна быть плотно закрыта, а сам материал должен быть израсходован не позднее, чем за 1 неделю.



Указанные выше значения действительны при температуре +21 °C и относительной влажности 50%.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

КОД	УПАКОВКА
KR-500	MANTO KRAFT® Клей для заделки косяков и ремонта Белый (25 кг)

ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталия

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Храните материал в невскрытой упаковке в сухом помещении, защищенном от мороза. Не складывайте поддоны друг на друга, особенно при длительном хранении.

ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталия

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr