

TECHNO KRAFT IMPRIMACIÓN HORMIGÓN VISTO

DESCRIPCIÓN

Material de imprimación monocomponente a base de dispersión acrílica (modificado con polímeros, a base de resinas) que aumenta la adherencia, el tiempo de trabajo y la trabajabilidad de los enlucidos a base de yeso y cemento, especialmente en superficies-muros de hormigón visto. **TS 13744:2017**



LUGARES DE USO

- Interior y exterior; aplicaciones verticales y horizontales
- Enlucidos de techo, como material potenciador de la adherencia antes de la aplicación de enlucidos de yeso.
- Para aumentar la adherencia de enlucidos a base de yeso, cal y cemento sobre superficies de hormigón visto

PUNTOS A TENER EN CUENTA

- Evitar la aplicación bajo el sol y con viento fuerte. Debe aplicarse cuando la temperatura de la superficie esté entre +5 °C y +25 °C.
- No aplicar sobre superficies de madera, OSB, bituminosas, pintadas y metálicas.
- El material debe protegerse de las heladas.
- Antes de la aplicación, debe añadirse un 10-12% de agua en peso.
- Si hay peligro de heladas en 24 horas, no debe aplicarse. No debe utilizarse en lugares como baños, saunas y piscinas donde la humedad sea alta.
- BRUTE CONCRETE PRIMER** no se utiliza en superficies móviles flexibles.
- Durante la aplicación, **BRUTE CONCRETE PRIMER** debe mezclarse de vez en cuando.
- Una vez seca, la superficie de **BRUTE CONCRETE PRIMER** adquiere un aspecto de relleno espeso.
- Se recomienda utilizar guantes de protección durante la aplicación. Para medidas de protección más detalladas, consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

VENTAJAS

- Monocomponente, fácil de preparar y aplicar.
- Sin disolventes.
- Se utiliza especialmente en aplicaciones de yeso y escayola sobre superficies de hormigón visto.
- EXPOSED CONCRETE PRIMER** prolonga el tiempo de secado y trabajabilidad del mortero base cemento a aplicar sobre el mismo.
- Tras el secado, se obtiene una superficie muy dura.
- Puede utilizarse en interiores y exteriores.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de aplicación debe estar limpia, lisa y libre de pintura, óxido, aceite y parafina que impidan la adherencia. Es importante que la superficie esté nivelada. Los defectos de la superficie deben corregirse con un mortero de reparación o yeso adecuado.

MANUAL DE USO

BRUTE CONCRETE PRIMER debe diluirse con un 10-12% (en peso) de agua antes de su aplicación.

TECHNO KRAFT IMPRIMACIÓN HORMIGÓN VISTO

FICHA TÉCNICA

Antes de aplicar el enlucido sobre superficies de hormigón visto:

BRUTE CONCRETE PRIMER se suministra con un cubo de trabajo. Se toma uno de los 12 kg de material y se mezcla durante 5 minutos con la ayuda de una mezcladora de 400-600 rpm. (**BRUTE CONCRETE PRIMER** debe mezclarse de vez en cuando mientras se trabaja con el material.) El **BRUTE CONCRETE PRIMER** preparado se aplica a la superficie con una brocha de dureza media. El tiempo de secado puede variar según la absorbencia de la superficie. Después de la aplicación, esperar al menos 24 horas para el recubrimiento.

Para pegar sobre yeso, cartón-yeso, enlucido de cal, madera, OSB, baldosas cerámicas viejas, superficies de granito:

La mejor aplicación en este tipo de superficies es utilizar **TECHNO KRAFT FILLED PRIMER** (ver **TECHNO KRAFT FILLED PRIMER**)

GASTOS

Los valores de consumo varían en función de la absorbencia del suelo, la temperatura ambiente y la humedad. Promedio 200-300 g/m²

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color	Rosa Seco
Contenido del material	Líquido a base de resina de copolímero acrílico
pH (20 ⁰⁰ C)	7,0-9,0
Proporción de materia sólida	%10-15
Espesor de aplicación	2 mm
Densidad (10% diluido)	~1, 30 kg/l
Resistencia a la temperatura	-20°C / +80°C
Tiempo de secado	4 horas (Depende de la temperatura ambiente y la humedad)
Tiempo necesario para otras aplicaciones	24 horas
Tiempo de conservación	12 meses a partir de la fecha de fabricación en condiciones de almacenamiento adecuadas Cuando no se utilice, el envase debe cerrarse herméticamente y el material debe consumirse en el plazo máximo de 1 semana.

Los valores anteriores son válidos a +21 °C y 50% de humedad relativa.

ENVASADO y ALMACENAMIENTO

CÓDIGO	EMBALAJE
KR-7000	TECHNO KRAFT IMPRIMACIÓN GRUESA DE HORMIGÓN (12 kg)

Almacenar el material en su envase sin abrir, en un ambiente seco y protegido de las heladas.