

TECHNO KRAFT APPRÊT POUR BÉTON APPARENT

DESCRIPTION

Primaire monocomposant à base de dispersion acrylique (polymère modifié, à base de résine) qui augmente l'adhérence, le temps de travail et la maniabilité des plâtres à base de gypse et de ciment, en particulier sur les surfaces murales en béton apparent. **TS 13744:2017**



LIEUX D'UTILISATION

- Intérieur et extérieur ; applications verticales et horizontales
- Enduits de plafond, comme matériau d'amélioration de l'adhérence avant l'application du plâtre de gypse
- Pour augmenter l'adhérence des plâtres à base de gypse, de chaux et de ciment sur les surfaces de béton exposées.

POINTS À PRENDRE EN COMPTE

- Éviter l'application au soleil et par vent fort. Il doit être appliqué lorsque la température de la surface est comprise entre +5 °C et +25 °C.
- Ne pas appliquer sur des surfaces en bois, OSB, bitumineuses, peintes et métalliques.
- Le matériau doit être protégé du gel.
- Avant l'application, il convient d'ajouter 10 à 12 % d'eau en poids.
- S'il y a un risque de gel dans les 24 heures, le produit ne doit pas être appliqué. Il ne doit pas être utilisé dans des endroits tels que les bains, les saunas et les piscines où l'humidité est élevée.
- Le **BRUTE CONCRETE PRIMER** n'est pas utilisé sur des surfaces flexibles en mouvement.
- Pendant l'application, **BRUTE CONCRETE PRIMER** doit être mélangé de temps en temps.
- Après le séchage de la surface de **BRUTE CONCRETE PRIMER**, celle-ci prend un aspect épais et rempli.
- Il est recommandé d'utiliser des gants de protection pendant l'application. Pour des mesures de protection plus détaillées, veuillez vous référer à la fiche de sécurité du produit.

AVANTAGES

- Un seul composant, facile à préparer et à appliquer.
- Sans solvant.
- Il est particulièrement utilisé dans les applications de plâtre et d'enduit sur les surfaces de béton exposées.
- L'**apprêt** pour béton apparent prolonge le temps de séchage et d'ouvrabilité du mortier à base de ciment à appliquer sur celui-ci.
- Après séchage, on obtient une surface très dure.
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface d'application doit être propre, lisse et exempte de peinture, de rouille, d'huile, de paraffine qui empêcheraient l'adhérence. Il est important que la surface soit plane. Les défauts de surface doivent être corrigés à l'aide d'un mortier de réparation ou d'un enduit approprié.

MANUEL D'UTILISATION

Le **BRUTE CONCRETE PRIMER** doit être dilué avec 10-12% (en poids) d'eau avant l'application.

Avant l'application de l'enduit sur les surfaces de béton exposées :

BRUTE CONCRETE PRIMER est livré avec un seau de travail. Un des 12 kg de matériau est prélevé et mélangé pendant 5 minutes à l'aide d'un malaxeur à 400-600 tours/minute (**BRUTE CONCRETE PRIMER** doit être mélangé de temps en temps pendant que l'on travaille avec le

TECHNO KRAFT APPRÊT POUR BÉTON APPARENT

FICHE TECHNIQUE

matériau.) Le **BRUTE CONCRETE PRIMER** préparé est appliqué sur la surface à l'aide d'une brosse de dureté moyenne. Le temps de séchage peut varier en fonction de la capacité d'absorption de la surface. Après l'application, attendre au moins 24 heures pour le revêtement. Pour le collage sur plâtre, plaques de plâtre, enduit à la chaux, bois, OSB, anciens carreaux de céramique, surfaces en granit :
La meilleure application sur de telles surfaces est l'utilisation du **TECHNO KRAFT FILLED PRIMER** (voir **TECHNO KRAFT FILLED PRIMER**).

DÉPENSES

Les valeurs de consommation varient en fonction du pouvoir absorbant du sol, de la température ambiante et de l'humidité. Moyenne 200-300 g/m²

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur	Rose séché
Contenu de la matière	Liquide à base de résine copolymère acrylique
pH (20 ⁽⁰⁾ °C)	7,0-9,0
Ratio de matière solide	%10-15
Épaisseur d'application	2 mm
Densité (dilué à 10%)	~1, 30 kg/l
Résistance à la température	-20°C / +80°C
Temps de séchage	4 heures (en fonction de la température et de l'humidité ambiantes)
Temps requis pour d'autres applications	24 heures
Durée de conservation	12 mois à partir de la date de fabrication dans des conditions de stockage appropriées. Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'emballage doit être fermé hermétiquement et le matériau doit être consommé dans un délai d'une semaine au plus tard.

Les valeurs ci-dessus sont valables à +21 °C et 50% d'humidité relative.

EMBALLAGE et STOCKAGE

CODE	EMBALLAGE
KR-7000	TECHNO KRAFT ENDUIT DE BÉTON BRUT (12 kg)

Stocker le matériau dans son emballage non ouvert dans un environnement sec, à l'abri du gel.