

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ГРУНТОВКА ДЛЯ ОТКРЫТЫХ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕСНО KRAFT

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный грунтовочный материал на основе акриловой дисперсии (модифицированный полимерами, на основе смолы), который увеличивает адгезию, время работы и обрабатываемость штукатурок на основе гипса и цемента, особенно на открытых бетонных поверхностях - стенах. **TS 13744:2017**



МЕСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Внутри и снаружи помещений; вертикальное и горизонтальное применение
- Потолочные штукатурки, в качестве материала для повышения адгезии перед нанесением гипсовой штукатурки
- Для повышения адгезии гипсовых, известковых и цементных штукатурок на открытых бетонных поверхностях

МОМЕНТЫ, НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

- Избегайте нанесения под солнцем и сильным ветром. Наносить при температуре поверхности от +5 °C до +25 °C.
- Не наносить на деревянные, OSB, битумные, окрашенные и металлические поверхности.
- Материал должен быть защищен от мороза.
- Перед нанесением необходимо добавить 10-12% воды по весу.
- Если существует опасность заморозков в течение 24 часов, то наносить его не следует. Не следует использовать в таких местах, как бани, сауны, бассейны, где повышенная влажность.
- **BRUTE CONCRETE PRIMER** не используется на гибких подвижных поверхностях.
- Во время нанесения **BRUTE CONCRETE PRIMER** необходимо время от времени перемешивать.
- После высыхания поверхность **BRUTE CONCRETE PRIMER** приобретает вид густой заливки.
- При нанесении рекомендуется использовать защитные перчатки. Более подробная информация о мерах защиты приведена в паспорте безопасности материала.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Однокомпонентный, легко готовится и наносится.
- Не содержит растворителей.
- Особенно часто используется при нанесении штукатурки и шпаклевки на открытые бетонные поверхности.
- **EXPOSED CONCRETE PRIMER** продлевает время высыхания и обрабатываемости наносимого на нее цементного раствора.
- После высыхания получается очень твердая поверхность.
- Может использоваться внутри и снаружи помещений.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность для нанесения должна быть чистой, гладкой и очищенной от краски, ржавчины, масла, парафина, которые препятствуют адгезии. Важно, чтобы поверхность была ровной. Дефекты поверхности должны быть устранены с помощью подходящего ремонтного раствора или штукатурки.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед нанесением **BRUTE CONCRETE PRIMER** следует разбавить водой на 10-12% (по весу).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Перед нанесением штукатурки на открытые бетонные поверхности:

BRUTE CONCRETE PRIMER поставляется с рабочим ведром. Берется один из 12 кг материала и перемешивается в течение 5 минут с помощью миксера со скоростью 400-600 об/мин. (**BRUTE CONCRETE PRIMER** необходимо время от времени перемешивать в процессе работы с материалом) Приготовленный **BRUTE CONCRETE PRIMER** наносится на поверхность с помощью кисти средней жесткости. Время высыхания может варьироваться в зависимости от впитывающей способности поверхности. После нанесения необходимо подождать не менее 24 часов для нанесения покрытия.

Для нанесения на штукатурку, гипсокартон, известковую штукатурку, дерево, OSB, старую керамическую плитку, гранитные поверхности:

Для нанесения на такие поверхности лучше всего использовать грунтовку **TECHNO KRAFT FILLED PRIMER** (см. **TECHNO KRAFT FILLED PRIMER**).

ЭКСПЕНДИТУРА

Расход зависит от впитывающей способности пола, температуры и влажности окружающей среды. В среднем 200-300 г/м²

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Высушенная роза
Состав материала	Жидкость на основе акриловой сополимерной смолы
pH (20 ⁽⁰⁾ C)	7,0-9,0
Соотношение твердых веществ	%10-15
Толщина нанесения	2 мм
Плотность (10% разбавленный)	~1, 30 кг/л
Температурная стойкость	-20°C / +80°C
Время высыхания	4 часа (зависит от температуры и влажности окружающей среды)
Время, необходимое для других применений	24 часа
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления при соответствующих условиях хранения Если материал не используется, упаковка должна быть плотно закрыта, а сам материал должен быть израсходован не позднее, чем за 1 неделю.

Указанные выше значения действительны при температуре +21 °C и относительной влажности 50%.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

КОД	УПАКОВКА
KR-7000	TECHNO KRAFT GROSS CONCRETE PRIMER (12 кг)

Храните материал в не вскрытой упаковке в сухом помещении, защищенном от мороза.