


مادة طلاء أولي مملوءة أساسها بوليمر أكريليك خالي من المذيبات.



TS EN 1062-1 / مواد وأنظمة الطلاء للواجهات الخارجية للبناء والخرسانة النوع

E3	سماكة الغشاء الجاف:
S3	حجم الحبيبات:
V1	معدل نقل بخار الماء:
W3	معدل نقل الماء:
A0	خاصية تغطية الشقوق:
C0	نفاذية ثاني أكسيد الكربون:

أماكن الاستخدام

- الواجهات الداخلية والخارجية
- كمادة أولية على الأسطح الملساء واللامعة مثل السيراميك والخرسانة المكشوفة والرخام والأسطح الماصة مثل الجص والخرسانة والجص وذراع التسوية والخشب □ كمادة تبطين في تطبيقات نظام التغليف
- يمكن استخدام المعدن لزيادة الالتصاق قبل الجص الزخرفي.

نقاط يجب الانتباه إليها

- لا يمكن تطبيقه مباشرة على الخشب و OSB و PVC والبيتومين والمعادن والأسطح المطلية.
- لا يوضع خلال 24 ساعة على الأسطح التي قد تتعرض لخطر الصقيع.
- تجنب الاستخدام تحت أشعة الشمس والرياح القوية. يجب أن يتم الاستخدام عندما تكون درجة حرارة السطح بين +5 درجة مئوية و +25 درجة مئوية.
- يجب تنظيف السطح من البقايا التي تمنع الالتصاق.
- يوصى بوضع طبقتين على الأسطح مثل الجص والخرسانة المكشوفة.
- يوصى باستخدام قفازات واقية أثناء الاستخدام. لمزيد من التدابير الوقائية المفصلة، يرجى الرجوع إلى ورقة بيانات سلامة المواد الخاصة بالمنتج.

شركة فارليك للتعددين والطاقة الحرارية الأرضية للتعددين والبناء والتشييد والتجارة

CENTRE: Beştepe Mah.No.1/113 Yenimahalle / أنقرة

مصنع أنطاليا: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No. 14 Döşemaltı/Antalya

البريد الإلكتروني info@kraftbau.com.tr

تيل: 6 190 6 444

Kraftbau.com.tr

تكنو كرافت لاتكس (صحيفة البيانات الفنية)

المزايا

- مكون واحد وجاهز للاستخدام. ولذلك، فإنه سهل الاستخدام.
- يمكن تطبيقه مباشرة في موقع البناء.
- لونه أبيض. يمكن طلاؤه.
- قابل لنفاذ بخار الماء.

تحضير السطح

تأكد من أن سطح التطبيق سليم وجاف وخالي من الغبار. يجب تصحيح عيوب السطح باستخدام ملاط إصلاح كرافت® الأسمنتية.

دليل الاستخدام

1 دلو يتم خلط دلو TECHNO KRAFT® LATEX بخلاط 400-600 دورة في الدقيقة لمدة 5 دقائق حتى يصل إلى قوام متجانس في الدلو الخاص به. يُترك الخليط المحضّر ليرتاح لمدة 5 دقائق، ثم يُخلط مرة أخرى ويوضع على السطح المطلوب باستخدام فرشاة أو بكرة. لا ينبغي إضافة أي إضافات.

الاستهلاك

250 غرام/م² (القيمة للمعلومات العامة. قد تختلف الكمية وفقاً لامتصاص السطح وطريقة الاستخدام).

المواصفات الفنية

اللون	شفاف
محتوى المادة	أكريليك مومومر، حشو معدني دقيق الحبيبات وإضافات بوليمر خاصة.
حجم الحبيبات (EN 12192-1)	لاتكس (> 400 ميكرومتر) 
سُمك الغشاء الجاف (EN 1062-1)	E3 (> 100 ميكرومتر) > 200 ميكرومتر
الكثافة	حوالي 1.2 جم/سم ³
وقت التجفيف	60-45 دقيقة
حجم الحبيبات (EN 787-7)	S3 (> 1500 ميكرومتر)
معدل نقل بخار الماء (EN ISO 7783-2)	V1 (< 150 جم/م ² ·24س)، S1 (< 0.14) > 0.14

شركة فارليك للتعبدين والطاقة الحرارية الأرضية للتعبدين والبناء والتشييد والتجارة

CENTRE: Beştepe Mah.No.1/113 Yenimahalle / أنقرة

مصنع أنطاليا: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No. 14 Döşemaltı/Antalya

البريد الإلكتروني info@kraftbau.com.tr

تيل: 6 190 6 444

Kraftbau.com.tr

تكنو كرافت لاتكس
(صحيفة البيانات الفنية)

W3 ($0.1 > 0.5 \cdot 10^{-2} \text{ م}^2/\text{كجم} \cdot \text{h}^{(2)}$)	معدل نقل الماء (EN 1062-3)
A0 (لا توجد قيمة مطلوبة)	خاصية تغطية الشقوق (EN 1062-7)
C0 (لا توجد قيمة مطلوبة)	نفاذية ثاني أكسيد الكربون (EN 1062-6)
12 شهرًا من تاريخ التصنيع في ظروف تخزين مناسبة عند عدم الاستخدام، يجب أن تكون العبوة مغلقة جيدًا ويجب استهلاك المادة المفتوحة في غضون أسبوع واحد على الأكثر.	مدة الصلاحية

القيم المذكورة أعلاه صالحة عند +21 درجة مئوية ورطوبة نسبية 50%.

التعبئة والتغليف والتخزين

التغليف	الكود
TECHNO KRAFT® LATEX (1 كجم)	KR-7700

قم بتخزين المادة في عبوتها غير المفتوحة في بيئة جافة، محمية من الصقيع وأشعة الشمس. لا تكس المنصات فوق بعضها البعض، خاصة في التخزين طويل الأجل.

شركة فارليك للتعبئة والطاقة الحرارية الأرضية للتعبئة والبناء والتشييد والتجارة

أنقرة / CENTRE: Beştepe Mah.No.1/113 Yenimahalle

مصنع أنطاليا: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No. 14 Döşemaltı/Antalya

البريد الإلكتروني info@kraftbau.com.tr

تيل: 6 190 6 444

Kraftbau.com.tr