


TECHNO-KRAFT-LATEX

BESCHREIBUNG

Lösemittelfreies, gefülltes Grundiermaterial auf Acrylpolymerbasis.



TS EN 1062-1 / Beschichtungsmaterialien und -systeme für Mauerwerk und Betonfassaden im Außenbereich Typ

Trockenschichtdicke:	E3
Korngröße:	S3
Wasserdampfdurchlässigkeit:	V1
Wasserübertragungsrate:	W3
Rissabdeckendes Merkmal:	A0
Kohlendioxid-Durchlässigkeit:	C0

EINSATZBEREICHE

- Innen- und Außenfassaden
- Als Grundierung auf glatten und glänzenden Oberflächen wie Keramik, Sichtbeton, Marmor und saugenden Untergründen wie Putz, Beton, Gips, Estrich, Holz
- Als Auskleidungsmaterial in Ummantelungssystemen
- Mineral kann zur Erhöhung der Haftfähigkeit vor Dekorputz verwendet werden.

ZU BEACHTENDE PUNKTE

- Es kann nicht direkt auf Holz, OSB, PVC, Bitumen, Metall und gestrichene Oberflächen aufgetragen werden.
- Nicht innerhalb von 24 Stunden auf Oberflächen auftragen, bei denen Frostgefahr besteht.
- Vermeiden Sie das Auftragen bei Sonne und starkem Wind. Die Anwendung muss bei einer Oberflächentemperatur zwischen +5 °C und +25 °C erfolgen.
- Die Oberfläche muss von haftungsmindernden Rückständen gereinigt werden.
- Es wird empfohlen, zwei Anstriche auf Oberflächen wie Putz und Sichtbeton aufzutragen.
- Es wird empfohlen, bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe zu tragen. Ausführlichere Schutzmaßnahmen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

VORTEILE

- Es ist einkomponentig und gebrauchsfertig. Daher ist es leicht zu verarbeiten.
- Er kann direkt auf der Baustelle aufgetragen werden.
- Die Farbe ist weiß. Sie kann überstrichen werden.
- Wasserdampfdurchlässig.

VARLIK MINERAL GEOTHERMAL ENERGY MINING CONSTRUCTION TRADING CO.

ZENTRUM: Beştepe Mah.Nr:1/113 Yenimahalle/Ankara

ANTALYA FABRIK: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL info@kraftbau.com.tr

TEL: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

TECHNO KRAFT LATEX (TECHNISCHES DATENBLATT)

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Stellen Sie sicher, dass die zu bearbeitende Fläche fest, trocken und staubfrei ist. Oberflächendefekte sollten mit **KRAFT® Reparaturmörtel** auf Zementbasis ausgebessert werden.

GEBRAUCHSANLEITUNG

1 Eimer **TECHNO KRAFT® LATEX** wird mit einem Mischer mit 400-600 Umdrehungen pro Minute 5 Minuten lang gemischt, bis es in seinem eigenen Eimer eine homogene Konsistenz erreicht. Die fertige Mischung wird 5 Minuten lang ruhen gelassen, dann erneut gemischt und mit einem Pinsel oder einer Rolle auf die gewünschte Oberfläche aufgetragen. Es sollten keine Zusatzstoffe hinzugefügt werden.

AUSGABE

250 gr/m⁽²⁾ (Der Wert dient der allgemeinen Information. Die Menge kann je nach Saugfähigkeit des Untergrunds und der Auftragsmethode variieren).

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Transparent
Material Inhalt	Acrylmomer, feinkörniger mineralischer Füllstoff und spezielle polymere Additive.
Korngröße (EN 12192-1)	LATEX (< 400 µm)
Trockenschichtdicke (EN 1062-1)	E3 (> 100 µm) (< 200 µm)
Dichte	~1,2 g/cm ³
Trocknungszeit	45-60 Minuten
Korngröße (EN 787-7)	S3 (< 1500 µm)
Wasserdampfdurchlässigkeit (EN ISO 7783-2)	V1 (> 150 g/m ² .d) , S _(d) < 0,14m
Wasserdurchlässigkeit (EN 1062-3)	W3 (< 0,1 kg/m ² .h ^{0,5})
Rissabdeckende Eigenschaft (EN 1062-7)	A0 (kein Wert erforderlich)
Kohlendioxid-Durchlässigkeit (EN 1062-6)	C0 (kein Wert erforderlich)
Haltbarkeitsdauer	12 Monate ab dem Herstellungsdatum unter geeigneten Lagerbedingungen Bei Nichtgebrauch sollte die Verpackung gut verschlossen sein und das angebrochene Material spätestens innerhalb von 1 Woche verbraucht werden.

Die oben genannten Werte gelten bei +21 °C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit.

VERPACKUNG und LAGERUNG

CODE	VERPACKUNG
KR-7700	TECHNO KRAFT® LATEX (1 kg)

Lagern Sie das Material in der ungeöffneten Verpackung in einer trockenen Umgebung, geschützt vor Frost und Sonnenlicht. Stapeln Sie die Paletten nicht übereinander, insbesondere bei Langzeitlagerung.

VARLIK MINERAL GEOTHERMAL ENERGY MINING CONSTRUCTION TRADING CO.

ZENTRUM: Beştepe Mah.Nr:1/113 Yenimahalle/Ankara

ANTALYA FABRIK: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL info@kraftbau.com.tr

TEL: 444 6 190

Kraftbau.com.tr