


TECHNO KRAFT LATEX

DESCRIPTION

Primaire chargé à base de polymère acrylique sans solvant.



TS EN 1062-1 / Matériaux et systèmes de revêtement pour façades extérieures en maçonnerie et en béton Type

Épaisseur du film sec :	E3
Taille du grain :	S3
Taux de transfert de la vapeur d'eau :	V1
Taux de transfert de l'eau :	W3
Caractéristique de recouvrement des fissures :	A0
Perméabilité au dioxyde de carbone :	C0

LIEUX D'UTILISATION

- Façades intérieures et extérieures
- Comme primaire sur les surfaces lisses et brillantes telles que la céramique, le béton apparent, le marbre et les surfaces absorbantes telles que le plâtre, le béton, l'enduit, la chape, le bois
- Comme matériau de revêtement dans les applications de systèmes de revêtement
- Mineral peut être utilisé pour augmenter l'adhérence avant le plâtre décoratif.

POINTS À PRENDRE EN COMPTE

- Il ne peut pas être appliqué directement sur le bois, l'OSB, le PVC, le bitume, le métal et les surfaces peintes.
- Ne pas appliquer dans les 24 heures sur des surfaces présentant un risque de gel.
- Éviter l'application au soleil et par vent fort. L'application doit être effectuée lorsque la température de la surface est comprise entre +5 °C et +25 °C.
- La surface doit être nettoyée des résidus qui empêchent l'adhérence.
- Il est recommandé d'appliquer deux couches sur des surfaces telles que le plâtre et le béton apparent.
- Il est recommandé d'utiliser des gants de protection pendant l'application. Pour des mesures de protection plus détaillées, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité du produit.

AVANTAGES

- Le produit est monocomposant et prêt à l'emploi. Il est donc facile à appliquer.
- Il peut être appliqué directement sur le chantier.
- Il est de couleur blanche. Il peut être repeint.
- Perméable à la vapeur d'eau.

VARLIK MINERAL GEOTHERMAL ENERGY MINING CONSTRUCTION TRADING CO.

CENTRE : Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

USINE D'ANTALYA : Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL info@kraftbau.com.tr

TEL : 444 6 190

Kraftbau.com.tr

PRÉPARATION DE LA SURFACE

S'assurer que la surface d'application est saine, sèche et exempte de poussière. Les défauts de surface doivent être corrigés avec le **mortier de réparation KRAFT®** à base de ciment.

MANUEL D'UTILISATION

1 Seau **TECHNO KRAFT® LATEX** est mélangé à l'aide d'un malaxeur à 400-600 tours/minute pendant 5 minutes jusqu'à obtention d'une consistance homogène dans son propre seau. Le mélange préparé **est laissé au repos pendant 5 minutes**, puis mélangé à nouveau et appliqué sur la surface souhaitée à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Aucun additif ne doit être ajouté.

DÉPENSES

250 gr/m⁽²⁾ (Cette valeur est donnée à titre indicatif. La quantité peut varier en fonction du pouvoir absorbant de la surface et de la méthode d'application).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur	Transparent
Contenu des matériaux	Monomère acrylique, charge minérale à grain fin et additifs polymères spéciaux.
Taille des grains (EN 12192-1)	LATEX (< 400 µm)
Épaisseur du film sec (EN 1062-1)	E3 (> 100 µm) (< 200 µm)
Densité	~1,2 g/cm ³
Temps de séchage	45-60 minutes
Taille des grains (EN 787-7)	S3 (< 1500 µm)
Taux de transfert de la vapeur d'eau (EN ISO 7783-2)	V1 (> 150 g/m ² .d) , S _(d) < 0.14m
Taux de transfert de l'eau (EN 1062-3)	W3 (< 0,1 kg/m ² .h ^(0.5))
Caractéristique de recouvrement des fissures (EN 1062-7)	A0 (aucune valeur requise)
Perméabilité au dioxyde de carbone (EN 1062-6)	C0 (aucune valeur requise)
Durée de conservation	12 mois à compter de la date de fabrication dans des conditions de stockage appropriées. Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'emballage doit être bien fermé et le produit ouvert doit être consommé dans un délai d'une semaine au plus tard.

Les valeurs ci-dessus sont valables à +21 °C et 50% d'humidité relative.

EMBALLAGE et STOCKAGE

CODE	EMBALLAGE
KR-7700	TECHNO KRAFT® LATEX (1 kg)

Stocker le matériel dans son emballage non ouvert dans un environnement sec, à **l'abri du gel et de la lumière du soleil**. Ne pas empiler les palettes les unes sur les autres, surtout en cas de stockage à long terme.

VARLIK MINERAL GEOTHERMAL ENERGY MINING CONSTRUCTION TRADING CO.

CENTRE : Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

USINE D'ANTALYA : Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL info@kraftbau.com.tr

TEL : 444 6 190

Kraftbau.com.tr