


ТЕХНОКРАФТ ЛАТЕКС

ОПИСАНИЕ

Наполненный грунтовочный материал на основе акриловых полимеров, не содержащий растворителей.



TS EN 1062-1 / Материалы и системы покрытий для наружных фасадов из каменной кладки и бетона Тип

Толщина сухой пленки: E3
Размер зерна: S3
Скорость переноса водяного пара: V1
Скорость переноса воды: W3
Функция перекрытия трещин: A0
Проницаемость диоксида углерода: C0

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутренние и наружные фасады
- В качестве грунтовки для гладких и глянцевых поверхностей, таких как керамика, открытый бетон, мрамор, и впитывающих поверхностей, таких как штукатурка, бетон, гипс, стяжка, дерево
- В качестве подкладочного материала в системах обшивки
- Минерал может использоваться для повышения адгезии перед нанесением декоративной штукатурки.

МОМЕНТЫ, НА КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

- Нельзя наносить непосредственно на дерево, OSB, ПВХ, битум, металл и окрашенные поверхности.
- Не наносить в течение 24 часов на поверхности, где может возникнуть опасность замерзания.
- Избегайте нанесения под солнцем и сильным ветром. Нанесение должно производиться при температуре поверхности от +5 °C до +25 °C.
- Поверхность должна быть очищена от остатков, препятствующих адгезии.
- Рекомендуется наносить два слоя на такие поверхности, как штукатурка и открытый бетон.
- При нанесении рекомендуется использовать защитные перчатки. Более подробная информация о мерах защиты приведена в паспорте безопасности продукта.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Однокомпонентный и готовый к применению. Поэтому его легко наносить.
- Его можно наносить непосредственно на строительной площадке.
- Имеет белый цвет. Может быть окрашена.
- Проницаема для водяного пара.

ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталия

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Убедитесь, что поверхность нанесения прочная, сухая и очищенная от пыли. Дефекты поверхности следует устранить с помощью **ремонтного раствора KRAFT®** на цементной основе.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1 ведро **TECHNO KRAFT® LATEX** перемешивается миксером со скоростью 400-600 об/мин в течение 5 минут до получения однородной консистенции в собственном ведре. Приготовленную смесь оставляют на 5 минут, затем снова перемешивают и наносят на требуемую поверхность кистью или валиком. Никаких добавок добавлять не следует.

ЭКСПЕНДИТУРА

250 гр/м⁽²⁾ (Значение приведено для общей информации. Количество может варьироваться в зависимости от впитывающей способности поверхности и способа нанесения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Прозрачный
Состав материала	Акриловый мономер, мелкозернистый минеральный наполнитель и специальные полимерные добавки.
Размер зерен (EN 12192-1)	LATEX (< 400 мкм) 
Толщина сухой пленки (EN 1062-1)	E3 (> 100 мкм) (< 200 мкм)
Плотность	~1,2 г/см ³
Время высыхания	45-60 минут
Размер зерен (EN 787-7)	S3 (< 1500 мкм)
Скорость переноса водяного пара (EN ISO 7783-2)	V1 (> 150 г/м ² .d) , S _(d) <0,14м
Скорость переноса воды (EN 1062-3)	W3 (< 0,1 кг/м ² .h ^{0.5})
Характеристика покрытия трещин (EN 1062-7)	A0 (значение не требуется)
Проницаемость для диоксида углерода (EN 1062-6)	C0 (значение не требуется)
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления при соответствующих условиях хранения Когда материал не используется, упаковка должна быть хорошо закрыта, а вскрытый материал должен быть израсходован не позднее, чем за 1 неделю.

Указанные выше значения действительны при температуре +21 °C и относительной влажности 50%.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

КОД	УПАКОВКА
KR-7700	ТЕХНО КРАФТ® ЛАТЕКС (1 кг)

Храните материал в невскрытой упаковке в сухом помещении, защищенном от мороза и солнечных лучей. Не складывайте поддоны друг на друга, особенно при длительном хранении.

ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr