


TECHNO KRAFT LATEX

TANIMI

Solventsiz akrilik polimer esaslı dolgulu astar malzemesidir.



TS EN 1062-1/Kagir ve Beton Dış Cepheler için Kaplama Malzemeleri ve Sistemler Tip

Kuru Film Kalınlığı:	E3
Tane Büyüklüğü:	S3
Su Buharı Aktarım Hızı:	V1
Su Aktarım Hızı:	W3
Çatlak Örtme Özelliği:	A0
Karbondiyoksit Geçirgenliği:	C0

KULLANIM YERLERİ

- İç ve dış cepheler
- Seramik, brüt beton, mermer gibi düz ve parlak yüzeyler ile alçı, beton, sıva, şap, ahşap gibi emici yüzeylerde astar olarak
- Mantolama sistem uygulamalarında astar malzemesi olarak
- Mineral dekoratif sıva öncesi aderans artırma amaçlı kullanılabilir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

- Ahşap, OSB, PVC, bitüm, metal ve boyalı yüzeylere doğrudan uygulanamaz.
- 24 saat içerisinde don tehlikesi oluşabilecek yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
- Güneş ve kuvvetli rüzgâr altında uygulamadan kaçınılmalıdır. Mutlaka yüzey sıcaklığının +5 °C ile +25 °C arası olduğu durumlarda uygulama yapılmalıdır.
- Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
- Alçı, brüt beton gibi yüzeylerde iki kat uygulanması tavsiye edilir.
- Uygulamalarda koruyucu eldiven kullanılması önerilir. Daha detaylı koruyucu önlemler için lütfen ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formunu bakınız.

AVANTAJLARI

- Tek bileşenlidir ve kullanıma hazırdır. Bu yüzden uygulaması kolaydır.
- Şantiyede direkt uygulanabilir..
- Beyaz renklidir. Üzeri boyanabilir.
- Su buharı geçirgenlidir.

VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.

MERKEZ: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

ANTALYA FABRİKA: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAİL: info@kraftbau.com.tr

TEL: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyin sağlam, kuru ve tozsuz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzeydeki bozukluklar çimento esaslı **KRAFT® Tamir Harcı** ile düzeltilmelidir.

KULLANIM ŞEKLİ

1 Kova **TECHNO KRAFT® LATEX** kendi kovası içerisinde homojen kıvama gelene kadar 400-600 devir/dk lık karıştırıcı ile 5 dk.karıştırılır. Hazırlanan karışım **5 dk dinlenmeye bırakılır**, daha sonra tekrar karıştırılarak fırça ya da rulo ile istenilen yüzeye sürülür. Herhangi bir katkı katılmamalıdır.

SARFIYAT

250 gr/m² (Değer genel bilgi içindir. Miktar yüzeyin emiciliğine ve uygulama şekline göre farklılık gösterebilir.)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk	Şeffaf
Malzemenin İçeriği	Akrilik Momomer, ince taneli mineral dolgu ve özel polimer katkılar içerir.
Tane Boyutu (EN 12192-1)	LATEX (< 400 µm) 
Kuru Film Kalınlığı (EN 1062-1)	E3 (> 100 µm) (< 200 µm)
Yoğunluk	~1,2 gr/cm ³
Kuruma Süresi	45-60 dakika
Tane Büyüklüğü (EN 787-7)	S3 (< 1500 µm)
Su Buharı Aktarım Hızı (EN ISO 7783-2)	V1 (> 150 g/m ² .d) , S _d < 0,14m
Su Aktarım Hızı (EN 1062-3)	W3 (< 0,1 kg/m ² .h ^{0.5})
Çatlak Örtme Özelliği (EN 1062-7)	A0 (değer aranmaz)
Karbondiyoksit Geçirgenliği (EN 1062-6)	C0 (değer aranmaz)
Raf Ömrü	Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 ay Kullanılmadığı durumlarda ambalaj ağzı iyice kapatılmalıdır ve açılan malzeme en geç 1 hafta içinde tüketilmelidir.

Yukarıdaki değerler +21 °C de ve %50 bağıl nem için geçerlidir.

AMBALAJ ve DEPOLAMA

KOD	AMBALAJ
KR-7700	TECHNO KRAFT® LATEX (1 kg)

Malzemeyi açılmamış ambalajında kuru ortamda **dondan ve güneşten koruyarak** depolayınız. Özellikle uzun süreli depolamalarda üst üste palet istiflemesi yapılmamalıdır.

VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.

MERKEZ: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

ANTALYA FABRİKA: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAİL: info@kraftbau.com.tr

TEL: 444 6 190

Kraftbau.com.tr