

КЛАСС КРАФТА

ОПИСАНИЕ

Клеевой материал на цементной основе, используемый для склеивания керамики, плитки и мрамора.



TS EN 12004-1 -Адгезивы -Клеи для плитки -Особенности, оценка соответствия, классификация и индикация

Подходит для класса C1T.

C1 = нормально твердеющий клей на основе цемента

T = Уменьшенная деформация

МЕСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Внутри и снаружи помещений; вертикальные и горизонтальные укладки плитки, керамического клея и горизонтальные укладки гранита.
- Для наружных работ рекомендуется смешивать с **акриловой грунтовкой TECHNO KRAFT®**, улучшающей адгезию (см. **TECHNO KRAFT®** Акриловая грунтовка, улучшающая адгезию).

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

- Не наносится на деревянные, OSB, ПБХ, битумные и металлические поверхности, а также на окрашенные и гидроизолированные поверхности.
- Не наносится на поверхности, где возможны большие перемещения и нагрузки.
- Не подходит для покрытия поверхностей, на которых температура может меняться в течение короткого времени, например, террас, балконов и т.д. (см. **KRAFT® PRO+**).
- Не наносите на поверхности, где в течение года может возникнуть опасность замерзания (см. **KRAFT® PRO+**).
- Избегайте нанесения под солнцем и сильным ветром. Нанесение следует производить при температуре поверхности от +5°C до +25°C.
- Особенно для материалов с размером покрытия более 30 см x 30 см следует предпочесть двухстороннее (комбинированное) приклеивание.
- При нанесении рекомендуется использовать защитные перчатки. Более подробную информацию о мерах защиты см. в паспорте безопасности материала, входящего в состав продукта.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Однокомпонентный, прост в приготовлении и нанесении.
- Не сползает при вертикальном применении.
- Не разрушается.
- Клеевой раствор серого цвета предотвращает отражение раствора на поверхности облицовочных материалов, таких как мрамор.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность для нанесения должна быть чистой, гладкой, очищенной от краски, соскобленной штукатурки и выровненной для предотвращения адгезии. Отверстия и трещины на поверхности более 5 мм должны быть заделаны **ремонтным раствором KRAFT® (тонким или толстым)** за 2-3 дня до нанесения (см. **Ремонтный раствор KRAFT®**), иначе покрытия, нанесенные на незаделанные отверстия и трещины, рискуют растрескаться и разрушиться при точечной нагрузке. *Если поверхность недостаточно ровная, пол следует выровнять с **помощью самовыравнивающейся вертикальной штукатурки TECHNO KRAFT®** (см. **TECHNO KRAFT®**).

ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

КЛАСС КРАФТА (ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)

Самовыравнивающаяся - KRAFT® Готовая штукатурка. При работе с очень пористыми поверхностями и в жаркую погоду (**если температура поверхности выше +25 °C**) поверхность должна быть предварительно увлажнена, чтобы она была влажной для соответствующей температуры. Это предотвратит быструю потерю клеем воды.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

В 1 мешок (25 kg) **KRAFT CLASS 6-6,5** кг медленно добавляют воду и перемешивают миксером со скоростью 400-600 об/мин до получения консистенции пасты. Приготовленную смесь оставляют на 3 минуты, затем снова перемешивают и наносят на поверхность подходящим шпателем. В соответствии с размером укладываемого покрытия производится соответствующая расценка, материалы покрытия укладываются на поверхность и фиксируются с помощью резиновой киянки. Для обеспечения и увеличения контакта материала покрытия с клеем материал покрытия плавают в растворе (керамика или материал покрытия укладывается на поверхность клея движением вверх-вниз и влево-вправо). После того как материал прижат к поверхности шпателем и расчесан, его следует приклеить в зависимости от температуры воздуха и климатических условий, в которых используется материал. В таких случаях на клей надавливают пальцем и проверяют клеящую поверхность. Если материал попадает на пальцы, процесс склеивания продолжается. В противном случае процесс склеивания следует прекратить, соскрести с поверхности высохший клейкий материал и нанести на поверхность новый клей. Все инструменты и оборудование, используемые после нанесения клея, должны быть очищены водой до высыхания раствора. Перед и во время нанесения следует учитывать информацию производителя, указанную на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Серый		
Состав материала	Содержит цемент, минеральный наполнитель и добавки.		
Прочность сцепления при растяжении - бетонная поверхность (EN 12004-1)	TS EN 12004-1 Улучшенный цементный клей для плитки -Реакция на огонь класса A1 -Выделение опасных веществ (Выделение опасных веществ) см. MSDS Прочность сцепления -Прочность сцепления при раннем растяжении не применяется (Прочность сцепления при раннем растяжении) -Начальная прочность сцепления при растяжении (Начальная адгезионная прочность при растяжении) $\geq 0,5 \text{ Н/мм}^2$ Долговечность -Прочность сцепления при растяжении после теплового старения (Прочность сцепления при растяжении после теплового хранения) $\geq 0,5 \text{ Н/мм}^2$ -Прочность сцепления при растяжении после влажного хранения (Прочность сцепления при растяжении после влажного хранения) $\geq 0,5 \text{ Н/мм}^2$ Адгезионная прочность при растяжении после цикла оттаивания-замораживания (Прочность сцепления при растяжении после цикла оттаивания-замораживания) $\geq 0,5 \text{ Н/мм}^2$ -Адгезионная прочность при растяжении после открытого времени ожидания (Прочность сцепления при растяжении после открытого времени ожидания) $\geq 0,5 \text{ Н/мм}^2$		
	Размер зерна (EN 12192-1)	D (макс.) <0,8 мм	
	Соотношение смешивания	25 кг порошка + 6-6,5 кг воды	
	Толщина нанесения	3 мм - 10 мм	
	Температурная стойкость	-40°C / +100°C	
	Время удержания в открытом состоянии	≥ 30 минут	
	Проскальзывание	$\leq 0,5$ мм	
	Время созревания	мин 3 минуты	
	Срок службы контейнера	2 часа	
	Скольжение (мм) (EN 1308)	Нет	
Смачиваемость (EN 1347)	%90		
Совместное нанесение	Не менее чем через 24 часа после нанесения на стену и пол		

ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара
Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr
ТЕЛ: 444 6 190
Kraftbau.com.tr

КЛАСС КРАФТА (ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ)

Время открытия для движения	Не менее чем через 24 часа после затирки Не менее чем через 24 часа для легкого пешеходного движения Не менее 7 дней для полностью пешеходного движения
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления при соответствующих условиях хранения Если материал не используется, упаковка должна быть плотно закрыта, а сам материал должен быть израсходован не позднее, чем за 1 неделю.

Указанные выше значения действительны при температуре +21 °C и относительной влажности 50%.

ЭКСПЕНДИТУРА

Размеры керамики	Размер зубьев керамической расчески	Расход (кг/м²)
до 15 см x 15 см	6 мм	4 кг (односторонняя) 5 кг (двусторонняя)
до 30 см x 30 см	8 mm	5 кг (односторонняя) 6,5 кг (двусторонняя)
размером более 30 см x 30 см	10 мм	7,5 кг (двусторонний)

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

КОД	УПАКОВКА
КР-801	КЛАСС КРАФТА - серый (25 кг)

Храните материал в не вскрытой упаковке в сухом помещении, защищенном от мороза. Не складывайте поддоны друг на друга, особенно при длительном хранении.

ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара
Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr
ТЕЛ: 444 6 190
Kraftbau.com.tr