

جرانيت كرافت فليكس جرانيت

الوصف

هو عبارة عن ملاط أسمنتي يحتوي على راتنج البوليمر المقوى بالراتنج الأسمنتي والركام الصلب مع قوة التصاق عالية لربط الجرانيت الكبير والصغير الحجم والبلاط والسيراميك والفسيفساء الزجاجية وبلاط البورسلين والحجر الطبيعي والرخام.



TS EN 12004-1 - المواد اللاصقة - مواد لاصقة البلاط - الميزات وتقييم المطابقة والتصنيف والعرض يتوافق مع فئة C2TE.

C2 = لاصق أسمنتي معزز بخصائص إضافية T = زيادة مقاومة الانزلاق
E = تمديد وقت الثبات المفتوح

أماكن الاستخدام

- في الداخل والخارج، في الأماكن الداخلية والخارجية، في تطبيقات البلاط كبير الحجم، وتطبيقات الجرانيت والمناطق الرطبة؛ الشرفة، الشرفة، الحمام، المطبخ، ذراع التسوية الأسمنتي
- طبقة أولية مملوءة من TECHNO KRAFT قبل الطلاء على الخرسانة المكشوفة والأسطح المصققة بالجبس وألواح الجبس والسيراميك على السيراميك يجب استخدامه. يجب إجراء عملية الربط بعد 24 ساعة على الأقل من استخدام مادة الطلاء التمهيدي (البرايمر) التي تزيد من الالتصاق وتشكل السطح (انظر TECHNO KRAFT FILLED (PRIMER)).

نقاط يجب الانتباه إليها

- لا يوضع على الأسطح الخشبية وأسطح OSB والـ PVC وأسطح البيتومين والأسطح المطلية والمعدنية.
- لا يوضع خلال 24 ساعة على الأسطح التي قد تتعرض لخطر الصقيع.
- تجنب الاستخدام تحت أشعة الشمس والرياح القوية. يجب أن يتم التطبيق عندما تكون درجة حرارة السطح بين 5+ درجة مئوية و 25+ درجة مئوية.
- على الواجهات الخارجية، والسيراميك أو الجرانيت كبير الحجم، والبلاط، والحجر الطبيعي، وما إلى ذلك يجب وضع قواصل التمدد (اللوحة التمددي) لكل 25-30 متر (2) مساحة التطبيق من أجل القضاء على التأثيرات المسببة للتآكل والتحدّي للبيئة الخارجية لمواد الطلاء.
- تثبت المواد اللاصقة ذات اللون الأبيض قبل المواد اللاصقة الرمادية.
- يوصى باستخدام قفازات واقية أثناء التطبيق. لمزيد من التدابير الوقائية المفصلة، يرجى الرجوع إلى ورقة بيانات سلامة المواد الخاصة بالمنتج.

المزايا

- مكون واحد، سهل التحضير والاستخدام.
- نظراً لقرنته العالية على الاحتفاظ بالماء، فإن عمر الوعاء ووقت المعالجة طويل.
- قوة الالتصاق عالية. لا ينزلق عمودياً.
- مقاوم للإجهادات التي قد تحدث بسبب الاختلافات في درجات الحرارة.
- يمكن استخدامه في الداخل والخارج، على الأسطح التي تتطلب مقاومة الصقيع.
- يمكن استخدامه في أعمال ربط السيراميك على السيراميك على الأرضيات الأفقية. (يجب التحقق مما إذا كانت الطلاءات الخزفية سليمة. يجب إزالة الطلاءات الملتصقة بشكل سيء ولصقها مرة أخرى).
- الملاط اللاصق ذو اللون الأبيض يمنع انعكاس الملاط على سطح مواد الطلاء مثل الرخام.

تحضير السطح

يجب أن يكون سطح الطلاء نظيفاً وناعماً وخالياً من الطلاء والجص المكشوط الذي يمنع الالتصاق وأن يكون مستوياً. يجب ملء الثقوب والشقوق الموجودة على السطح التي تزيد عن 5 مم بملاط كرافت للإصلاح (رقيق أو سميك) قبل 2-3 أيام (انظر ملاط كرافت للإصلاح) وإلا وإلا فإن الطلاء المطبق على الثقوب والشقوق التي لم يتم إغلاقها قد تتشقق وتتكسر عند تعرضها للتحميل النقطي. إذا لم يكن السطح أملس بما فيه الكفاية، يجب تسوية الأرضية باستخدام TECHNO KRAFT Self Leveling والجص الجاهز الممزوج بالخلط الرأسي KRAFT (انظر TECHNO KRAFT Ready-Mixed Plaster). على الأسطح المسامية للغاية وفي تطبيقات الطقس الحار (إذا كانت درجة حرارة السطح أعلى من 25+ درجة مئوية)، يجب ترطيب السطح مسبقاً بحيث يكون رطباً لدرجة الحرارة المناسبة. سيتم ذلك فقدان المادة اللاصقة للماء بسرعة.

شركة فاركليك للتعبئة والطاقة الحرارية الأرضية للتعبئة والبناء والتشييد والتجارة

CENTRE: Beştepe Mah.No.1/113 Yenimahalle / أنقرة

مصنع أنطاليا: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No. 14 Döşemaltı/Antalya

البريد الإلكتروني info@kraftbau.com.tr

تيل: 6 190 6 444

Kraftbau.com.tr

طريقة الاستخدام

1 كيس (20 كجم) من كرافت فليكس جرانيت (رمادي أو أبيض) يضاف ببطء إلى 5-5.5 كجم من الماء ويخلط بخلاط 400-600 دورة في الدقيقة لمدة 5 دقائق حتى يصل إلى قوام معجون. يُترك الخليط المحضّر ليرتاح لمدة 5 دقائق، ثم يُخلط مرة أخرى ويوضع على السطح باستخدام مجرفة مناسبة. وفقًا لحجم الطلاء المراد وضعه، يتم إجراء التمشيط المناسب، ويتم وضع مواد الطلاء على السطح وتثبيتها بمساعدة مطرقة مطاطية. يتم تعويم المادة المراد طلاؤها في الملاط لضمان زيادة تلامس مادة الطلاء مع المادة اللاصقة. (يتم وضع الجرانيت أو المادة المراد طلاؤها على السطح اللاصق عن طريق التحرك لأعلى ولأسفل ولليسار ولليمين. أثناء ربط الجرانيت كبير الحجم ومواد الطلاء، يجب وضع الملاط اللاصق خلف الطلاء بحوالي 1-2 مم خلف الطلاء). بعد أن يتم سحب المادة إلى السطح باستخدام مجرفة وتمشيطها، يجب أن يتم لصقها وفقًا لدرجة حرارة الهواء والظروف المناخية التي تستخدم فيها المادة. في مثل هذه الحالات، يتم الضغط على المادة اللاصقة بإصبع ويتم فحص السطح اللاصق. إذا التصقت المادة بالأصابع، تستمر عملية الربط. وبخلاف ذلك، يجب إنهاء عملية الربط وكشط المادة اللاصقة الجافة من على السطح ووضع مادة لاصقة جديدة على السطح. يجب حماية السطح المطبق عليه المادة اللاصقة من الصقيع خلال الـ 24 ساعة الأولى. يجب تنظيف جميع الأدوات والمعدات المستخدمة بعد التطبيق بالماء قبل أن يجف الملاط. يجب مراعاة معلومات الشركة المصنعة المكتوبة على العبوة قبل وأثناء التطبيق.

التفقات

مقاسات السيراميك	حجم سن المشط الخزفي	الاستهلاك (كجم/متر ²)
حتى 15 سم × 15 سم	6 مم	4 كجم (أحادي الجانب) 5 كجم (مزدوج الجانب)
حتى 30 سم × 30 سم	8 مم	5 كجم (وجه واحد) 6.5 كجم (على الوجهين)
أكبر من 30 سم × 30 سم	10 مم	6 كجم (من جانب واحد) 7.5 كجم (على الوجهين)

المواصفات الفنية

اللون	رمادي-أبيض
محتوى المادة	يحتوي على الأسمنت والحشو المعدني وإضافات البوليمر.
قوة رابطة الشد - سطح الخرسانة (EN 12004)	TS EN 12004-1 مادة لاصقة أسمنتية محسنة للبلات -التفاعل مع الحريق -إطلاق المواد الخطرة (إطلاق مواد خطرة) قوة الرابطة قوة رابطة الشد المبكر الالتصاق الشد المبكر قوة رابطة الشد الأولية (قوة التصاق الشد الأولية) المتانة قوة التصاق الشد بعد التقدم الحراري (قوة التصاق الشد بعد التخزين الحراري) قوة التصاق الشد بعد التخزين الرطب (قوة الالتصاق الشد بعد التخزين الرطب) قوة التصاق الشد بعد دورة الذوبان والتجميد (قوة التصاق الشد بعد دورة الذوبان والتجميد) قوة التصاق الشد بعد وقت الانتظار المفتوح (قوة التصاق الشد بعد وقت الانتظار المفتوح) قوة التصاق الشد بعد وقت الانتظار المفتوح الممتد ≤ 0.5 نيوتن/مم²
حجم الحبيبات (EN 12192-1)	D كحد أقصى > 0.8 مم
نسبة الخلط	20 كجم مسحوق + 5.5-5 كجم ماء
سُمك الاستخدام	3 مم - 10 مم
مقاومة درجات الحرارة	-40° درجة مئوية / +100° درجة مئوية
وقت الانتظار المفتوح	≤ 30 دقيقة
فترة النضج	دقيقة 5 دقائق
عمر الحاوية	2 ساعة
الانزلاق (مم) (EN 1308)	لا يوجد
قابلية البزل (EN 1347)	99%
الاستخدام المشترك	بعد 24 ساعة على الأقل على الحائط والأرضية

شركة فركليك للتعبدين والطاقة الحرارية الأرضية للتعبدين والبناء والتشييد والتجارة

CENTRE: Beştepe Mah.No.1/113 Yenimahalle / أنقرة

مصنع أنطاليا: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No. 14 Döşemaltı/Antalya

البريد الإلكتروني info@kraftbau.com.tr

تيل: 6 190 6 444

Kraftbau.com.tr

جرانيت كرافت فليكس جرانيت (جرانيت مرن ولاصق حجر طبيعي)

ورقة البيانات الفنية

وقت الفتح أمام حركة المرور	بعد 24 ساعة على الأقل بعد الحشو بعد 24 ساعة على الأقل لحركة المشاة الخفيفة بعد 7 أيام على الأقل لحركة المشاة الكاملة
مدة الصلاحية	12 شهرًا من تاريخ التصنيع في ظروف التخزين المناسبة عند عدم الاستخدام، يجب أن تكون العبوة مغلقة بإحكام ويجب استهلاك المادة في غضون أسبوع واحد على الأكثر.

القيم المذكورة أعلاه صالحة عند +21 درجة مئوية ورطوبة نسبية 50%.

التعبئة والتغليف والتخزين

الكود	التغليف
KR-804	TFARK فليكس جرانيت رمادي (02 كجم)
KR-808	TFARK فليكس جرانيت-أبيض (02 كجم)

قم بتخزين المادة في عبواتها غير المفتوحة في بيئة جافة، محمية من الصقيع. لا تكس المنصات فوق بعضها البعض خاصة للتخزين طويل الأجل.