

KR-8100-1

مادة لاصقة سيراميك كرافت بروماكس مزدوجة المكونات

الوصف

كرافت بروماكس C2TES2 من كرافت بروماكس هو مادة لاصقة من السيراميك ثنائية المكونات وعالية الأداء. هذا المنتج مفضل بشكل خاص لربط مواد السيراميك والجرانيت والبورسلين **كبيرة الحجم**.

تشتمل الخصائص التقنية لمادة كرافت بروماكس C2TES2 على **قوة ربط عالية** ووقت فتح طويل ومرونة. توفر هذه الخصائص تطبيقات آمنة ومتينة خاصة في المناطق ذات التغيرات العالية في درجات الحرارة وأنظمة التدفئة الأرضية والأماكن المعرضة لحركة المشاة الكثيفة. يمكن استخدامه في الداخل والخارج، على الأسطح الأفقية والرأسية. يُظهر أداءً فعالاً في مختلف المناطق مثل المدرجات وحمامات السباحة والأرضيات المدفأة تحت الأرضية والمناطق الرطبة.

أثناء الاستخدام، من المهم أن يكون السطح نظيفاً وأملس. على الأسطح الخالية من الغبار والأوساخ والزيوت، يجب وضع الملاط المعد بسلاسة على الأسطح الخالية من الغبار والأوساخ والزيوت ووضع السيراميك.

كرافت بروماكس C2TES2،

التركيبية:

مكون المسحوق: أسمنت، مواد مالئة، إضافات بوليمرية

المكون السائل: مشتت البوليمر القائم على الأكريليك

تحضير الخليط:

1. صب 6.5 كجم من المكون السائل (B) في وعاء نظيف.
2. يُضاف عليه ببطء 25 كجم من مكون المسحوق (A).
3. يُخلط بخلط منخفض السرعة لمدة 3-5 دقائق على الأقل حتى يتم الحصول على خليط متجانس وخالي من التكتلات.
4. انتظر لمدة 5 دقائق ثم اخلط مرة أخرى.

ملاحظة يجب عدم إضافة الماء أو أي إضافات أخرى على الإطلاق.

طريقة الاستخدام:

- يوضع الخليط باستخدام مجرفة مسننة.
- يجب اختيار سن المجرفة وفقاً لحجم البلاط.
- (على سبيل المثال: يوصى باستخدام شق ≤ 10 ملم للبلاط الأكبر من 10 ملم).
- يتم وضع البلاط على المادة اللاصقة عن طريق الانزلاق والضغط.
- إذا لزم الأمر، يجب وضع المادة اللاصقة على الوجهين (تقنية الشق الخلفي).

فترات الاستخدام:

- عمر الوعاء 1 - 1.5 ساعة
- وقت التثبيت المفتوح: بحد أقصى 30 دقيقة
- وقت التصحيح 15 دقيقة
- وقت الحشو: بعد 24 ساعة على الأقل

شركة فارليك للتعبدين والطاقة الحرارية الأرضية للتعبدين والبناء والتشييد والتجارة

أنقرة / CENTRE: Beştepe Mah.No.1/113 Yenimahalle
مصنع أنطاليا: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No. 14 Döşemaltı/Antalya
البريد الإلكتروني: info@kraftbau.com.tr
تيل: 6 190 6 444
Kraftbau.com.tr

كرافت بروماكس بلس ب نوكملا ورقة البيانات الفنية

- القوة الميكانيكية 7 أيام
- المعالجة الكاملة: 14 يوم

تحذيرات:

- قد يثبت الخليط بشكل أسرع في الطقس الحار.
- لا يوضع على الأسطح المتجمدة أو الجليدية أو الرطبة.
- يجب عدم تخزين المكون السائل تحت +5 درجة مئوية لمنع المنتج من التجمد.
- لا يمكن إعادة استخدام الخليط المحضر.

المواصفات الفنية:

- تحضير السطح: نظيف وجاف وسليم.
- اخلط مكونات المسحوق والمكونات السائلة بالنسبة الموصى بها.
- تخلط حتى يتم الحصول على ملاط متجانس.
- يوضع على سطح التطبيق باستخدام مجرفة أو ملعقة مسننة.
- ضع السيراميك عليه واضغط.
- يجب أن تتراوح درجة حرارة التطبيق بين +5 درجة مئوية و+35 درجة مئوية.
- مدة المعالجة الكاملة 7 أيام تقريباً، ويتم الحصول على القوة الكاملة بعد 28 يوماً.

التغليف:

- مسحوق كيس 25 كجم
- سائل: أسطوانة بلاستيكية سعة 6.5 لتر

التخزين:

- يُحفظ في مكان بارد وجاف، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- بعد فتح العبوة، قد يتأثر مكون المسحوق بالرطوبة.

السلامة:

- تجنب ملامسته للجلد والعينين.
- يجب استخدام معدات الحماية الشخصية اللازمة.

شركة فارليك للتعدين والطاقة الحرارية الأرضية للتعدين والبناء والتشييد والتجارة

مركز / ANKARA: Beştepe Mah.No.1/113 Yenimahalle
مصنع أنطاليا: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No. 14 Döşemaltı/Antalya
البريد الإلكتروني: info@kraftbau.com.tr
تيل: 6 190 6 444
Kraftbau.com.tr