

KR-8100-1 Kraft Promax Zweikomponenten-Keramik-Kleber

BESCHREIBUNG

Kraft Promax C2TES2 ist ein Zweikomponenten-Hochleistungs-Keramikkleber. Dieses Produkt wird besonders für die Verklebung von **großformatigen** Keramik-, Granit- und Porzellanmaterialien bevorzugt.

Zu den technischen Eigenschaften von Kraft Promax C2TES2 gehören **hohe Haftfestigkeit**, lange offene Zeit und Flexibilität. Diese Eigenschaften sorgen für sichere und dauerhafte Anwendungen, insbesondere in Bereichen mit hohen Temperaturschwankungen, Fußbodenheizungen und an Orten, die starkem Fußgängerverkehr ausgesetzt sind. Es kann im Innen- und Außenbereich, auf horizontalen und vertikalen Flächen verwendet werden. Es zeigt eine effektive Leistung in verschiedenen Bereichen wie Terrassen, Schwimmbädern, Fußbodenheizungen und Nassbereichen.

Beim Auftragen ist es wichtig, dass die Oberfläche sauber und glatt ist. Auf staub-, schmutz- und fettfreien Untergründen sollte der vorbereitete Mörtel gleichmäßig aufgetragen und die Keramiken verlegt werden.

Kraft Promax C2TES2,

Zusammensetzung:

Pulver Komponente: Zement, Füllstoffe, polymere Zusatzstoffe

Flüssigkomponente: Polymerdispersion auf Acrylatbasis

Zubereitung des Gemisches:

1. 6,5 kg flüssige Komponente (B) in einen sauberen Behälter gießen.
2. Langsam 25 kg Pulverkomponente (A) dazugeben.
3. Mindestens **3-5 Minuten lang** mit **einem Mixer mit niedriger Drehzahl** mischen, bis eine homogene und klumpenfreie Mischung entsteht.
4. 5 Minuten warten und erneut mischen.

Hinweis Es dürfen auf keinen Fall Wasser oder andere Zusatzstoffe zugegeben werden.

Auftragsverfahren:

- Die Mischung wird mit einer Zahnpachtel aufgetragen.
- Die Zahnung der Kelle sollte entsprechend der Fliesengröße gewählt werden. (z.B.: ≥ 10 mm Zahnung wird für Fliesen größer als 10 mm empfohlen).
- Die Fliesen werden **durch Schieben** und Drücken auf den Kleber gelegt.
- Falls erforderlich, sollte doppelseitiger Kleber aufgetragen werden (Backbuttering-Technik).

VARLIK MINERAL GEOTHERMAL ENERGY MINING CONSTRUCTION TRADING CO.

ZENTRUM: Beştepe Mah.Nr:1/113 Yenimahalle/Ankara
ANTALYA FABRIK: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya
E-MAIL info@kraftbau.com.tr
TEL: 444 6 190
Kraftbau.com.tr

Verwendungszeiträume:

- **Topfzeit** 1 - 1,5 Stunden
- **Offene Haltezeit:** max. 30 Minuten
- **Korrekturzeit** 15 Minuten
- **Verfugungszeit:** nach mindestens 24 Stunden
- **Mechanische Festigkeit** 7 Tage
- **Vollständige Aushärtung:** 14 Tage

Warnungen:

- Die Mischung kann bei heißem Wetter schneller aushärten.
- Nicht auf gefrorenen, vereisten oder nassen Oberflächen auftragen.
- Die flüssige Komponente sollte nicht unter +5°C gelagert werden, um ein Einfrieren des Produkts zu verhindern.
- Die fertige Mischung kann nicht wiederverwendet werden.

Technische Daten:

Untergrundvorbereitung: Sauber, trocken und fest.

Pulver- und Flüssigkomponenten im empfohlenen Verhältnis mischen.

Mischen, bis ein homogener Mörtel entsteht.

Mit einer Kelle oder einem Zahnspachtel auf die zu bearbeitende Fläche auftragen.

Die Keramik darauf legen und andrücken.

Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +5°C und +35°C liegen.

Die vollständige Aushärtungszeit beträgt ca. 7 Tage, die volle Festigkeit wird nach 28 Tagen erreicht.

Verpackung:

Pulver 25-kg-Sack

Flüssigkeit: 6,5-Liter-Kunststofffass

Lagerung:

Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Nach dem Öffnen der Verpackung kann die Pulverkomponente durch Feuchtigkeit beeinträchtigt werden.

Sicherheit:

Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen.

VARLIK MINERAL GEOTHERMAL ENERGY MINING CONSTRUCTION TRADING CO.

ZENTRUM: Beştepe Mah.Nr:1/113 Yenimahalle/Ankara
ANTALYA FABRIK: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya
E-MAIL info@kraftbau.com.tr
TEL: 444 6 190
Kraftbau.com.tr

KRAFT PROMAX KOMPONENTE B TECHNISCHES DATENBLATT

Es sollte die erforderliche persönliche Schutzausrüstung verwendet werden.

VARLIK MINERAL GEOTHERMAL ENERGY MINING CONSTRUCTION TRADING CO.

ZENTRUM: Beştepe Mah.Nr:1/113 Yenimahalle/Ankara
ANTALYA FABRIK: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya
E-MAIL info@kraftbau.com.tr
TEL: 444 6 190
Kraftbau.com.tr