

KR-8100-1 Kraft Promax Adhesivo Cerámico

Doble Componente

DESCRIPCIÓN

Kraft Promax C2TES2 es un adhesivo cerámico bicomponente de altas prestaciones. Este producto es especialmente indicado para el pegado de materiales cerámicos, graníticos y porcelánicos **de gran tamaño**.

Las propiedades técnicas de Kraft Promax C2TES2 incluyen **alta fuerza de adhesión**, largo tiempo abierto y flexibilidad. Estas características proporcionan aplicaciones seguras y duraderas, especialmente en zonas con altos cambios de temperatura, sistemas de calefacción por suelo radiante y lugares expuestos a tráfico peatonal intenso. Puede utilizarse en interiores y exteriores, en superficies horizontales y verticales. Muestra un rendimiento eficaz en diversas áreas como terrazas, piscinas, suelos radiantes y zonas húmedas.

Durante la aplicación, es importante que la superficie esté limpia y lisa. Sobre superficies libres de polvo, suciedad y aceite, se debe aplicar suavemente el mortero preparado y colocar la cerámica.

Kraft Promax C2TES2,

Composición:

Componente en polvo: Cemento, cargas, aditivos poliméricos

Componente líquido: Dispersión polimérica de base acrílica

Preparación de la mezcla:

1. Verter 6,5 kg de componente líquido (B) en un recipiente limpio.
2. Añadir lentamente 25 kg de componente en polvo (A).
3. Mezclar **con un mezclador de baja velocidad** durante al menos **3-5 minutos** hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
4. Esperar 5 minutos y volver a mezclar.

Nota No debe añadirse agua ni otros aditivos.

Método de aplicación:

- La mezcla se aplica con una llana dentada.
- El diente de la llana debe seleccionarse en función del tamaño de la baldosa.
(por ejemplo: se recomienda una muesca ≥ 10 mm para baldosas de más de 10 mm).
- Las baldosas se colocan sobre el adhesivo **deslizándolo** y presionando.
- Si es necesario, debe aplicarse adhesivo de doble cara (técnica de contraencolado).

Periodos de uso:

VARLIK MINERAL ENERGÍA GEOTÉRMICA MINERÍA CONSTRUCCIÓN TRADING CO.

CENTRE: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

FÁBRICA DE ANTALIA: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL info@kraftbau.com.tr

TEL: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

KRAFT PROMAX COMPONENTE B FICHA TÉCNICA

- **Vida útil** 1 - 1,5 horas
- **Tiempo de mantenimiento abierto:** máx. 30 minutos
- **Tiempo de corrección** 15 minutos
- **Tiempo de rejuntado:** después de 24 horas como mínimo
- **Resistencia mecánica** 7 días
- **Curado completo:** 14 días

Advertencias:

- La mezcla puede fraguar más rápido en tiempo caluroso.
- No aplicar sobre superficies congeladas, heladas o húmedas.
- El componente líquido no debe almacenarse por debajo de +5°C para evitar que el producto se congele.
- La mezcla preparada no puede reutilizarse.

Especificaciones técnicas:

Preparación de la superficie: Limpia, seca y sana.

Mezclar los componentes en polvo y líquido en la proporción recomendada.

Mezclar hasta obtener un mortero homogéneo.

Aplicar sobre la superficie de aplicación con llana o espátula dentada.

Colocar la cerámica encima y presionar.

La temperatura de aplicación debe estar entre +5°C y +35°C.

El tiempo de curado completo es de aproximadamente 7 días, la resistencia completa se obtiene después de 28 días.

Presentación:

Polvo Saco de 25 kg

Líquido: bidón de plástico de 6,5 litros

Almacenamiento:

Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

Una vez abierto el envase, el componente en polvo puede verse afectado por la humedad.

Seguridad:

Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Se debe utilizar el equipo de protección personal necesario.

VARLIK MINERAL ENERGÍA GEOTÉRMICA MINERÍA CONSTRUCCIÓN TRADING CO.

CENTRE: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

FÁBRICA DE ANTALIA: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL info@kraftbau.com.tr

TEL: 444 6 190

Kraftbau.com.tr