

KR-8100-1 Adhésif céramique double composant

Kraft Promax

DESCRIPTION

Kraft Promax C2TES2 est un adhésif céramique à deux composants de haute performance. Ce produit est particulièrement recommandé pour le collage des matériaux en céramique, en granit et en porcelaine de **grande taille**.

Les propriétés techniques de Kraft Promax C2TES2 comprennent une **grande force d'adhérence**, un long temps ouvert et une grande flexibilité. Ces caractéristiques permettent des applications sûres et durables, notamment dans les zones soumises à de fortes variations de température, dans les systèmes de chauffage par le sol et dans les endroits exposés à un trafic piétonnier intense. Il peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur, sur des surfaces horizontales et verticales. Il présente des performances efficaces dans diverses zones telles que les terrasses, les piscines, les planchers chauffants et les zones humides.

Lors de l'application, il est important que la surface soit propre et lisse. Sur les surfaces exemptes de poussière, de saleté et de graisse, le mortier préparé doit être appliqué en douceur et les céramiques doivent être posées.

Kraft Promax C2TES2,

Composition :

Poudre Composant : Ciment, charges, additifs polymères

Composant liquide : Dispersion de polymère à base d'acrylique

Préparation du mélange :

1. Verser 6,5 kg de composant liquide (B) dans un récipient propre.
2. Ajouter lentement 25 kg de composant en poudre (A).
3. Mélanger à l'aide d'un **mélangeur à faible vitesse** pendant au moins **3 à 5 minutes** jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux.
4. Attendre 5 minutes et mélanger à nouveau.

Remarque Il ne faut absolument pas ajouter d'eau ou d'autres additifs.

Méthode d'application :

- Le mélange est appliqué à l'aide d'une truelle dentée.
- La dent de la truelle doit être choisie en fonction de la taille des carreaux.
(par exemple : une dent de ≥ 10 mm est recommandée pour les carreaux de plus de 10 mm).
- Les carreaux sont placés sur l'adhésif **en les faisant glisser** et en les pressant.
- Si nécessaire, un adhésif double face doit être appliqué (technique du back-buttering).

VARLIK MINERAL GEOTHERMAL ENERGY MINING CONSTRUCTION TRADING CO.

CENTRE : Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

USINE D'ANTALYA : Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL info@kraftbau.com.tr

TEL : 444 6 190

Kraftbau.com.tr

Périodes d'utilisation :

- **Durée de vie en pot** 1 - 1,5 heures
- **Temps de maintien ouvert** : max. 30 minutes
- **Temps de correction** 15 minutes
- **Temps de jointoiement** : après au moins 24 heures
- **Résistance mécanique** 7 jours
- **Durcissement complet** : 14 jours

Avertissement :

- Le mélange peut durcir plus rapidement par temps chaud.
- Ne pas appliquer sur des surfaces gelées, glacées ou humides.
- Le composant liquide ne doit pas être stocké à une température inférieure à +5°C afin d'éviter que le produit ne gèle.
- Le mélange préparé ne peut pas être réutilisé.

Spécifications techniques :

Préparation de la surface : Propre, sèche et saine.

Mélanger la poudre et le liquide dans les proportions recommandées.

Mélanger jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène.

Appliquer sur la surface d'application à l'aide d'une truelle ou d'une spatule dentée.

Placer la céramique sur le mortier et presser.

La température d'application doit être comprise entre +5°C et +35°C.

Le temps de durcissement complet est d'environ 7 jours, la résistance totale est obtenue après 28 jours.

Conditionnement :

Poudre Sac de 25 kg

Liquide : fût en plastique de 6,5 litres

Stockage :

Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Après ouverture de l'emballage, la poudre peut être affectée par l'humidité.

Sécurité :

Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

VARLIK MINERAL GEOTHERMAL ENERGY MINING CONSTRUCTION TRADING CO.

CENTRE : Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara
USINE D'ANTALYA : Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya
E-MAIL info@kraftbau.com.tr
TEL : 444 6 190
Kraftbau.com.tr

KRAFT PROMAX COMPOSANT B FICHE TECHNIQUE

Les équipements de protection individuelle nécessaires doivent être utilisés.

VARLIK MINERAL GEOTHERMAL ENERGY MINING CONSTRUCTION TRADING CO.

CENTRE : Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara
USINE D'ANTALYA : Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya
E-MAIL info@kraftbau.com.tr
TEL : 444 6 190
Kraftbau.com.tr