

KR-8100-1 Двухкомпонентный керамический клей Kraft Promax

ОПИСАНИЕ

Kraft Promax C2TES2 - это двухкомпонентный высокоэффективный керамический клей. Этот продукт особенно предпочтителен для склеивания **крупногабаритных** керамических, гранитных и фарфоровых материалов.

Технические свойства Kraft Promax C2TES2 включают **высокую прочность соединения**, длительное открытое время и гибкость. Эти характеристики обеспечивают надежное и долговечное применение, особенно в помещениях с высокими перепадами температур, в системах подогрева полов и в местах с интенсивным пешеходным движением. Его можно использовать внутри и снаружи помещений, на горизонтальных и вертикальных поверхностях. Он демонстрирует эффективную работу в различных зонах, таких как террасы, бассейны, полы с подогревом и влажные помещения.

При нанесении важно, чтобы поверхность была чистой и гладкой. На очищенную от пыли, грязи и масла поверхность следует равномерно нанести подготовленный раствор и уложить керамику.

Kraft Promax C2TES2,

Состав:

Порошок Компоненты: Цемент, наполнители, полимерные добавки

Жидкий компонент: Полимерная дисперсия на акриловой основе

Приготовление смеси:

1. Налейте 6,5 кг жидкого компонента (В) в чистую емкость.
2. Медленно добавьте к нему 25 кг порошкового компонента (А).
3. Перемешивайте **низкоскоростным миксером** не менее **3-5 минут** до получения однородной смеси без комков.
4. Подождите 5 минут и снова перемешайте.

Примечание Не следует добавлять воду или другие добавки.

Метод нанесения:

- Смесь наносится с помощью зубчатого шпателя.
- Зубцы шпателя следует выбирать в зависимости от размера плитки. (например, для плитки размером более 10 мм рекомендуется насечка ≥ 10 мм).
- Плитки укладываются на клей **путем сдвигания** и прижимания.
- При необходимости следует нанести двухсторонний клей (техника наклеивания с обратной стороны).

ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара
Завод в АНТАЛИИ: Çiplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr
ТЕЛ: 444 6 190
Kraftbau.com.tr

Периоды использования:

- **Срок службы** 1 - 1,5 часа
- **Время выдержки в открытом состоянии:** макс. 30 минут
- **Время коррекции** 15 минут
- **Время затирки:** не менее чем через 24 часа
- **Механическая прочность** 7 дней
- **Полное отверждение:** 14 дней

Предупреждения:

- В жаркую погоду смесь может схватываться быстрее.
- Не наносите на замерзшие, обледенелые или влажные поверхности.
- Жидкий компонент не следует хранить при температуре ниже +5°C во избежание замерзания продукта.
- Приготовленную смесь нельзя использовать повторно.

Технические характеристики:

Подготовка поверхности: Чистая, сухая и прочная.

Смешайте порошковый и жидкий компоненты в рекомендуемом соотношении.

Смешивать до получения однородного раствора.

Нанесите на поверхность шпателем или зубчатым шпателем.

Поместите на него керамику и прижмите.

Температура нанесения должна составлять от +5°C до +35°C.

Время полного отверждения составляет около 7 дней, полная прочность достигается через 28 дней.

Упаковка:

Порошок мешок 25 кг

Жидкость: пластиковая бочка объемом 6,5 л.

Хранение:

Хранить в сухом и прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.

После вскрытия порошковый компонент может подвергнуться воздействию влаги.

Безопасность:

Избегать попадания на кожу и в глаза.

КРАФТ ПРОМАКС ПЛЮС КОМПОНЕНТ Б ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Следует использовать необходимые средства индивидуальной защиты.

ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара
Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталия
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr
ТЕЛ: 444 6 190
Kraftbau.com.tr