

KR-8100-1 Kraft Promax Çift Komponentli Seramik Yapıştırıcı

TANIM

Kraft Promax C2TES2, çift bileşenli, yüksek performanslı bir seramik yapıştırıcıdır. Bu ürün, özellikle **büyük ebatlı** seramik, granit ve porselen malzemelerin yapıştırılmasında tercih edilir.

Kraft Promax C2TES2'nin teknik özellikleri arasında **yüksek yapışma gücü**, uzun açık bekletme süresi ve esneklik bulunur. Bu özellikler, özellikle ısı değişimlerinin fazla olduğu alanlarda, alttan ısıtılmalı sistemlerde ve yoğun yaya trafiğine maruz kalan yerlerde güvenli ve dayanıklı uygulamalar sağlar. İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılabilir. Teraslar, yüzme havuzları, yerden ısıtılmalı zeminler ve ıslak hacimler gibi çeşitli alanlarda etkin performans gösterir.

Uygulama sırasında, yüzeyin temiz ve düzgün olması önemlidir. Toz, kir ve yağ gibi etkenlerden arındırılmış yüzeylerde, hazırlanan harç düzgün bir şekilde uygulanmalı ve seramikler yerleştirilmelidir.

Kraft Promax C2TES2,

Bileşimi:

Toz Bileşen: Çimento, dolgu maddeleri, polimer katkıları

Likit Bileşen: Akrilik bazlı polimer dispersiyon

Karışım Hazırlığı:

- 6,5 kg sıvı bileşen (B) temiz bir kaba alınır.
- Üzerine 25 kg toz bileşen (A) yavaşça ilave edilir.
- Düşük devirli bir mikser** ile homojen ve topaksız bir karışım elde edilene kadar en az **3-5 dakika** karıştırılır.
- 5 dakika bekletilip tekrar karıştırılır.

Not: Kesinlikle su veya farklı katkıları eklenmemelidir.

Uygulama Şekli:

- Karışım, çentikli mala ile uygulanır.
- Mala dişi, karo ebatına göre seçilmelidir.
(örneğin: 10 mm'den büyük karolar için ≥ 10 mm çentik önerilir.)
- Karolar, yapıştırıcı üzerine **kaydırarak** ve bastırarak yerleştirilir.
- Gerekirse çift taraflı yapıştırma yapılmalıdır (back-buttering tekniği).

Kullanım Süreleri:

VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.

MERKEZ: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

ANTALYA FABRİKA: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL: info@kraftbau.com.tr

TEL: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

- **Kap ömrü:** 1 – 1,5 saat
- **Açık bekletme süresi:** max. 30 dakika
- **Düzeltilme süresi:** 15 dakika
- **Derz dolgu süresi:** en az 24 saat sonra
- **Mekanik dayanım:** 7 gün
- **Tam kürlenme:** 14 gün

Uyarılar:

- Sıcak havalarda karışım daha hızlı priz alabilir.
- Donmuş, buzlu ya da ıslak yüzeylere uygulama yapılmaz.
- Ürünün donmaması için sıvı bileşen +5°C altında depolanmamalıdır.
- Hazırlanan karışım tekrar kullanılmaz.

Teknik Özellikler:

Yüzey hazırlığı: Temiz, kuru ve sağlam olmalı.

Toz ve likit bileşenler önerilen oranda karıştırılır.

Homojen bir harç elde edilene kadar karıştırılır.

Uygulanacak yüzeye mala veya dişli ıspatula ile sürülür.

Seramikler üzerine yerleştirilir ve bastırılır.

Uygulama sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.

Tam kür süresi yaklaşık 7 gün, tam dayanım 28 gün sonunda elde edilir.

Ambalaj:

Toz: 25 kg torba

Likit: 6,5 litre plastik bidon

Depolama:

Serin ve kuru yerde, doğrudan güneş ışığından uzakta saklayınız.

Ambalaj açıldıktan sonra toz bileşen nemden etkilenebilir.

Güvenlik:

Cilt ve göz ile temasından kaçının.

Gerekli kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.