

## الوصف

مستحلب أكريليكي معتل قائم على مستحلب أكريليكي معجون جاهز للاستخدام من السيراميك والبلاط.



TS EN 12004-1 مواد لاصقة - مواد لاصقة للبلاط - المواصفات وتقييم المطابقة والتصنيف والعرض

يتوافق مع الفئة D2TE.

D2 = المادة اللاصقة المحسنة القائمة على التشتت T =

خاصية تقليل الانزلاق

E = تمديد وقت التثبيت المفتوح

## أماكن الاستخدام

- داخلي - التطبيقات الأفقية والرأسية - التصاق السيراميك والبلاط والفسيفساء الزجاجية
- تطبيقات الجرانيت الأفقية
- يمكن استخدامه على الأسطح غير عالية الامتصاص للماء.
- مناسب لتطبيقات الجص والسيراميك القديم على السيراميك.
- يمكن تطبيقه على جص الجبس دون استخدام برايمر تشكيل السطح.

## نقاط يجب الانتباه إليها

- لا يوضع على الأسطح الخشبية وأسطح OSB والـ PVC والبيتومين والأسطح المطلية والمعدنية.
- لا يوضع في غضون 24 ساعة على الأسطح التي قد تتعرض لخطر الصقيع. يجب وضعه عندما تكون درجة حرارة السطح بين +5 درجة مئوية و +25 درجة مئوية.
- لا يتم تطبيقه على الأرضيات الأفقية في المناطق الخارجية والأماكن التي تكون رطبة باستمرار (حمام السباحة، الحمام، خزان المياه).
- يجب خلط المادة جيداً قبل الاستخدام.
- يجب عدم إضافة أي إضافات للمنتج.
- اعتماداً على السطح الذي توضع عليه المادة، قد يكون وقت الجفاف الكامل بين 4-5 أيام. يجب أن يبدأ تطبيق الوصلة بعد 3-4 أيام من عملية الربط.
- في التطبيقات العمودية، يجب ألا تكون مساحة مادة الطلاء أكبر من 1000 سم<sup>2</sup> (33 × 33 سم سيراميك).
- يجب الاحتفاظ بالمادة اللاصقة غير المعبأة في العبوة الخاصة بها أو في حاوية أخرى في حالة جيدة، بحيث لا يمكن أن يدخل الهواء خارج الاستخدام.

## المزايا

شركة فارليك للتعبئة والطاقة الحرارية الأرضية للتعبئة والبناء والتشييد والتجارة

أنقرة / CENTRE: Beştepe Mah.No.1/113 Yenimahalle

مصنع أنطاليا: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No. 14 Döşemaltı/Antalya

البريد الإلكتروني [info@kraftbau.com.tr](mailto:info@kraftbau.com.tr)

تيل: 6 190 6 444

Kraftbau.com.tr

## ورقة البيانات الفنية

- جاهز للاستخدام
- لا يشكل العفن والفطريات والبكتيريا.
- عجيبة متماسكة وجاهزة للاستخدام وسهلة الاستخدام.
- عالي الأداء ومرن للغاية.
- لا ينزلق في التطبيقات الرأسية.
- لها وقت عمل طويل.

## تحضير السطح

يجب أن يكون سطح الاستعمال نظيفاً وأملس وخالياً من الطلاء والجص المكشوط الذي يمنع الالتصاق وأن يكون مستوياً. يجب ملء الثقوب والشقوق التي تزيد عن 5 مم بمونة إصلاح كرافت® (رقيقة أو سميكة) قبل 2-3 أيام (انظر كرافت® إصلاح هاون). وإلا فإن الطلاء المطبق على الثقوب والشقوق غير المغلقة معرضة لخطر التشقق والتكسر عند تعرضها للتحميل النقطي. إذا لم يكن السطح مسطحاً بما فيه الكفاية، يجب تسوية الأرضية باستخدام جص كرافت® الجاهز من كرافت من تكتناو كرافت® ذاتي التسوية الرأسية (انظر جص كرافت® ذاتي التسوية من كرافت® الجاهز). لا ينبغي أبداً استخدام كرافت® PRO READY كجص كرافت PRO READY كجص لتسوية السطح.

## نوع الاستخدام

يتم خلط كرافت® PRO READY ببطء باستخدام خلاط بسرعة 400-600 دورة في الدقيقة لمدة دقيقتين حتى يصل إلى قوام معجون. يتم وضع الملاط اللاصق على السطح باستخدام مشط 4-6 مم ويتم وضع مواد الطلاء وتثبيتها على السطح. بعد أن يتم سحب المادة إلى السطح باستخدام مجرفة وتمشيطها، يجب أن يتم لصقها وفقاً لدرجة حرارة الهواء والظروف المناخية التي تستخدم فيها المادة. في مثل هذه الحالات، يتم الضغط على المادة اللاصقة بإصبع ويتم فحص السطح اللاصق. إذا التصقت المادة بالأصابع، تستمر عملية الربط. خلاف ذلك، يجب إنهاء عملية الربط وكشط المادة اللاصقة الجافة من على السطح ووضع مادة لاصقة جديدة على السطح. يجب الانتظار لمدة 20-25 دقيقة كحد أقصى لعملية الربط. يجب حماية السطح المطبق عليه المادة اللاصقة من الصقيع خلال الـ 24 ساعة الأولى. يجب تنظيف جميع الأدوات والمعدات المستخدمة بعد التطبيق بالماء قبل جفاف الملاط. إذا جف الملاط على الطلاء، يتم تنظيفه بالطرق الميكانيكية. يجب مراعاة معلومات الشركة المصنعة المكتوبة على العبوة قبل وأثناء التطبيق.

## النفقات

| مقاسات السيراميك | حجم أسنان المشط الخزفي | الاستهلاك (كجم/م <sup>2</sup> ) |
|------------------|------------------------|---------------------------------|
| حتى 15 × 15 سم   | 4 مم                   | 3-3.5 كجم                       |
| فوق 15 × 15 سم   | 6 مم                   | 4-5 كجم                         |

## المواصفات الفنية

| اللون                            | أبيض                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| محتوى المادة                     | يحتوي على مادة رابطة أكريليك معدلة وحشو معدني. |
| قوة رابطة القص الأولية (EN 1324) | $\leq 1$ نيوتن/مم <sup>2</sup>                 |



## ورقة البيانات الفنية

|                                                  |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قوة الالتصاق بالقص بعد التقادم الحراري (EN 1324) | $\leq 1$ نيوتن/مم <sup>2</sup>                                                                                                                              |
| وقت الثبات المفتوح: قوة رابطة الشد (EN 1346)     | $\leq 0.5$ نيوتن/مم <sup>2</sup>                                                                                                                            |
| مم الانزلاق (EN 1308)                            | لا يوجد                                                                                                                                                     |
| قابلية التبلل (EN 1347)                          | 90%                                                                                                                                                         |
| وقت الجفاف الكامل                                | 28 يوم                                                                                                                                                      |
| سماكة الاستخدام                                  | 4 مم - 6 مم                                                                                                                                                 |
| وقت التثبيت المفتوح                              | $\leq 20$ دقيقة                                                                                                                                             |
| الاستخدام المشترك                                | بعد 3-4 أيام على الحائط والأرضية                                                                                                                            |
| وقت الفتح أمام حركة المرور                       | 14 يوماً بعد التنفيذ لحركة المرور للمشاة فقط                                                                                                                |
| مدة الصلاحية                                     | 12 شهراً من تاريخ التصنيع في ظروف التخزين المناسبة<br>عند عدم الاستخدام، يجب أن تكون العبوة مغلقة بإحكام ويجب استهلاك المادة في غضون أسبوع واحد على الأكثر. |

القيم المذكورة أعلاه صالحة عند +21° درجة مئوية ورطوبة نسبية 50%.

## التعبئة والتغليف والتخزين

| الكود   | التغليف                |
|---------|------------------------|
| KR-8700 | كرافت® 5 PRO READY كجم |

قم بتخزين المادة في عبوتها غير المفتوحة في بيئة جافة، محمية من الصقيع.