

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Adhesivo acrílico modificado a base de emulsión, tipo pasta, listo para usar en cerámica y azulejos.



TS EN 12004-1 Adhesivos-Adhesivos para baldosas-Características, evaluación de la conformidad, clasificación y presentación

Cumple con la clase D2TE.

D2 = Adhesivo mejorado a base de

dispersión T = Característica de deslizamiento reducido

E = Tiempo de mantenimiento abierto ampliado

LUGARES DE USO

- Interior - aplicaciones horizontales y verticales - adhesión de cerámica, azulejos y mosaico de vidrio
- Aplicaciones horizontales de granito
- Se puede utilizar en superficies sin alta absorción de agua.
- Es adecuado para yeso y aplicaciones de cerámica antigua sobre cerámica.
- Puede aplicarse sobre enlucido de yeso sin utilizar imprimación formadora de superficies.

PUNTOS A TENER EN CUENTA

- No aplicar sobre madera, OSB, PVC, betún, superficies pintadas y metálicas.
- No aplicar en 24 horas sobre superficies donde pueda haber riesgo de heladas. Debe aplicarse cuando la temperatura de la superficie esté entre +5 °C y +25 °C.
- No se aplica sobre suelos horizontales en zonas exteriores y lugares constantemente húmedos (piscina, baño, depósito de agua).
- El material debe mezclarse bien antes de su aplicación.
- No se deben añadir aditivos al producto.
- Dependiendo de la superficie sobre la que se aplique el material, el tiempo de secado completo puede oscilar entre 4 y 5 días. La aplicación de las juntas debe iniciarse 3-4 días después del proceso de pegado.
- En aplicaciones verticales, el material de recubrimiento no debe tener una superficie superior a 1000 cm² (33 x 33cm de cerámica).
- El adhesivo sin envasar debe conservarse en su propio envase o en otro recipiente en buen estado, para que no pueda entrar aire fuera de uso.

VENTAJAS

- Listo para usar
- No forma moho, hongos ni bacterias.
- Consistencia pastosa, lista para usar y fácil de aplicar.

VARLIK MINERAL ENERGÍA GEOTÉRMICA MINERÍA CONSTRUCCIÓN TRADING CO.

CENTRE: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

FÁBRICA DE ANTALIA: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL info@kraftbau.com.tr

TEL: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

FICHA TÉCNICA

- Alto rendimiento y gran elasticidad.
- No resbala en aplicaciones verticales.
- Tiene un largo tiempo de trabajo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de aplicación debe estar limpia, lisa y libre de pintura, revoques raspados que impidan la adherencia y nivelada. Los agujeros y grietas de más de 5 mm deben rellenarse con **Mortero Reparador Kraft® (fino o grueso)** con 2-3 días de antelación (ver **Mortero Reparador Kraft®**). De lo contrario, los revestimientos aplicados sobre los agujeros y grietas sin sellar corren el riesgo de agrietarse y romperse cuando se exponen a cargas puntuales. Si la superficie no es lo suficientemente plana, el suelo deberá nivelarse con **TECHNO Kraft® Autonivelante vertical Kraft® Ready Plaster** (véase **TECHNO Kraft® Autonivelante- Kraft® Ready Plaster**). **Kraft® PRO READY** nunca debe utilizarse como mortero nivelador de superficies.

SENTIDO DE USO

Kraft® PRO READY se mezcla lentamente con un mezclador a 400-600 rpm durante 2 minutos hasta alcanzar una consistencia pastosa. El mortero adhesivo se aplica a la superficie con un **peine de 4-6 mm** y los materiales de revestimiento se colocan y fijan sobre la superficie. Después de extender el material sobre la superficie con una llana y un peine, debe adherirse en función de la temperatura del aire y las condiciones climáticas en las que se utilice el material. En estos casos, se presiona el adhesivo con un dedo y se comprueba la superficie adherida. Si el material se pega a los dedos, se continúa con el proceso de pegado. En caso contrario, el proceso de pegado debe interrumpirse y el material adhesivo seco debe rasparse de la superficie y aplicarse adhesivo nuevo a la superficie. Se debe esperar un máximo de 20-25 minutos para el proceso de pegado. La superficie aplicada con adhesivo debe protegerse de las heladas durante las primeras 24 horas. Todas las herramientas y equipos utilizados después de la aplicación deben limpiarse con agua antes de que se seque el mortero. Si el mortero se seca sobre el revestimiento, se limpiará mediante métodos mecánicos. La información del fabricante escrita en el envase debe tenerse en cuenta antes y durante la aplicación.

GASTOS

Tamaños de cerámica	Tamaño del diente del peine cerámico	Consumo (kg/m²)
hasta 15 x 15 cm	4 mm	3-3,5 kg
Más de 15 x 15 cm	6 mm	4-5 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Color	Blanco
Material Contenido	Contiene ligante acrílico modificado y relleno mineral.
Resistencia inicial al cizallamiento (EN 1324)	≥ 1 N/mm²
Resistencia de adhesión al cizallamiento tras envejecimiento térmico (EN 1324)	≥ 1 N/mm²



VARLIK MINERAL ENERGÍA GEOTÉRMICA MINERÍA CONSTRUCCIÓN TRADING CO.

CENTRE: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

FÁBRICA DE ANTALIA: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL info@kraftbau.com.tr

TEL: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

FICHA TÉCNICA

Tiempo de mantenimiento abierto: Resistencia a la tracción (EN 1346)	≥ 0,5 N/mm ²
Deslizamiento mm (EN 1308)	Ninguno
Mojabilidad (EN 1347)	%90
Tiempo de secado completo	28 días
Espesor de aplicación	4mm - 6mm
Tiempo de mantenimiento abierto	≥ 20 minutos
Aplicación conjunta	Después de 3-4 días en la pared y el suelo
Tiempo de apertura al tráfico	14 días después de la aplicación para tráfico puramente peatonal
Vida útil	12 meses a partir de la fecha de fabricación en condiciones de almacenamiento adecuadas Cuando no se utilice, el envase debe cerrarse herméticamente y el material debe consumirse en el plazo máximo de 1 semana.

Los valores anteriores son válidos a +21 °C y 50% de humedad relativa.

EMBALAJE y ALMACENAMIENTO

CÓDIGO	EMBALAJE
KR-8700	Kraft® PRO READY- 5 kg

Almacenar el material en su envase sin abrir, en un ambiente seco y protegido de las heladas.

VARLIK MINERAL ENERGÍA GEOTÉRMICA MINERÍA CONSTRUCCIÓN TRADING CO.

CENTRE: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

FÁBRICA DE ANTALIA: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL info@kraftbau.com.tr

TEL: 444 6 190

Kraftbau.com.tr