

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОПИСАНИЕ

Модифицированный акриловый клей на основе эмульсии, готовый к применению клей для керамики и плитки.



TS EN 12004-1 Клеи - плиточные клеи - характеристики, оценка соответствия, классификация и индикация

Соответствует классу D2TE.

D2 = Улучшенный клей на основе

дисперсии Т = Уменьшенное скольжение

Е = Увеличенное время удержания в открытом состоянии

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ

- Интерьер - горизонтальное и вертикальное применение - приклеивание керамической, кафельной и стеклянной мозаики
- Горизонтальное нанесение на гранит
- Может использоваться на поверхностях без высокой водопоглощающей способности.
- Подходит для штукатурки и старой керамики на керамике.
- Может наноситься на гипсовую штукатурку без использования грунтовки для формирования поверхности.

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

- Не наносить на деревянные, OSB, PBX, битумные, окрашенные и металлические поверхности.
- Не наносить в течение 24 часов на поверхности, где может возникнуть опасность замерзания. Н а н о с и т ь при температуре поверхности от +5 °C до +25 °C.
- Не наносится на горизонтальные полы на открытых площадках и в местах, которые постоянно находятся во влажном состоянии (бассейн, ванная комната, резервуар с водой).
- Перед нанесением материал необходимо хорошо перемешать.
- В продукт не следует добавлять никаких присадок.
- В зависимости от поверхности, на которую наносится материал, время полного высыхания может составлять 4-5 дней. Нанесение швов следует начинать через 3-4 дня после склеивания.
- При вертикальном применении площадь нанесения материала не должна превышать 1000 см²(керамика 33 x 33 см).
- Распакованный клей следует хранить в собственной упаковке или в другом контейнере в хорошем состоянии, чтобы исключить попадание воздуха вне использования.

АДВАНТАЖИ

- Готов к использованию
- Не образует плесени, грибков и бактерий.
- Пастообразная консистенция, готов к использованию и легко наносится.
- Высокая производительность и высокая эластичность.

ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Антакья

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Не соскальзывает при вертикальном применении.
- Имеет длительное время работы.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность для нанесения должна быть чистой, гладкой, очищенной от краски, соскобленной штукатурки, препятствующей адгезии, и выровненной. Отверстия и трещины более 5 мм должны быть заполнены **ремонтным раствором Kraft® (тонким или толстым)** за 2-3 дня до нанесения (см. **Ремонтный раствор Kraft®**). В противном случае покрытия, нанесенные на незаделанные отверстия и трещины, рискуют растрескаться и разрушиться при воздействии точечной нагрузки. Если поверхность недостаточно ровная, пол следует выровнять с **помощью самовыравнивающейся вертикальной штукатурки TECHNO Kraft® Kraft® Ready Plaster** (см. **TECHNO Kraft® Self Leveling- Kraft® Ready Plaster**). **Kraft® PRO READY** никогда не должен использоваться в качестве раствора для выравнивания поверхности.

ТИП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Kraft® PRO READY медленно перемешивается миксером при 400-600 об/мин в течение 2 минут до получения пастообразной консистенции. Клеевой раствор наносится на поверхность с помощью **гребенки 4-6 мм**, после чего на поверхность укладывается и фиксируется облицовочный материал. После нанесения материала на поверхность шпателем и гребенкой необходимо обеспечить его прилипание в зависимости от температуры воздуха и климатических условий, в которых используется материал. В таких случаях на клей надавливают пальцем и проверяют клеящую поверхность. Если материал попадает на пальцы, процесс склеивания продолжается. В противном случае процесс склеивания следует прекратить, соскрести с поверхности высохший клейкий материал и нанести на поверхность новый клей. Подождите не более 20-25 минут для завершения процесса склеивания. В течение первых 24 часов поверхность, на которую нанесен клей, следует защищать от мороза. Все инструменты и оборудование, используемые после нанесения клея, должны быть очищены водой до высыхания раствора. Если раствор высыхает на покрытии, его очищают механическим способом. Перед и во время нанесения следует учитывать информацию производителя, указанную на упаковке.

ЭКСПЕНДИТУРА

Размеры керамики	Размер зубьев керамической расчески	Расход (кг/м²)
до 15 x 15 см	4 мм	3-3,5 кг
Свыше 15 x 15 см	6 мм	4-5 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый
Содержание материала	Содержит модифицированное акриловое связующее и минеральный наполнитель.
Начальная прочность на сдвиг (EN 1324)	≥ 1 Н/мм²
Прочность сцепления на сдвиг после теплового старения (EN 1324)	≥ 1 Н/мм²



ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

Завод в АНТАЛИИ: Çiplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Время выдержки в открытом состоянии: Прочность сцепления при растяжении (EN 1346)	$\geq 0,5 \text{ Н/мм}^2$
Скольжение мм (EN 1308)	Нет
Смачиваемость (EN 1347)	%90
Время полного высыхания	28 дней
Толщина нанесения	4 мм - 6 мм
Время удержания в открытом состоянии	≥ 20 минут
Совместное нанесение	Через 3-4 дня на стене и полу
Время открытия движения	Через 14 дней после нанесения для чисто пешеходного движения
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления при соответствующих условиях хранения Если материал не используется, упаковка должна быть плотно закрыта, а сам материал должен быть израсходован не позднее, чем через 1 неделю.

Указанные выше значения действительны при температуре +21 °C и относительной влажности 50%.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

КОД	УПАКОВКА
KP-8700	Крафт® PRO READY- 5 кг.

Храните материал в невскрытой упаковке в сухом помещении, защищенном от мороза.

ВАРЛИК МИНЕРАЛ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ДОБЫЧА СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВЛЯ КО.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

Завод в АНТАЛИИ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Антакья

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА info@kraftbau.com.tr

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr