

KR-ACK 101

TECHNO KRAFT ЛИКВИД КРИСТАЛИЗЕ

Кристаллическая гидроизоляция для бетона

Добавка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

KR-ACK 101 TECHNO KRAFT LİKİT KRİSTALİZE благодаря кристаллическим волокнам, содержащимся в его составе, заполняют капиллярные пустоты в бетоне, повышая его водонепроницаемость, уменьшая впитывание воды поверхностью, предотвращая проникновение воды через капиллярные трещины.

ОСОБЕННОСТИ

- Готов к использованию, не требует дополнительной обработки.
- В течение всего периода твердения и при каждом контакте с водой остается постоянно активным, заполняя капиллярные пустоты в бетоне нерастворимыми кристаллами наноразмера, что способствует постоянной герметичности и несколько сокращает время схватывания.
- Помимо водонепроницаемости, обеспечивает дышащую поверхность.
- Поскольку он добавляется в бетонную смесь в жидком виде, по сравнению с порошковыми продуктами его можно легко использовать без риска образования комков.
- Идеально подходит для утепления фундаментов на свайных и растянутых фундаментах.
- Экономит трудозатраты и время.
- Не оказывает негативного влияния на схватывание и прочность раствора или бетона.
- Не содержит хлоридов и других вредных веществ, вызывающих коррозию арматуры.
- Восстанавливает трещины до 0,4 мм.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

TECHNO KRAFT LİKİT KRİSTALİZE используется в следующих случаях.

- Для всех бетонных конструкций, где требуется кристаллическая капиллярная гидроизоляция.
- Обеспечивает водонепроницаемость, делая капиллярные трещины в бетоне гидрофобными.

- В штукатурных кирпичных стеновых элементах, подверженных воздействию воды под давлением или без давления.
- В бетоне бассейнов
- В сооружениях, таких как водотоки и туннели.
- В бетонах, предназначенных для очистных сооружений, плотин, водопропускных сооружений и водохранилищ.
- В частях конструкций, где высок риск капиллярного впитывания воды.
- Для предотвращения попадания воды в зоны приливов и отливов, а также в зоны разбрызгивания воды.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением не встряхивайте канистру TECHNO KRAFT LİKİT KRİSTALİZE.

Соотношение воды и цемента в бетоне, в который добавляется TECHNO KRAFT LİKİT KRİSTALİZE, не должно превышать 0,55.

Если смесь готовится на строительной площадке, добавьте 2% от веса цемента в готовый к заливке бетон в бетономешалке и перемешайте в течение примерно 5 минут.

Если смесь готовится на бетонном заводе, продукт добавляется в воду для бетонной смеси, а затем эта смесь добавляется в бетон в качестве последнего компонента.

Помимо водонепроницаемости, обеспечивает дышащую поверхность.

Добавки для водонепроницаемости, в том числе TECHNO KRAFT LİKİT KRİSTALİZE, не эффективны при воздействии воды под высоким давлением. Для обеспечения водонепроницаемости строительных элементов, подверженных воздействию воды под высоким давлением, рекомендуется использовать методы внешней изоляции.

Добавки для водонепроницаемости не эффективны для обеспечения водонепроницаемости растворов и бетонов, подверженных усадке, проблемам долговечности и образованию микротрещин под нагрузкой. Для достижения наилучших результатов рекомендуется поддерживать низкое соотношение вода/цемент в смеси, защищать раствор от растрескивания и следить за его выдержкой.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

TECHNO KRAFT LİKİT KRİSTALİZE В бетон, в который добавляется , соотношение воды и цемента не должно превышать 0,55. Добавляется в пропорции от 1% до 2% от веса цемента.

УПАКОВКА

30 кг

1000 кг в бочках

ХРАНЕНИЕ / СРОК ХРАНЕНИЯ

- 24 месяца с даты изготовления.
- Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 °C до +30 °C.
- Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей и мороза месте.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Использованные инструменты можно очистить большим количеством молока.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Технические рекомендации и дозировки, указанные на страницах с технической информацией о продукте, являются добросовестными рекомендациями, основанными на результатах испытаний бетона, проведенных в отделе НИОКР.
- Для более точного определения оптимальных дозировок и деталей применения в зависимости от различий в составе бетона, в первую очередь в цементе, наиболее подходящим решением будет совместная работа с отделом НИОКР.
- Наши пользователи должны выбрать продукт, подходящий для запланированного технического применения, и проверить его пригодность для данной цели.
- Наши пользователи должны строго соблюдать общие правила техники и детали применения, указанные на странице технической информации о продукте.
- По вопросам выбора подходящего продукта и деталей применения необходимо обращаться в отдел НИОКР и технической поддержки.
- НАША КОМПАНИЯ не несет ответственности за неправильное использование продуктов и использование продуктов не по назначению.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. Подробная информация по безопасности приведена в паспорте безопасности продукта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый - Жидкий
Плотность	1,01-1,05 г/л (при 20 °C)
Химическое происхождение	Неорганические соединения
pH	(3 - 7)

VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

АНТАЛЬЯ ЗАВОД: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья

ЭЛ. ПОЧТА: info@kraftbau.com.tr

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, основана на данных, полученных в результате проведенных испытаний. Правильное применение нашего оригинального продукта является обязанностью пользователя. Наша компания несет ответственность только за качество продукта. Настоящий паспорт заменяет собой предыдущий паспорт. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в любую информацию, содержащуюся в данном паспорте.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация о продуктах KRAFT POLYMER, представленная здесь, и в частности рекомендации по применению и конечному использованию, предоставлена добросовестно на основе имеющихся у KRAFT POLYMER сведений и опыта при нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями KRAFT POLYMER, при условии правильного хранения, обработки и применения этих продуктов. Продукты, поверхности применения и области применения в практике могут значительно различаться. Поэтому при использовании продуктов KRAFT POLYMER убедитесь, что вы используете правильный продукт, в правильных условиях и в правильном месте, и строго следуйте информации и инструкциям KRAFT POLYMER относительно коммерческой пригодности и/или пригодности для определенной цели. В противном случае KRAFT POLYMER не несет ответственности за возможный ущерб. Пользователь продукта (пользователь) должен проверить пригодность продукта для применения и цели, для которых он планирует использовать продукт. KRAFT POLYMER оставляет за собой право изменять свойства своих продуктов. Необходимо соблюдать права собственности третьих лиц. При принятии всех заказов действуют наши текущие условия продажи и доставки. Пользователи должны всегда учитывать последнюю версию местного информационного листа о продукте, который можно получить у KRAFT POLYMER.

VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

АНТАЛЬЯ ЗАВОД: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья

ЭЛ. ПОЧТА: info@kraftbau.com.tr

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr