

TECHNO KRAFT KR-BT 105 BETONKÜR

Acrylbasiertes Frischbeton-Härtungsmittel

PRODUKTBESCHREIBUNG

TECHNO KRAFT KR-BT 105 BETONKÜR ist ein flüssiges, gebrauchsfertiges, hochleistungsfähiges chemisches Kürmittel, das auf frisch gegossenem Beton verwendet wird, um einen schnellen Wasserverlust im Beton zu verhindern.

EIGENSCHAFTEN

- Es bewahrt das Wasser im Beton, unterstützt die Hydratation des Zements und verhindert die Bildung von Schwindrissen.
- Es verhindert Staubbildung und erhöht die Abriebfestigkeit der Oberfläche.
- Es ist transparent und geruchlos.
- Es ist einkomponentig.
- Geeignet für den Einsatz in geschlossenen Räumen.
- Schützt Beton vor Witterungseinflüssen und Chlor.
- Reduziert dank seiner glänzenden Oberfläche die Schmutzanhaftung.
- Es ist flüssigkeitsundurchlässig.
- Einfach anzuwenden.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Bei der Anwendung von zementbasierten Oberflächenhärtern
- Flughafen- und Außenbereich auf Betonböden
- Bei Betonarbeiten an Orten mit schneller Verdunstung, geringer Luftfeuchtigkeit und Wind
- Auf Rohbetonwänden
-

ANWENDUNG

Mischung

TECHNO KRAFT KR-BT 105 BETONKÜR ist gebrauchsfertig. Nicht bei Regenwetter anwenden. Während der Anwendung dürfen keine Fremdstoffe hinzugefügt werden. Vor der Anwendung sollte das Produkt im Behälter leicht geschüttelt werden.

Anwendung:

TECHNO KRAFT KR-BT 105 BETON KÜRÜ sollte mit einem Niederdrucksprühgerät, einer Rolle oder einem Pinsel auf die frisch gegossene Betonoberfläche aufgetragen werden. Alle Oberflächen sollten mit dem Material gesättigt werden, es sollten keine trockenen Stellen zurückbleiben.

VERBRAUCH

Pinsel: 0,100 – 0,200 kg/m². Spritzen: 0,150 – 0,250 kg/m²

VERPACKUNG

30 kg Kunststoffkanister.

REINIGUNG UND LAGERUNG DER WERKZEUGE

Die verwendeten Werkzeuge können mit Lösungsmittel gereinigt werden, wenn das Material getrocknet ist, wird es mechanisch gereinigt. In der ungeöffneten Originalverpackung, bei Lagerung in einer trockenen und kühlen Umgebung (Temperatur zwischen +5 °C und +25 °C) beträgt die Haltbarkeit 1 Jahr. Wenn das Material nicht unter geeigneten Bedingungen gelagert wurde und gefroren ist, muss es bei Raumtemperatur ohne direkte Wärmeeinwirkung aufgetaut und mit mechanischen Methoden gemischt werden, bis es homogen ist.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe	Weiß
Dichte	1,0 ± 0,05 g/cm ³ (bei 23 °C)
Flammpunkt i	Keine
Zeit bis zur Freigabe für den Verkehr	24 Stunden
Anwendungstemperatur (min.)	+5 °C

RECHTLICHER HINWEIS

Die hier gegebenen Informationen über KRAFTBAU-Produkte und insbesondere die Empfehlungen zu deren Anwendung und Endverwendung basieren auf den aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen von KRAFTBAU POLYMER und wurden in gutem Glauben unter normalen Bedingungen und gemäß den Empfehlungen von KRAFTBAU POLYMER abgegeben, sofern diese Produkte ordnungsgemäß gelagert, behandelt und angewendet werden. Die Produkte, Anwendungsflächen und Anwendungsbereiche sind in der Praxis sehr vielfältig. Achten Sie daher bei der Verwendung von KRAFTBAU-Produkten darauf, dass Sie das richtige Produkt unter den richtigen Bedingungen und am richtigen Ort anwenden, und befolgen Sie unbedingt die von KRAFTBAU gegebenen Informationen und Anweisungen hinsichtlich der handelsüblichen Eignung und/oder der Eignung für einen bestimmten Zweck. Andernfalls haftet KRAFTBAU nicht für eventuell entstehende Schäden. Der Anwender (Nutzer) des Produkts muss die Eignung des Produkts für die beabsichtigte Anwendung und den beabsichtigten Zweck prüfen. KRAFTBAU behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte zu ändern. Die Eigentumsrechte Dritter sind zu beachten. Für die Annahme aller Bestellungen gelten unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Die Anwender müssen stets die aktuelle Fassung der lokalen Produktinformationsbroschüre berücksichtigen, die sie unter bei KRAFTBAU POLYMER anfordern können.