

# TECHNO KRAFT KR-BT 105 CURADO DE HORMIGÓN

Material de curado para hormigón fresco a base de acrílico

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TECHNO KRAFT KR-BT 105 CURADO DE HORMIGÓN es un material de curado químico líquido, listo para usar con un rendimiento que se aplica sobre el hormigón recién vertido para evitar la rápida pérdida de agua.

## CARACTERÍSTICAS

- Ayuda a la hidratación del cemento conservando el agua del hormigón y evita la formación de grietas por retracción.
- Evita el polvo y aumenta la resistencia al desgaste de la superficie.
- Es transparente e inodoro.
- Es monocomponente.
- Apto para su uso en espacios cerrados.
- Protege el hormigón contra las condiciones atmosféricas y el cloro.
- Gracias a su superficie brillante, reduce la acumulación de suciedad.
- Es impermeable a los líquidos.
- Es fácil de aplicar.

## ÁMBITOS DE APLICACIÓN

- En aplicaciones de endurecedores de superficies a base de cemento.
- En suelos de hormigón de aeropuertos y campos
- En el vertido de hormigón en lugares con evaporación rápida, baja humedad y viento
- En paredes de hormigón bruto
- 

## MODO DE EMPLEO

### Forma de mezcla

TECHNO KRAFT KR-BT 105 BETON KÜRÜ está listo para su uso. No se debe aplicar en días lluviosos. Durante la aplicación, no se debe añadir ningún material extraño al producto. Antes de la aplicación, se debe agitar ligeramente el producto dentro del bidón.

#### Aplicación:

TECHNO KRAFT KR-BT 105 BETON KÜRÜ debe aplicarse sobre la superficie de hormigón recién vertida con una máquina pulverizadora de baja presión, un rodillo o una brocha. Todas las superficies deben saturarse con el material, sin dejar zonas secas.

#### CONSUMO

Brocha: 0,100 – 0,200 kg/m<sup>2</sup>. Pulverización: 0,150 – 0,250 kg/m<sup>2</sup>

#### EMBALAJE

Bidón de plástico de 30 kg.

#### LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS

Las herramientas utilizadas se pueden limpiar con disolvente; si el material se ha secado, se limpia mecánicamente. En su envase original sin abrir, almacenado en un lugar seco y fresco (a una temperatura entre +5 °C y +25 °C), tiene una vida útil de 1 año. Si el material se congela al no almacenarse en condiciones adecuadas, debe descongelarse a temperatura ambiente sin aplicar calor directo y mezclarse con métodos mecánicos hasta que adquiera una consistencia homogénea.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Color                                | Blanco                                 |
| Densidad                             | 1,0 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> (a 23 °C) |
| Punto de inflamación i               | Ninguno                                |
| Tiempo de apertura al tráfico rodado | 24 horas                               |
| Temperatura de aplicación (mín.)     | +5 °C                                  |

#### ADVERTENCIA LEGAL

La información aquí proporcionada sobre los productos KRAFTBAU y, en particular, las recomendaciones relativas a su aplicación y uso final, se ha facilitado de buena fe, basándose en los conocimientos y la experiencia actuales de KRAFTBAU POLYMER, en condiciones normales y de acuerdo con las recomendaciones de KRAFTBAU POLYMER, siempre que estos productos se almacenen, manipulen y apliquen correctamente. Los productos, las superficies de aplicación y los ámbitos de aplicación son muy variados en la práctica. Por lo tanto, al utilizar los productos KRAFTBAU, asegúrese de aplicar el producto adecuado, en las condiciones adecuadas y en el lugar adecuado, y siga estrictamente la información y las instrucciones proporcionadas por KRAFTBAU en cuanto a la idoneidad comercial y/o la idoneidad para un fin determinado. De lo contrario, KRAFTBAU no se hace responsable de los daños que puedan producirse. El usuario del producto (usuario) debe comprobar la idoneidad del producto para la aplicación y el fin para los que desea utilizarlo. KRAFTBAU se reserva el derecho a modificar las propiedades de sus productos. Deben respetarse los derechos de propiedad de terceros. La aceptación de todos los pedidos se basa en nuestras condiciones actuales de venta y transporte. Los usuarios deben tener en cuenta en todo momento la última versión de la ficha de información del producto local, que pueden obtener dirigiéndose a KRAFTBAU POLYMER en .

VARLIK MINERAL GEOTHERMAL ENERGY MINING CONSTRUCTION TRADING INC.

SEDE: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

FÁBRICA DE ANTALYA: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

CORREO ELECTRÓNICO: [info@kraftbau.com.tr](mailto:info@kraftbau.com.tr)

TELÉFONO: 444 6 190

Kraftbau.com.tr