

TECHNO KRAFT KR-BT 105 БЕТОННЫЙ КУР

Акриловый материал для уплотнения свежего бетона

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TECHNO KRAFT KR-BT 105 БЕТОННЫЙ КУР — это жидкий, готовый к использованию, высокоэффективный химический материал, который наносится на свежесделанный бетон с целью предотвращения быстрой потери влаги.

СВОЙСТВА

- Сохраняя воду в бетоне, способствует гидратации цемента, предотвращает образование трещин от усадки.
- Предотвращает пыление, повышает износостойкость поверхности.
- Прозрачный, без запаха.
- Однокомпонентный.
- Подходит для использования в закрытых помещениях.
- Защищает бетон от атмосферных воздействий и хлора.
- Благодаря блестящей поверхности уменьшает скопление грязи.
- Непроницаем для жидкостей.
- Легко наносится.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Применение цементных упрочняющих средств для поверхностей
- Аэропорты и бетонные полы
- При бетонировании в местах с быстрым испарением, низкой влажностью и ветром
- На стенах из необработанного бетона
-

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Форма смеси

TECHNO KRAFT KR-BT 105 БЕТОН КУР, готов к использованию. Не применять в дождливую погоду. Во время применения не добавлять никаких посторонних материалов. Перед применением слегка взболтать содержимое канистры.

Применение:

TECHNO KRAFT KR-BT 105 БЕТОН КУРЮ следует наносить на свежешелую бетонную поверхность с помощью низконапорного распылителя, валика или кисти. Все поверхности должны быть полностью покрыты материалом, не оставляя сухих участков.

РАСХОД

Кисть: 0,100 – 0,200 кг/м². Распыление: 0,150 – 0,250 кг/м²

УПАКОВКА

30 кг пластиковый бидон.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ

Использованные инструменты можно очистить растворителем, если материал высох, то его можно очистить механически. При хранении в закрытой оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте (при температуре от +5 °C до +25 °C) срок хранения составляет 1 год. Если материал, хранящийся в неподходящих условиях, замерз, его следует разморозить при комнатной температуре без использования прямого нагрева, а затем перемешать механическими методами до получения однородной консистенции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый
Плотность	1,0 ± 0,05 г/см ³ (при 23 °C)
Температура возгорания i	Нет
Время открытия для движения транспорта	24 часа
Температура применения (мин.)	+5°C

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация о продуктах KRAFTBAU, представленная здесь, и, в частности, рекомендации по применению и конечному использованию, предоставлены добросовестно на основе имеющихся у KRAFTBAU POLYMER сведений и опыта в отношении надлежащего хранения, обращения и применения этих продуктов в нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями KRAFTBAU POLYMER. Продукты, поверхности применения и области применения в практике весьма разнообразны. Поэтому при использовании продуктов KRAFTBAU убедитесь, что вы применяете правильный продукт в правильных условиях и в правильном месте, и строго следуйте информации и инструкциям KRAFTBAU относительно коммерческой пригодности и/или пригодности для определенной цели. В противном случае KRAFTBAU не несет ответственности за возможный ущерб. Пользователь продукта (пользователь) должен проверить пригодность продукта для применения и цели, для которых он планирует его использовать. KRAFTBAU оставляет за собой право изменять свойства своих продуктов. Необходимо соблюдать права собственности третьих лиц. При принятии всех заказов действуют наши текущие условия продажи и доставки. Пользователи должны всегда учитывать последнюю версию местного информационного листа о продукте, который можно получить у KRAFTBAU POLYMER по адресу .

VARLIK MINERAL GEOTHERMAL ENERGY MINING CONSTRUCTION TRADING INC.
ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

ЗАВОД В АНТАЛЬЕ: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: info@kraftbau.com.tr

ТЕЛЕФОН: 444 6 190

Kraftbau.com.tr