

TECHNO KRAFT KR-BT 105 BETON KÜRÜ

Akrilik esaslı, taze beton kür malzemesi

ÜRÜN TANIMI

TECHNO KRAFT KR-BT 105 BETON KÜRÜ, betonda hızlı su kaybını önlemek amacıyla taze dökülmüş beton üzerine sıvı, kullanıma hazır, performansı yüksek kimyasal kür malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ

- Beton içindeki suyu muhafaza ederek, çimentonun hidratasyonuna yardımcı olur, rötre çatlaklarının oluşumunu engeller.
- Tozmayı önler, yüzeyin aşınma dayanımını artırır.
- Şeffaftır, kokusuzdur.
- Tek bileşenlidir.
- Kapalı alanlarda kullanıma uygundur.
- Betonu atmosferik şartlara, kloro karşı korur.
- Parlak yüzey sayesinde kir tutmayı azaltır.
- Sıvı geçirimsizdir.
- Uygulaması kolaydır.

UYGULAMA ALANLARI

- Çimento esaslı yüzey sertleştirici uygulamalarında
- Havaalanı ve Saha beton zeminlerde
- Buharlaştırmanın hızlı olduğu, düşük nemli ve rüzgarlı yerlerde beton dökümünde
- Brüt beton duvarlarda
-

KULLANIM ŞEKLİ

Karışım Şekli

TECHNO KRAFT KR-BT 105 BETON KÜRÜ, kullanıma hazırdır. Yağmurlu havalarda uygulanmaz. Uygulama esnasında içerisine herhangi bir yabancı malzeme ilave edilmemelidir. Uygulama öncesinde bidon içindeki ürün hafif şekilde çalkalanmalıdır.

Uygulama:

TECHNO KRAFT KR-BT 105 BETON KÜRÜ, düşük basınçlı püskürtme makinesi, rulo ya da fırça ile yeni dökülmüş beton yüzeye uygulanmalıdır. Tüm yüzeyler malzeme ile doyurulmalı kuru alan bırakılmamalıdır.

TÜKETİM

Fırça : 0,100 – 0,200 kg/m². Püskürtme : 0,150 – 0,250 kg/m²

AMBALAJ

30 kg Plastik Bidon.

ALETLERİN TEMİZLİĞİ ve DEPOLAMA

Kullanılan aletler, solvent ile temizlenebilir, malzeme kurumuş ise mekanik olarak temizlenir. Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve serin (+5°C ve +25°C arası sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 1 yıl dır. Uygun ortamlarda depolanmayan malzeme donduğu takdirde, direkt ısı kullanılmadan oda sıcaklığında bekletilerek ürün çözölmeli, homojen hale gelinceye kadar mekanik yöntemlerle karıştırılmalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Beyaz
Yoğunluk	1,0 ± 0,05 gr/cm ³ (23 °C de)
Parlama noktası i	Yok
Araç trafiğine açma süresi	24 saat
Uygulama Sıcaklığı (Min.)	+5°C de

YASAL UYARI

KRAFTBAU ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özelliklerle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve KRAFTBAU POLYMER'in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında KRAFTBAU POLYMER'in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle KRAFTBAU ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde KRAFTBAU tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan KRAFTBAU sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. KRAFTBAU ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KRAFTBAU POLYMER' e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.
MERKEZ: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

ANTALYA FABRİKA: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAİL: info@kraftbau.com.tr

TEL: 444 6 190

Kraftbau.com.tr