

Kraftbau.com.tr

التطبيق:

يتم تطبيقه باستخدام بكرة أو مجرفة. يتم تطبيق الخليط المُعد مسبقًا على السطح المُعد بطريقة متجانسة باستخدام الطريقة المختارة. يتم تطبيق TECHNO KRAFT EPOKSİ ASTAR بطبقة أو طبقتين حتى يتم تشبع السطح وتكوين طبقة. إذا ظهرت بقع غير لامعة، فيجب تطبيق طبقة أخرى. يتم تطبيق الطبقة التالية قبل أن تبدأ الطبقة السابقة في الجفاف. يختلف عدد الطبقات من سطح لآخر حسب درجة الامتصاص. إذا كان المطلوب الحصول على سطح خشن، يتم رش رمل السيليكا الخاص على السطح بالكامل بينما المادة المطبقة لا تزال رطبة. بعد جفاف المادة تمامًا، يتم تنظيف الرمل الزائد باستخدام مكنسة صناعية.

- يمكن تطبيق TECHNO KRAFT EPOKSİ ASTAR على السطح باستخدام مجرفة رفيعة ولفافة قصيرة الشعر مع التحكم في استهلاك المادة للحصول على مظهر متجانس.
- يجب حماية المادة من الماء والمطر والعوامل الخارجية والضغط الميكانيكية حتى تجف تمامًا.
- يجب مراعاة أن فترة الانتظار قد تكون أقصر في الطقس الحار، وأطول في الطقس البارد.

الاستهلاك

يعتمد على جودة الخرسانة المراد تطبيقها؛ يوصى باستخدام 0,300 كجم/م² – 0,500 كجم/م² كقيم نظرية. قد تؤدي بنية مسامية الأرضية وامتصاصها وما إلى ذلك إلى زيادة الاستهلاك. يوصى بإجراء اختبار على الأرضية المراد تطبيقها للتحكم في الاستهلاك.

التعبئة

المكون	المكون B	المجموعة (A+B)
15 كجم في علبة	6 كجم في علبة	21 كجم مجموعة

التخزين / العمر الافتراضي

- يجب حمايتها من الظروف الجوية السيئة.
- يجب تخزينها في مكان جاف وبارد ومغلق (بين 10 °C و 25 °C).
- يجب استهلاك المنتج فور فتحه وخلطه.
- في عبوته المغلقة، في مكان جاف عند درجة حرارة لا تقل عن 5 °C، مدة الصلاحية 12 شهر.

تنظيف الأدوات

يمكن تنظيف الأدوات المستخدمة بالمذيبات، وإذا جفت المواد، فيمكن تنظيفها ميكانيكيًا.

تحذيرات

- يجب تهوية المكان جيدًا عند استخدام المنتج في الأماكن المغلقة.
- في الطقس البارد، يجب حفظ العبوات قبل الاستخدام لمدة 24 ساعة على الأقل في درجة حرارة لا تقل عن 15 درجة مئوية.
- بعد التطبيق، يجب حماية السطح من الماء والمطر والندى والتلج والبرد والصقيع والتأثيرات المناخية المماثلة حتى يجف تمامًا.
- لا تقترب من اللهب المكشوف ولا تدخن أثناء الاستخدام.
- يرجى استخدام القفازات والنظارات الواقية والملابس الواقية.
- في حالة ملامسة الجلد، اغسله بالصابون والماء الوفير.
- لا تبتلع، ولا تستخدم العبوات الفارغة لتخزين المواد الغذائية ولا ترميها في النار.
- للاستخدام المهني فقط، يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

السلامة

يجب على المستخدمين الرجوع إلى أحدث نماذج معلومات سلامة المواد التي تتضمن البيانات الفيزيائية والبيئية والسمية وغيرها من البيانات المتعلقة بالسلامة للحصول على المعلومات والنصائح حول النقل والتخزين والتخلص الآمن من المنتجات الكيميائية.

الخصائص الفنية

TECHNO KRAFT EPOKSİ ASTAR المكون أ راتنج إيبوكسي	
TECHNO KRAFT EPOKSİ ASTAR المكون B مادة إيبوكسي	
صلبة	
اللون	شفاف، عديم اللون
الكثافة	0,05 ± 1,05 غ/سم ³ (A+B / 23 °C)
المادة الصلبة الحجمية (A + B)	100% (A+B)
نسبة الخلط	1 : 2,5 (A:B - بالوزن)
مدة استخدام المزيج (C°10+)	80 دقيقة
مدة استخدام الخليط (25+ درجة مئوية)	30 - 35 دقيقة
مدة الانتظار بين الطبقات	8 - 12 ساعة عند C°20
التصاق بالخرسانة	2,2 - 2,4 N / mm ²
فتح للمرور الخفيف	12 - 24 ساعة / 20 درجة مئوية
التجفيف الكامل	7 أيام / 20 درجة مئوية
درجة حرارة البيئة	+8°C - +35°C C
درجة حرارة السطح	+8°C - +35°C C
المعلومات الواردة في هذا الكتيب الفني تم إعدادها بناءً على البيانات التي تم الحصول عليها من نتائج التجارب التي تم إجراؤها. تقع مسؤولية الاستخدام الصحيح لمنتجاتنا الأصلي على عاتق المستخدم. شركتنا مسؤولة فقط عن جودة المنتج. هذا الكتيب يلغي المعلومات الواردة في الكتيب السابق. شركتنا تحتفظ بالحق في إجراء أي تغييرات على المعلومات الواردة في هذا الكتيب.	

تحذير قانوني
المعلومات الواردة هنا عن منتجات KRAFT POLYMER، ولا سيما التوصيات المتعلقة بتطبيقها واستخدامها النهائي، قد تم تقديمها بحسن نية استناداً إلى المعلومات والخبرات الحالية المتوفرة لدى KRAFT POLYMER، في ظل الظروف العادية ووفقاً لتوصيات KRAFT POLYMER، شريطة أن يتم تخزين هذه المنتجات ومعالجتها وتطبيقها بشكل صحيح. تتنوع المنتجات وأساليب التطبيق ومجالات التطبيق بشكل كبير في الممارسة العملية. لذلك، عند استخدام منتجات KRAFT POLYMER، تأكد من استخدام المنتج المناسب في الظروف المناسبة والمكان المناسب، واتبع بدقة المعلومات والتعليمات المقدمة من KRAFT POLYMER بشأن الملائمة التجارية وأداء الملائمة لغرض معين. في حالة عدم الالتزام بذلك، لا تتحمل KRAFT POLYMER أي مسؤولية عن الأضرار التي قد تنشأ. يجب على مستخدم المنتج (المستخدم) اختيار ملائمة المنتج للتطبيق والغرض الذي ينوي استخدامه فيه. تحتفظ KRAFT POLYMER بالحق في تغيير خصائص منتجاتها. يجب احترام حقوق الملكية الخاصة بالغير. تخضع جميع الطلبات لشروطنا الحالية المتعلقة بالبيع والشحن. يجب على المستخدمين دائماً مراعاة أحدث نسخة من نشرة معلومات المنتج المحلية التي يمكنهم الحصول عليها من KRAFT POLYMER.