

TECHNO KRAFT TEKSTÜRLÜ KİMYA

Безрастворительная эпоксидная краска с апельсиновым узором

Финишное покрытие

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TECHNO KRAFT TEKSTÜRLÜ BOYA, без растворителей, цветная двухкомпонентная, высокоустойчивая к скольжению, с высокой стойкостью к скольжению, отличной химической и механической

ОСОБЕННОСТИ

- Широкий выбор цветов, наносится без швов, легко моется, не требует ухода и соответствует санитарным нормам.
- Простое нанесение, наносится без швов.
- Устойчиво к воздействию щелочей, масел, жиров, отходов.
- Предотвращает пыление бетонных покрытий, повышает их прочность и обеспечивает долговечность.
- Устойчиво к износу, возникающему в результате трения или химического воздействия, а также к механическим ударам.
- Можно использовать в помещениях, где требуется гигиена.
- Очень высокая адгезионная прочность.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Пищевая промышленность, лаборатории,
- Автосервис
- Автостоянки,
- Химическая и фармацевтическая промышленность
- Производственные предприятия, офисы,
- Магазины,
- Бизнес-центры
- Промышленные кухни,
- Животноводческие фермы

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Подготовка поверхности:

Необходимо провести механическую подготовку поверхности (blastrack, rotatiger и т.п.). Образовавшийся слой пыли следует удалить с помощью промышленных пылесосов, поверхность, на которую будет наноситься материал, должна быть прочной, сухой и чистой. С поверхности должны быть удалены все частицы пыли, масла, парафина, битума и другие вещества, препятствующие адгезии, а также все растворы, штукатурка и другие рыхлые частицы. Качество бетона должно быть не ниже C20/25, 28-дневного. Прочность бетонной поверхности на разрыв должна составлять 1,5 Н/мм², влажность — 4 %, температура поверхности основания — +8 °С. Успех применения зависит от правильной подготовки основания и правильного использования материала. В зависимости от состояния поверхности выбирается метод, с помощью которого проводится шлифование и шерохования. Поверхность полностью очищается от пыли с помощью промышленной щетки и подготавливается к нанесению. После подготовки поверхности все поверхности грунтуются безрастворной эпоксидной грунтовкой.

Форма смеси

TECHNO KRAFT TEKSTÜR BOYA поставляется в двухкомпонентной упаковке, сбалансированной в соответствии с необходимым соотношением компонентов. (Компонент А: смола, компонент В: отвердитель). Готовый к применению материал получается путем тщательного механического перемешивания двух компонентов. Весь компонент В выливается в компонент А за один раз, и смешивание должно производиться на низкой скорости (300-400 оборотов) с помощью миксера с подходящей насадкой до получения однородной массы. Для равномерного распределения отвердителя смешивание должно производиться вблизи краев емкости, в которой находится смесь, и от дна упаковки до верха.

Применение:

TECHNO KRAFT TEKSTÜR BOYA наносится на поверхность в необходимой толщине с помощью гребня или специального резинового валика. После нанесения на покрытие наносится игольчатый валик, чтобы предотвратить образование пузырьков и обеспечить свободное высыхание.

- До полного схватывания материал следует защищать от воды, дождя, внешних воздействий и механических повреждений.
- Следует учитывать, что в жаркую погоду время выдержки может сократиться, а в холодную — увеличиться.

РАСХОД

0,500 – 0,800 кг/м²

1,5 кг/м²/ 1 мм Для средних и тяжелых нагрузок

УПАКОВКА

A Компонент	Компонент В	(А+В) Комплект
17,4 кг жестяная	2,60 кг жестяная	20 кг набор

ЦВЕТ

Ral 7032, 7035 (стандартные цвета)

ХРАНЕНИЕ / СРОК ХРАНЕНИЯ

- Беречь от неблагоприятных погодных условий.
- Хранить в сухом и прохладном месте (при температуре от +10 ° С до +25 ° С).
- Открытый и смешанный продукт следует сразу использовать.
- В неоткрытой упаковке, в сухом месте при температуре не ниже +5 °С срок хранения составляет 12 месяцев.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Используемые инструменты можно очищать растворителем, если материал высох, то очищают механически.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- При нанесении в закрытых помещениях необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
- В холодную погоду упаковку перед применением необходимо хранить не менее 24 часов при температуре не ниже +15°C.
- После нанесения поверхность должна быть защищена от воздействия воды, дождя, росы, снега, града, мороза и других погодных условий до полного высыхания.
- Не подносите к открытому огню и не курите во время применения.
- Используйте перчатки, очки и защитную одежду.
- При попадании на кожу промыть мылом и большим количеством воды.
- Не глотать, пустую упаковку не использовать для хранения пищевых продуктов и не бросать в огонь.
- Только для профессионального использования, хранить в недоступном для детей месте.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пользователи должны обращаться к последним версиям паспортов безопасности материалов, содержащих физические, экологические, токсикологические и другие данные, касающиеся безопасности, для получения информации и рекомендаций по безопасной транспортировке, хранению и утилизации химических продуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Различные цвета RAL		
Плотность смеси	1,65	кг/л	@ 20°C, (EN ISO 2811-1)
Вязкость смеси	750 ± 150	мПа	при 25 °C, (ISO EN 3219)
Шор D (7 дней)	90 ± 5		(EN ISO 868)
Клейкость	> 2	Н/мм ²	(TS EN 1542)
Стойкость к давлению (R+S)	~80	Н/мм ²	10-й день (EN 196-1)
Сопротивление изгибу (R+S)	~55	Н/мм ²	10-й день (EN 196-1)
Износостойкость (R+S)	58	м	(TS 8130 EN ISO 5470-1) (Тест Табера, CS17/1000/1000)

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, основана на данных, полученных в ходе проведенных испытаний. Правильное применение нашего оригинального продукта является обязанностью пользователя. Наша компания несет ответственность только за качество продукта. Настоящий паспорт заменяет собой предыдущий паспорт. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в любую информацию, содержащуюся в данном паспорте.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация о продуктах KRAFT POLYMER, представленная здесь, и в частности рекомендации по применению и конечному использованию, предоставлена добросовестно на основе имеющихся у KRAFT POLYMER сведений и опыта при нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями KRAFT POLYMER, при условии правильного хранения, обработки и применения этих продуктов. Продукты, поверхности применения и области применения в практике могут значительно различаться. Поэтому при использовании продуктов KRAFT POLYMER убедитесь, что вы используете правильный продукт, в правильных условиях и в правильном месте, и строго следуйте информации и инструкциям KRAFT POLYMER относительно коммерческой пригодности и/или пригодности для определенной цели. В противном случае KRAFT POLYMER не несет ответственности за возможный ущерб. Пользователь продукта (пользователь) должен проверить пригодность продукта для применения и цели, для которых он планирует использовать продукт. KRAFT POLYMER оставляет за собой право изменять свойства своих продуктов. Необходимо соблюдать права собственности третьих лиц. При принятии всех заказов действуют наши текущие условия продажи и доставки. Пользователи должны всегда учитывать последнюю версию местного информационного листа о продукте, который можно получить у KRAFT POLYMER.

VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.
ÇENTEP: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

АНТАЛЬЯ ЗАВОД: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья

ЭЛ. ПОЧТА: info@kraftbau.com.tr

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr