

تكنو كرافت إيبوكسي ساتين بوياء

طلاء/طلاء نهائي إيبوكسي بدون مذيبات

وصف المنتج

TECHNO KRAFT EPOKSİ SATEN BOYA ، خالية من المذيبات، ذات طبقة نهائية ملونة ذات مظهر أملس، ذو مقاومة كيميائية وميكانيكية ممتازة، وهو طلاء نهائي للأرضيات.

خصائص

- تتوفر في مجموعة واسعة من الألوان ويمكن تطبيقها دون الحاجة إلى حشو الفواصل، كما أنها سهلة التنظيف ولا تتطلب صيانة وتفي بمعايير الصحة.
- سهل التطبيق، يمكن تطبيقه بدون فواصل، سهل التنظيف.
- مقاومة للقلويات والزيوت والشحوم والنفايات.
- تمنع تراكم الغبار على الأسطح المكسوة بالخرسانة المسلحة، وتزيد من متانتها وتطيل عمرها.
- طلاء مقاوم للتآكل الناتج عن الاحتكاك أو التأثيرات الكيميائية، ومقاوم للصدمات الميكانيكية.
- لا يوجد أي مانع من استخدامه في الأماكن التي تتطلب النظافة.
- تتميز بمقاومة عالية للالتصاق.

مجالات التطبيق

- الأغذية، المختبرات،
- خدمات السيارات
- مواقف السيارات،
- الصناعات الكيميائية والصيدلانية
- مصانع الإنتاج، المكاتب،
- متاجر،
- مراكز الأعمال
- مطابخ صناعية،
- مزارع الحيوانات

طريقة الاستخدام

تحضير السطح:

يجب إجراء تحضير ميكانيكي للسطح (بواسطة blastrack، rotatiger، إلخ). يجب تنظيف طبقة الغبار الناتجة بواسطة مكنسة صناعية، ويجب أن يكون السطح المراد تطبيقه صلباً وجافاً ونظيفاً. يجب إزالة أي غبار أو زيت أو بارافين أو بيتوم أو أي مواد أخرى تقلل من الالتصاق من السطح، كما يجب تنظيف السطح من جميع المواد الرخوة مثل الملاط والجص وما إلى ذلك. يجب أن تكون جودة الخرسانة C20/25 على الأقل، وعمرها 28 يوماً. يجب أن تكون مقاومة الشد لسطح الخرسانة المسلحة 1,5 N/mm²، ونسبة الرطوبة 4٪، ودرجة حرارة سطح الأرض +8°C. يعتمد نجاح التطبيق على التحضير الصحيح للأرضية واستخدام المواد بشكل صحيح. يتم إجراء عملية الكشط والتخشين بالطريقة التي يتم اختيارها وفقاً لحالة السطح. يتم تنظيف السطح بالكامل من الغبار باستخدام مكنسة صناعية ليصبح جاهزاً للتطبيق. بعد الانتهاء من تحضير السطح، يتم طلاء جميع الأسطح بطبقة أساس من الإيبوكسي Solventsiz.

طريقة الخلط

شركة VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.
المركز: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

مصنع أنطاليا: 22171 Cd. No:14 Döşemaltı /Çıplaklı أنطاليا

البريد الإلكتروني: info@kraftbau.com.tr

هاتف: 190 6 444

Kraftbau.com.tr

TECHNO KRAFT EPOKSİ SATEN BOYA ، عبوات مكونة من مكونين، ومتوازنة وفقًا لكمية الخلط المناسبة. (المكون A: الراتنج، المكون B: المُصلَّب). يتم الحصول على المادة الجاهزة للاستخدام عن طريق الخلط الميكانيكي الجيد للمكونين. يُصب مكون B بالكامل في مكون A دفعة واحدة ويجب الخلط بسرعة منخفضة (300-400 دورة) باستخدام خلاط مناسب حتى يصبح المزيج متجانسًا. لضمان توزيع المُصلَّب بشكل متساوٍ، يجب الخلط من قرب حواف الوعاء الذي يحتوي على المزيج ومن أسفل العبوة.

التطبيق:

TECHNO KRAFT EPOKSİ SATEN BOYA ، يتم تطبيقه على السطح بالسكين المسنن أو بواسطة بكرة خاصة بالسماكة المطلوبة. بعد تطبيق TECHNO KRAFT EPOKSİ SATEN BOYA ، يتم تطبيق بكرة شائكة على الطلاء لمنع تشكل الفقاعات وتركه حراً.

- يجب حماية المادة من الماء والمطر والعوامل الخارجية والضغط الميكانيكية حتى تجف تمامًا.
- يجب مراعاة أن فترة الانتظار قد تكون أقصر في الطقس الحار، وقد تكون أطول في الطقس البارد.

الاستهلاك

0,300 – 0,400 ، 220 – 250 $\mu\text{kg}/\text{m}^2$ فيلم جاف

التعبئة

المكون	المكون B	المكون (A+B) مجموعة
16 كجم في علبة	4 كجم في علبة	مجموعة 20 كجم

اللون

7035، Ral 7032 (ألوان قياسية)

التخزين / العمر الافتراضي

- يجب حمايته من الظروف الجوية السيئة.
- يجب تخزينه في مكان جاف وبارد ومغلق (بين 10°C و 25°C).
- يجب استهلاك المنتج فور فتحه وخلطه.
- في عبوته المغلقة، في مكان جاف عند درجة حرارة لا تقل عن 5°C ، مدة الصلاحية 12 شهرًا.

تنظيف الأدوات

يمكن تنظيف الأدوات المستخدمة بالمذيبات، وإذا جفت المواد، فيمكن تنظيفها ميكانيكيًا.

تحذيرات

- يجب تهوية المكان جيدًا عند استخدام المنتج في الأماكن المغلقة.
- في الطقس البارد، يجب حفظ العبوات قبل الاستخدام لمدة 24 ساعة على الأقل في درجة حرارة لا تقل عن 15°C مئوية.
- بعد التطبيق، يجب حماية السطح من الماء والمطر والندى والتلج والبرد والصقيع والتأثيرات المناخية المماثلة حتى يجف تمامًا.
- لا تقترب من اللهب المكشوف ولا تدخن أثناء الاستخدام.
- يرجى استخدام القفازات والنظارات الواقية والملابس الواقية.
- في حالة ملامسة الجلد، اغسله بالصابون والماء الوفير.
- لا تتبلعه، ولا تستخدم العبوات الفارغة لتخزين المواد الغذائية ولا ترميها في النار.
- للاستخدام المهني فقط، يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

السلامة

يجب على المستخدمين الرجوع إلى أحدث نماذج معلومات سلامة المواد التي تتضمن البيانات الفيزيائية والبيئية والسمية وغيرها من البيانات المتعلقة بالسلامة للحصول على المعلومات والنصائح حول النقل والتخزين والتخلص الآمن من المنتجات الكيميائية.

الخصائص الفنية

اللون	ألوان RAL متنوعة	
كثافة الخليط	1,5 كجم/لتر	C' (EN ISO 2811-1)°20 @
لزوجة المزيج	1.500 ± 900 mPas	@ 25 درجة مئوية، (ISO EN 3219)
شور D (7 أيام)	5 ± 90	(EN ISO 868)
مقاومة الالتصاق	2 <	(TS EN 1542)
مقاومة الضغط (R+S)	80~	N/mm ² اليوم العاشر (EN 196-1)
مقاومة الانحناء (R+S)	55~	N/mm ² اليوم العاشر (EN 196-1)
مقاومة التآكل (R+S)	58	مغ (TS 8130 EN ISO 5470-1) (اختبار تاير، CS17/1000/1000)

المعلومات الواردة في هذه النشرة الفنية مستمدة من البيانات التي تم الحصول عليها من نتائج الاختبارات التي أجريت. تقع مسؤولية الاستخدام الصحيح لمنتجاتنا الأصلية على عاتق المستخدم. شركتنا مسؤولة فقط عن جودة المنتج. هذه النشرة تلي المعلومات الواردة في النشرة السابقة. شركتنا تحتفظ بالحق في إجراء أي تغييرات على المعلومات الواردة في هذه النشرة.

تحذير قانوني
المعلومات الواردة هنا عن منتجات KRAFT POLYMER، ولا سيما التوصيات المتعلقة بتطبيقها واستخدامها النهائي، قد تم تقديمها بحسن نية استناداً إلى المعلومات والخبرات الحالية المتوفرة لدى KRAFT POLYMER، في ظل الظروف العادية ووفقاً لتوصيات KRAFT POLYMER، شريطة أن يتم تخزين هذه المنتجات ومعالجتها وتطبيقها بشكل صحيح. تتنوع المنتجات وأسطح التطبيق ومجالات التطبيق بشكل كبير في الممارسة العملية. لذلك، عند استخدام منتجات KRAFT POLYMER، تأكد من استخدام المنتج المناسب في الظروف المناسبة والمكان المناسب، واتبع بدقة المعلومات والتعليمات المقدمة من KRAFT POLYMER بشأن الملائمة التجارية وأو الملائمة لغرض معين. في حالة عدم الالتزام بذلك، لا تتحمل KRAFT POLYMER أي مسؤولية عن الأضرار التي قد تنشأ. يجب على مستخدم المنتج (المستخدم) اختبار ملائمة المنتج للتطبيق والغرض الذي ينوي استخدامه فيه. تحتفظ KRAFT POLYMER بالحق في تغيير خصائص منتجاتها. يجب احترام حقوق الملكية الخاصة بالغير. تخضع جميع الطلبات لشروطنا الحالية المتعلقة بالبيع والشحن. يجب على المستخدمين دائماً مراعاة أحدث نسخة من نشرة معلومات المنتج المحلية التي يمكنهم الحصول عليها من KRAFT POLYMER.

شركة VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.
المركز: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

مصنع أنطاليا: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı

البريد الإلكتروني: info@kraftbau.com.tr

هاتف: 190 6 444

Kraftbau.com.tr