

تكنو كرافت إيبوكسي ملاط إصلاح

إصلاح وتثبيت وتمدد قائم على الإيبوكسي
ملاط لصق الشريط

وصف المنتج

TECHNO KRAFT EPOKSİ TAMİR HARCİ ، مكون من مكونين، مادة إيبوكسية تكسوتروبيك خالية من المذيبات ومُصلب ومواد حشو خاصة من نوع " " لتثبيت إصلاح وتثبيت شرائط التثبيت والتمدد مطور خصيصاً لتثبيت شرائط التثبيت والتمدد.

خصائص

- مناسب للاستخدامات الأفقية والرأسية وفوق الرأس.
- سهل التطبيق.
- مقاومة الالتصاق عالية جداً.
- مقاومة عالية للتآكل.
- طلاء مقاوم للتآكل الناتج عن الاحتكاك أو التأثيرات الكيميائية، ومقاوم للصدمات الميكانيكية.
- مقاومة للماء.
- يكتسب مقاومته الميكانيكية بسرعة كبيرة.
- مقاومة للمواد الكيميائية.

مجالات التطبيق

- في عزل التمدد في لصق الأشرطة القائمة على TPE
- في زرع البراعم في المباني الخرسانية والحجرية،
- في إصلاح العيوب والشقوق الكبيرة في الهياكل الخرسانية المسلحة،
- في تثبيت مواد البناء المعدنية على عناصر البناء الخرسانية.

طريقة الاستخدام

تحضير السطح:

يجب أن تكون أسطح الخرسانة المسلحة المراد تطبيق المنتج عليها قد أكملت فترة معالجة لمدة 4 أسابيع وأن تكون مقاومة الانفصال 25 N/mm^2 على الأقل ومقاومة الكسر 1.5 N/mm^2 . يجب تنظيف السطح المراد تطبيق المنتج عليه من الماء والغبار والجزيئات السائبة. يجب إزالة الزيوت والأوساخ وما شابه. يجب تنظيف الأسطح المعدنية والصلبة بطريقة السفع الرملي. يجب الحرص على عدم وجود زيت أو صدأ.

طريقة الخلط

TECHNO KRAFT EPOKSİ TAMİR HARCİ ، عبارة عن عبوات مكونة من مكونين، ومتوازنة وفقاً لكمية الخلط المناسبة. (المكون A: الراتنج، المكون B: المُصلب). يتم الحصول على المادة الجاهزة للاستخدام عن طريق الخلط الجيد للمكونين ميكانيكياً. يُصب مكون B بالكامل في مكون A دفعة واحدة ويجب الخلط بسرعة منخفضة (300-400 دورة) باستخدام خلاط مناسب ومختار بعناية حتى يصبح المزيج متجانساً. لضمان توزيع المُصلب بشكل متساوٍ، يجب الخلط من قرب حواف الوعاء الذي يحتوي على المزيج ومن أسفل العبوة. لا يحتوي على مذيبات ولا يخفف بالثinner.

التطبيق:

TECHNO KRAFT EPOKSİ TAMİR HARCİ يتم تطبيقه باستخدام ملعقة أو ملاعق. يجب أن يكون سمك التطبيق بين 2 مم و 30 مم. يتم تصحيح الإيبوكسي باستخدام الملاعق لضمان استواء السطح. لا تستخدمه على الأسطح المبللة.

- يجب حماية المادة من الماء والمطر والعوامل الخارجية والضغوط الميكانيكية حتى تجف تمامًا.
- يجب مراعاة أن فترة الانتظار قد تقصر في الطقس الحار، وقد تطول في الطقس البارد.

الاستهلاك

1.70 كجم/م² (لسمائة 1 مم)
للصق الأسطح الأفقية 1.00 كجم/متر

التعبئة

المكون A	المكون B	مجموعة (A+B)
3,75 كجم دلو	1.25 كجم دلو	5 كجم مجموعة

اللون رمادي

التخزين / العمر الافتراضي

- يجب حمايته من الظروف الجوية السيئة.
- يجب تخزينه في مكان جاف وبارد ومغلق (بين 10°C و 25°C).
- يجب استهلاك المنتج فور فتحه وخلطه.
- في عبوتها المغلقة، في مكان جاف عند درجة حرارة لا تقل عن 5°C، مدة الصلاحية 12 شهرًا.

تنظيف الأدوات

يمكن تنظيف الأدوات المستخدمة بالمذيبات، وإذا جفت المواد، فيمكن تنظيفها ميكانيكيًا.

تحذيرات

- يجب تهوية المكان جيدًا عند استخدام المنتج في الأماكن المغلقة.
- في الطقس البارد، يجب حفظ العبوات قبل الاستخدام لمدة 24 ساعة على الأقل في درجة حرارة لا تقل عن 15°C مئوية.
- بعد التطبيق، يجب حماية السطح من الماء والمطر والندى والتلج والبرد والصقيع والتأثيرات المناخية المماثلة حتى يجف تمامًا.
- لا تقترب من اللهب المكشوف ولا تدخن أثناء الاستخدام.
- يرجى استخدام القفازات والنظارات الواقية والملابس الواقية.
- في حالة ملامسة الجلد، اغسله بالصابون والماء الوفير.
- لا تبتلعها، ولا تستخدم العبوات الفارغة لتخزين المواد الغذائية ولا ترميها في النار.
- للاستخدام المهني فقط، يحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال.

السلامة

شركة VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.
المركز: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

مصنع أنطاليا: 22171 Cd. No:14 Döşemaltı /Çıplaklı/أنطاليا

البريد الإلكتروني: info@kraftbau.com.tr

هاتف: 190 6 444

Kraftbau.com.tr

يجب على المستخدمين الرجوع إلى أحدث نماذج معلومات سلامة المواد التي تتضمن البيانات الفيزيائية والبيئية والسمية وغيرها من البيانات المتعلقة بالسلامة للحصول على المعلومات والنصائح حول النقل والتخزين والتخلص الآمن من المنتجات الكيميائية.

الخصائص الفنية

اللون	رمادي	
كثافة الخليط	1,70	كجم/لتر
نسبة المزج	بالوزن: 1B/3A	mPas
الالتصاق بالفولاذ	3,5≥	N/mm ²) ²
الالتصاق بالخرسانة (الاتصال عن الخرسانة)	3≥	N/mm ²
مقاومة الضغط	75≥	N/mm ²
عمر الغطاء	30~	دقيقة (20 °C)
مدة التنظيف	60~	دقيقة (20 درجة مئوية)

المعلومات الواردة في هذا الكتيب الفني مستمدة من البيانات التي تم الحصول عليها من نتائج التجارب التي أجريت. تقع مسؤولية الاستخدام الصحيح لمنتجاتنا الأصلي على عاتق المستخدم. شركتنا مسؤولة فقط عن جودة المنتج. هذا الكتيب يلقي المعلومات الواردة في الكتيب السابق. شركتنا تحتفظ بحقوقها في إجراء أي تغيير على المعلومات الواردة في هذا الكتيب.

تحذير قانوني
المعلومات الواردة هنا عن منتجات KRAFT POLYMER، ولا سيما التوصيات المتعلقة باستخدامها وتطبيقاتها النهائية، قد تم تقديمها بحسن نية استناداً إلى المعلومات والخبرات الحالية المتوفرة لدى KRAFT POLYMER. في ظل الظروف العادية ووفقاً لتوصيات KRAFT POLYMER، شريطة أن يتم تخزين هذه المنتجات ومعالجتها واستخدامها بشكل صحيح. تتنوع المنتجات وأسطح التطبيق ومجالات التطبيق بشكل كبير في الممارسة العملية. لذلك، عند استخدام منتجات KRAFT POLYMER، تأكد من استخدام المنتج المناسب في الظروف المناسبة والمكان المناسب، واتبع بدقة المعلومات والتعليمات المقدمة من KRAFT POLYMER بشأن الملامحة التجارية وأو الملامحة لغرض معين. في حالة عدم الالتزام بذلك، لا تتحمل KRAFT POLYMER أي مسؤولية عن الأضرار التي قد تنشأ. يجب على مستخدم المنتج (المستخدم) اختبار ملامحة المنتج للتطبيق والغرض الذي ينوي استخدامه فيه. تحتفظ KRAFT POLYMER بالحق في تغيير خصائص منتجاتها. يجب احترام حقوق الملكية الخاصة بالغير. تخضع جميع الطلبات لشروطنا الحالية المتعلقة بالبيع والشحن. يجب على المستخدمين دائماً مراعاة أحدث نسخة من نشرة معلومات المنتج المحلية التي يمكنهم الحصول عليها من KRAFT POLYMER.

شركة VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.
المركز: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

مصنع أنطاليا: 22171 Cd. No:14 Döşemaltı Çıplaklı/أنطاليا

البريد الإلكتروني: info@kraftbau.com.tr

هاتف: 190 6 444

Kraftbau.com.tr