

TECHNO KRAFT ЭПОКСИДНЫЙ РЕМОНТНЫЙ РАСТВОР

Ремонт, анкеровка и дилатация на основе эпоксидной смолы

Клей для приклеивания ленты

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TECHNO KRAFT ЭПОКСИДНЫЙ РЕМОНТНЫЙ РАСТВОР — двухкомпонентный тиксотропный, не содержащий растворителей эпоксидный

смола, отвердитель и специальные наполнители, предназначенный для ремонта крепления ремонтных, анкерных и дилатационных лент

ОСОБЕННОСТИ

- Подходит для горизонтальных, вертикальных и накладных работ.
- Легко наносится.
- Очень высокая адгезионная прочность.
- Очень высокая износостойкость.
- Устойчиво к износу, возникающему в результате трения или химического воздействия, а также к механическим ударам.
- Водонепроницаемое.
- Очень быстро приобретает механическую прочность.
- Устойчив к воздействию химических веществ.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- При склеивании лент на основе ТРЕ для дилатационной изоляции,
- В бетонных и каменных конструкциях при посадке растений,
- В ремонте дефектов и широких трещин в железобетонных конструкциях,
- Крепление металлических строительных материалов к бетонным конструкциям.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности:

Железобетонные поверхности, на которые будет наноситься состав, должны пройти 4-недельный период созревания и иметь минимальную прочность на разрыв 25 Н/мм^2 и $1,5 \text{ Н/мм}^2$. Поверхность, на которую будет наноситься состав, должна быть очищена от воды, пыли и рыхлых частиц. Масло, грязь и т. п. должны быть удалены. Металлические и стальные поверхности должны быть очищены методом пескоструйной очистки. Необходимо убедиться в отсутствии масла и ржавчины.

Форма смеси

TECHNO KRAFT EPOKSİ TAMİR HARCİ поставляется в двухкомпонентной упаковке, компоненты смешаны в пропорциях, соответствующих объему смеси. (Компонент А: смола, компонент В: отвердитель). Готовый к применению материал получается путем тщательного механического смешивания этих двух компонентов. Весь компонент В выливают в компонент А за один раз и перемешивают на низкой скорости (300-400 оборотов) с помощью миксера с подходящей насадкой до получения однородной массы. Для равномерного распределения отвердителя перемешивание следует проводить вблизи краев емкости, в которой находится смесь, и от дна упаковки до верха. Не содержит растворителей, не разбавляется растворителем.

Применение:

TECHNO KRAFT ЭПОКСИДНЫЙ РЕМОНТНЫЙ РАСТВОР наносится шпателем или мастерок. Толщина нанесения должна составлять от 2 мм до 30 мм. Для обеспечения ровности поверхности эпоксидный раствор выравнивается мастерок. Не наносить на влажные поверхности.

- До полного схватывания материал следует защищать от воды, дождя, внешних воздействий и механических нагрузок.
- Следует учитывать, что в жаркую погоду время выдержки может сократиться, а в холодную – удлиниться.

РАСХОД

Для толщины 1 мм в среднем 1,70 кг/м²

Для склеивания горизонтальных поверхностей 1,00 кг/м

УПАКОВКА

А Компонент	Компонент В	(А+В) Набор
3,75 кг ведро	1,25 кг ведро	5 кг набор

ЦВЕТ

Серый

ХРАНЕНИЕ / СРОК ХРАНЕНИЯ

- Беречь от неблагоприятных погодных условий.
- Хранить в сухом и прохладном месте (при температуре от +10 ° С до +25 ° С).
- Открытый и смешанный продукт следует сразу употребить.

- В неоткрытой упаковке, в сухом месте при температуре не ниже +5 °C срок хранения составляет 12 месяцев.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Используемые инструменты можно очищать растворителем, если материал высох, то очищают механически.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- При нанесении в закрытых помещениях необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
- В холодную погоду упаковку перед применением необходимо хранить не менее 24 часов при температуре не ниже +15°C.
- После нанесения поверхность должна быть защищена от воздействия воды, дождя, росы, снега, града, мороза и других погодных условий до полного высыхания.
- Не подносите к открытому огню и не курите во время применения.
- Используйте перчатки, очки и защитную одежду.
- При попадании на кожу промыть мылом и большим количеством воды.
- Не глотать, пустую упаковку не использовать для хранения пищевых продуктов и не бросать в огонь.
- Только для профессионального использования, хранить в недоступном для детей месте.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пользователи должны ознакомиться с последними версиями паспортов безопасности материалов, содержащими физические, экологические, токсикологические и другие данные, касающиеся безопасности, для получения информации и рекомендаций по безопасной транспортировке, хранению и утилизации химических продуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Серый	
Плотность смеси	1,70	кг/л
Соотношение смеси	По весу: 3A/1B	мПа
Адгезия к стали	≥3,5	Н/мм ⁽²⁾
Сцепление с бетоном (отрыв от бетона)	≥3,0	Н/мм ²
Предел прочности при сжатии	≥7	Н/мм ²
Срок службы	~30	мин (20 °C)

Время очистки

~60

мин (20 °C)

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, основана на данных, полученных в результате проведенных испытаний. Правильное применение нашего оригинального продукта является обязанностью пользователя. Наша компания несет ответственность только за качество продукта. Настоящий паспорт отменяет все сведения, содержащиеся в предыдущем паспорте. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в любую информацию, содержащуюся в настоящем паспорте.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация о продуктах KRAFT POLYMER, представленная здесь, и в частности рекомендации по применению и конечному использованию, предоставлена добросовестно на основе имеющихся у KRAFT POLYMER сведений и опыта при нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями KRAFT POLYMER, при условии правильного хранения, обращения и применения этих продуктов. Продукты, поверхности применения и области применения в практике весьма разнообразны. Поэтому при использовании продуктов KRAFT POLYMER убедитесь, что вы применяете правильный продукт, в правильных условиях и в правильном месте, и строго следуйте информации и инструкциям KRAFT POLYMER относительно коммерческой пригодности и/или пригодности для определенной цели. В противном случае KRAFT POLYMER не несет ответственности за возможный ущерб. Пользователь продукта (пользователь) должен проверить пригодность продукта для применения и цели, для которых он планирует использовать продукт. KRAFT POLYMER оставляет за собой право изменять свойства своих продуктов. Необходимо соблюдать права собственности третьих лиц. При принятии всех заказов действуют наши текущие условия продажи и доставки. Пользователи должны всегда учитывать последнюю версию местного информационного листа о продукте, который можно получить у KRAFT POLYMER.

VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.
ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

АНТАЛЬЯ ЗАВОД: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья

ЭЛ. ПОЧТА: info@kraftbau.com.tr

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr