

TECHNO KRAFT POLYURÉTHANE PRIMAIRE

Apprêt à base de polyuréthane

DESCRIPTION DU PRODUIT

TECHNO KRAFT POLYURÉTHANE PRIMAIRE est un primaire monocomposant, à base de polyuréthane, solvanté, transparent, est un apprêt développé pour toutes les surfaces

CARACTÉRISTIQUES

- S'applique au rouleau ou au pinceau.
- Monocomposant, prêt à l'emploi.
- Faible viscosité.
- S'applique sans défaut.
- Sèche rapidement.
- Offre une excellente adhérence sur les surfaces absorbantes telles que le béton.
- Soluble.

DOMAINES D'APPLICATION

- Béton, plâtre, panneaux à base de ciment et surfaces en bois,
- Apprêt pour matériaux d'étanchéité à base de polyuréthane,
- Surfaces en béton humides et/ou mouillées,
- Surfaces non absorbantes,
- Surfaces métalliques, marbre et verre

MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface :

Avant l'application, tous les éléments susceptibles de nuire à l'adhérence, tels que les graisses, les particules de ciment, la paraffine, le mastic, les surfaces ayant subi un démoulage, les anciennes membranes, doivent être éliminés de toute la surface. Si nécessaire, toutes les surfaces doivent être lavées à l'eau sous pression et bien séchées. Les dommages superficiels doivent être réparés avec des produits de réparation appropriés.

Selon l'état de la surface, procéder au ponçage et au dépolissage à l'aide de la méthode appropriée. À l'aide d'un aspirateur industriel, dépoussiérer complètement la surface afin qu'elle soit prête pour l'application.

Mode de mélange

TECHNO KRAFT POLYURÉTHANE PRIMAIRE est un produit monocomposant prêt à l'emploi. Pour obtenir un mélange homogène, veillez à ce que la température du produit ne soit pas inférieure à 15 °C. Avant l'application, le produit doit être mélangé suffisamment à l'aide d'un mélangeur à faible vitesse.

Application :

TECHNO KRAFT POLYURÉTHANE PRIMAIRE s'applique en une seule couche homogène à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau sur une surface préalablement préparée. Appliquer une ou deux couches de TECHNO KRAFT POLYURETHANE PRIMER jusqu'à saturation de la surface et obtention d'une couche uniforme. Laisser reposer les emballages pendant 24 heures à température ambiante (+15 °C à +25 °C), puis les ouvrir et mélanger jusqu'à obtention d'une consistance homogène. Le mélange doit être effectué à l'aide d'un mélangeur à basse vitesse et d'un embout approprié. Le matériau d'isolation en polyuréthane ou le mastic doit être appliqué 2 à 3 heures après l'application du matériau (lorsque la surface de l'apprêt est encore collante). La couche supérieure doit être appliquée dans les 24 heures suivant l'application de l'apprêt. Ne pas appliquer sur des surfaces humides ou mouillées. Le matériau doit être protégé de l'eau, de la pluie, des influences extérieures et des contraintes mécaniques jusqu'à sa prise. Il faut tenir compte du fait que le temps d'attente peut être raccourci par temps chaud et prolongé par temps froid.

CONSOMMATION

En fonction de l'état de la surface, la porosité, l'absorption, etc. peuvent augmenter la consommation. Il est recommandé d'effectuer un essai sur la surface à traiter afin de contrôler la consommation. Consommation théorique de l'apprêt : 0,150 kg/m² – 0,300 kg/m².

EMBALLAGE

1 kg en bidon
4 kg en bidon
20 kg en bidon

STOCKAGE / DURÉE DE CONSERVATION

- À protéger des conditions climatiques défavorables.
- À conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière (entre +10 °C et +25 °C).
- Le produit ouvert et mélangé doit être consommé immédiatement.
- Dans son emballage non ouvert, conservé dans un endroit sec à une température minimale de +5 °C, le produit a une durée de conservation de 12 mois.

NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils utilisés peuvent être nettoyés avec un solvant. Si le produit a séché, il doit être nettoyé mécaniquement.

AVERTISSEMENTS

- Lors de l'application dans des espaces clos, veillez à bien aérer la pièce.
- Par temps froid, les emballages doivent être conservés à une température minimale de +15 °C pendant au moins 24 heures avant l'application.
- Après l'application, la surface doit être protégée contre l'eau, la pluie, la rosée, la neige, la grêle, le gel et autres effets climatiques similaires jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.
- Ne pas approcher de flammes nues et ne pas fumer pendant l'application.
- Utilisez des gants, des lunettes et des vêtements de protection.
- En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon.
- Ne pas avaler, ne pas utiliser les emballages vides pour stocker des denrées alimentaires et ne pas les jeter au feu.
- Réservé à un usage professionnel, conserver hors de portée des enfants.

SÉCURITÉ

Les utilisateurs doivent consulter les dernières fiches de données de sécurité contenant des informations et des conseils sur le transport, le stockage et l'élimination des produits chimiques en toute sécurité, y compris les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNO KRAFT POLYURÉTHANE PRIMAIRE		Polyuréthane monocomposant
Densité	ASTM D 1475/ EN ISO 2811-1 (+20 °C)	1,00±0,05 g/cm ³
Viscosité	ASTM D 2196-69/ EN ISO 3219-1 (+25 °C)	30 – 60 cP
Adhérence au béton	TSE EN 1542 (+23 °C)	>4 N/mm ²
Température d'application	KRAFT Lab.	+5 °C et +35 °C
Allongement à la rupture	ASTM D 412 (+23 °C)	>300
Résistance à la rupture	ASTM D 412 (+23 °C)	>30 N/mm ²
Premier séchage	+25 °C 55 % HR	3- 6 heures
Durée d'acceptation des couches	KRAFT Lab	6 à 12 heures

AVERTISSEMENT LÉGAL

Les informations fournies ici concernant les produits KRAFT POLYMER, et en particulier les recommandations relatives à leur application et à leur utilisation finale, ont été fournies de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de KRAFT POLYMER, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de KRAFT POLYMER, en ce qui concerne le stockage, le traitement et l'application corrects de ces produits. Les produits, les surfaces d'application et les domaines d'application sont très variés dans la pratique. Par conséquent, lorsque vous utilisez les produits KRAFT POLYMER, assurez-vous d'utiliser le produit approprié, dans les conditions et à l'endroit appropriés, et respectez strictement les informations et instructions fournies par KRAFT POLYMER concernant la commercialisation et/ou l'adéquation à un usage particulier. Dans le cas contraire, KRAFT POLYMER ne peut être tenu responsable des dommages qui pourraient en résulter. L'utilisateur du produit (l'utilisateur) doit tester l'adéquation du produit à l'application et à l'usage auxquels il le destine. KRAFT POLYMER se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété de tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la dernière version de la fiche d'information sur le produit disponible auprès de KRAFT POLYMER.

VARLIK MİNERAL GEOTHERMAL ENERGY MINING CONSTRUCTION TRADING INC.

SIĞE SOCIAL : Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

USINE D'ANTALYA : Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL : info@kraftbau.com.tr

TÉL. : 444 6 190

Kraftbau.com.tr