

TECHNO KRAFT ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА

Грунтовка на основе полиуретана

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TECHNO KRAFT ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА — однокомпонентная, полиуретановая, растворимом, прозрачным грунтовкой, разработанной для всех поверхностей

СВОЙСТВА

- Наносится валиком или кистью.
- Однокомпонентный, готов к использованию.
- Низкая вязкость.
- Наносится без разводов.
- Быстро отвердевает.
- Обеспечивает отличную адгезию к бетону и другим впитывающим поверхностям.
- Содержит растворитель.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Бетон, гипс, штукатурка, цементные панели и деревянные поверхности,
- Грунтовка для гидроизоляционных материалов на полиуретановой основе,
- Влажные и/или сырые бетонные поверхности,
- Непористые поверхности,
- Металлические, мраморные и стеклянные поверхности

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности:

Перед нанесением с поверхности необходимо удалить все факторы, ослабляющие адгезию, такие как масло, рыхлые частицы цемента, парафин, смазка, поверхности, на которые применялись разделительные средства, старые мембраны. При необходимости все поверхности следует промыть водой под давлением и тщательно высушить. Повреждения поверхности следует отремонтировать с помощью подходящих ремонтных материалов.

В зависимости от состояния поверхности выбирается метод, с помощью которого проводится шлифование и шерохования. Поверхность полностью очищается от пыли с помощью промышленной пылесоса и подготавливается к нанесению.

Форма смеси

TECHNO KRAFT POLİÜRETAN ASTAR — однокомпонентный продукт, готовый к применению. Для получения однородной смеси следует следить за тем, чтобы температура продукта не была ниже 15 °C. Перед нанесением материал следует тщательно перемешать с помощью низкооборотного миксера.

Нанесение:

TECHNO KRAFT ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА наносится одним слоем на предварительно подготовленную поверхность с помощью валика или кисти. TECHNO KRAFT POLİÜRETAN ASTAR наносится одним или двумя слоями до тех пор, пока поверхность не будет насыщена и не образуется однородный слой. Упаковки, выдержанные в течение 24 часов при комнатной температуре (+15°C - +25°C), следует открыть и перемешать до получения однородной консистенции. Перемешивание обязательно должно производиться с помощью низкооборотного миксера с подходящей насадкой. Через 2-3 часа после нанесения материала (пока поверхность грунтовки еще липкая) необходимо нанести полиуретановый изоляционный материал или мастику. На поверхность, на которую нанесена грунтовка, необходимо нанести верхний слой материала в течение максимум 24 часов. Не наносить на влажные и мокрые поверхности. До полного схватывания материал следует защищать от воды, дождя, внешних воздействий и механических повреждений. Следует учитывать, что в жаркую погоду время выдержки может сократиться, а в холодную — увеличиться.

РАСХОД

В зависимости от состояния поверхности: пористость, впитывающая способность и т. д. расход может увеличиться. Для контроля расхода рекомендуется провести пробное нанесение на поверхность, на которую будет наноситься материал. Теоретический расход грунтовки: 0,150 кг/м² – 0,300 кг/м².

УПАКОВКА

1 кг в жестяной банке
4 кг жестяная банка
20 кг жестяная банка

ХРАНЕНИЕ / СРОК ХРАНЕНИЯ

- Беречь от неблагоприятных погодных условий.
- Хранить в сухом и прохладном месте (при температуре от +10 °C до +25 °C).

- Открытый и смешанный продукт следует сразу употребить.
- В неоткрытой упаковке, в сухом месте при температуре не ниже +5 °C срок хранения составляет 12 месяцев.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Используемые инструменты можно очищать растворителем, если материал высох, то очищают механически.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- При нанесении в закрытых помещениях необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
- В холодную погоду упаковку перед применением необходимо хранить не менее 24 часов при температуре не ниже +15°C.
- После нанесения поверхность должна быть защищена от воздействия воды, дождя, росы, снега, града, мороза и других погодных условий до полного высыхания.
- Не подносите к открытому огню и не курите во время применения.
- Используйте перчатки, очки и защитную одежду.
- При попадании на кожу промыть мылом и большим количеством воды.
- Не глотать, пустую упаковку не использовать для хранения пищевых продуктов и не бросать в огонь.
- Только для профессионального использования, хранить в недоступном для детей месте.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пользователи должны обращаться к последним версиям паспортов безопасности материалов, содержащих физические, экологические, токсикологические и другие данные, касающиеся безопасности, для получения информации и рекомендаций по безопасной транспортировке, хранению и утилизации химических продуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TECHNO KRAFT ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ГРУНТОВКА		Однокомпонентный полиуретан
Плотность	ASTM D 1475/ EN ISO 2811-1(+20° C)	1,00±0,05 г/см ³
Вязкость	ASTM D 2196-69/ EN ISO 3219-1(+25° C)	30 – 60 спу
Адгезия к бетону	TSE EN 1542 (+23° C)	>4 Н/мм ²
Температура нанесения	KRAFT Lab.	+5° C и +35° C
Расширение при разрыве	ASTM D 412 (+23° C)	>300
Разрывная прочность	ASTM D 412 (+23° C)	>30 Н/мм ²
Первое высыхание	+25° C %55RH	3- 6 часов
Время принятия слоев	KRAFT Lab	6 – 12 часов

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация о продуктах KRAFT POLYMER, представленная здесь, и в частности рекомендации по применению и конечному использованию, предоставлена добросовестно на основе имеющихся у KRAFT POLYMER сведений и опыта при нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями KRAFT POLYMER, а также при условии правильного хранения, обработки и применения этих продуктов. Продукты, поверхности применения и области применения в практике весьма разнообразны. Поэтому при использовании продуктов KRAFT POLYMER убедитесь, что вы применяете правильный продукт, в правильных условиях и в правильном месте, и строго следуйте информации и инструкциям KRAFT POLYMER относительно коммерческой пригодности и/или пригодности для определенной цели. В противном случае KRAFT POLYMER не несет ответственности за возможный ущерб. Пользователь продукта (пользователь) должен проверить пригодность продукта для применения и цели, для которых он планирует использовать продукт. KRAFT POLYMER оставляет за собой право изменять свойства своих продуктов. Необходимо соблюдать права собственности третьих лиц. При принятии всех заказов действуют наши текущие условия продажи и доставки. Пользователи должны всегда учитывать последнюю версию местного информационного листа о продукте, который можно получить у KRAFT POLYMER.