

TECHNO KRAFT MS POLÍMERO

**MS Polímero a base de,
Material líquido impermeabilizante.**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

TECHNO KRAFT MS POLÍMERO es un material impermeabilizante híbrido, monocomponente, a base de polímero MS. Una vez curado, es un material impermeabilizante elástico, resistente a los rayos UV y capaz de cubrir grietas de hasta 5 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Ligero Resistente a la seca se puede aplicar en superficies.
- Resistente a los efectos de los rayos UV.
- Listo para usar.
- Su aplicación es fácil, se extiende por sí solo.
- Tiene una alta elasticidad.
- Una vez completamente curado, tiene una capacidad de puenteo de grietas de hasta 5 mm.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo, llana y máquina pulverizadora adecuada.
- Proporciona una adherencia perfecta a la superficie de aplicación.
- Respetuoso con el medio ambiente; Bitumen, isocianato y solventes.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

- Techos y terrazas,
- Techos canalones y lluvia canalones,
- impermeabilización de zonas como baños, cocinas y balcones (debajo del revestimiento),
- En juntas de dilatación
- Metal y y paneles sándwich revestimientos de paneles,
- como capa protectora de la aplicación de espuma de poliuretano para aislamiento térmico.

VARLIK MINERAL GEOTHERMAL ENERGY MINING CONSTRUCTION TRADE INC.

SEDE: Beştepe Mah. No: 1/113 Yenimahalle/Ankara

FÁBRICA DE ANTALYA: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

CORREO ELECTRÓNICO: info@kraftbau.com.tr

TEL: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

MODO DE USO

Preparación de la superficie:

La superficie sobre la que se va a aplicar el producto debe estar firme y limpia. Se debe eliminar cualquier resto de grasa, parafina, betún, etc., que pueda impedir la adherencia, y se deben limpiar todos los restos de mortero, yeso, etc. Si hay acumulaciones de agua, se deben eliminar de la superficie. Si la superficie existente es de hormigón, debe tener un mínimo de 28 días. Las superficies defectuosas deben repararse con morteros adecuados y deben redondearse las uniones de los bordes y las esquinas (aprox. 4x4 cm). En superficies metálicas, se debe realizar una limpieza con chorro de arena o métodos similares.

Forma de mezcla

TECHNO KRAFT MS POLYMER es un producto monocomponente y listo para usar. Para obtener una mezcla homogénea, se debe asegurarse de que la temperatura del producto no sea inferior a 15 °C. Antes de la aplicación, el material debe mezclarse con un mezclador a baja velocidad (300-400 rpm) y con la boquilla adecuada hasta que se obtenga una consistencia homogénea.

Aplicación:

TECHNO KRAFT MS POLÍMERO está listo para su uso. Se debe aplicar de manera uniforme sobre la superficie con una brocha, rodillo o espátula, en una o dos capas. La segunda capa se debe aplicar después de que la primera capa se haya secado completamente. En superficies amplias y aplicaciones profesionales, se puede pulverizar con una bomba sin aire, lo que supone un importante ahorro de mano de obra. En grietas reparadas, uniones entre paredes y suelos, ángulos de 90°, uniones de chimeneas y tuberías, etc., se recomienda aplicar una malla de refuerzo entre las dos capas.

CONSUMO

1 mm de espesor, 1.300 – 1.500 kg/m²

EMBALAJE

Cubo de 14 kg

COLOR

Gris – Blanco

ALMACENAMIENTO / VIDA ÚTIL

- Debe protegerse de condiciones climáticas adversas.
- Debe almacenarse en un lugar seco y fresco, en un entorno cerrado (+ 10 °C y +25 °C).
- El producto abierto y mezclado debe consumirse inmediatamente.
- En su envase sin abrir, en lugares secos y a una temperatura mínima de +5 °C, tiene una vida útil de 9 meses.

LIMPIEZA DE LOS UTENSILIOS

Las herramientas solventes y , si el material está seco, se limpian mecánicamente.

SEGURIDAD

ADVERTENCIAS

- En en en aplicaciones El debe estar bien ventilado.
- En climas fríos, los envases deben conservarse durante al menos 24 horas antes de la aplicación a una temperatura mínima de +15 °C.
- Después de la aplicación, la superficie debe protegerse contra el agua, la lluvia, el rocío, la nieve, el granizo, las heladas y otros efectos climáticos similares hasta que esté completamente seca.
- No se acerque a llamas abiertas y no fume durante la aplicación.
- Utilice guantes, gafas y ropa protectora.
- En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón
- No ingerir, no utilizar los envases vacíos para almacenar alimentos ni tirarlos al fuego.
- Solo para uso profesional. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Los usuarios deben consultar las últimas fichas de datos de seguridad de los materiales (FDS), que incluyen datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relacionados con la seguridad, para obtener información y asesoramiento sobre el transporte, almacenamiento y eliminación seguros de los productos químicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor	Estándar
Composición química	Polímero MS	
Densidad (g/cm³)	1,44	(ASTM D1875)
Color	Gris / Blanco	
Viscosidad	10000-18000 cPs	
Punteo de grietas	Hasta 5 mm	
Dureza (Shore A)	25-35	EN ISO 868
Resistencia a la tracción	≥ 0,9 N/mm²	(DIN 53504)
Tiempo de espera entre capas	+ 23 °C mínimo 8 horas	+ 10 °C , mínimo 24 horas
Temperatura de aplicación	+ 5 °C a + 35 °C	
Temperatura de servicio	-25 °C a + 80 °C	

ADVERTENCIA LEGAL

La información proporcionada aquí sobre los productos KRAFT POLYMER, y en particular las recomendaciones relativas a su aplicación y uso final, se ha facilitado de buena fe, basándose en los conocimientos y la experiencia actuales de KRAFT POLYMER, en condiciones normales y siempre que los productos se almacenen, manipulen y apliquen de acuerdo con las recomendaciones de KRAFT POLYMER. Los productos, las superficies de aplicación y los ámbitos de aplicación son muy variados en la práctica. Por lo tanto, al utilizar los productos KRAFT POLYMER, asegúrese de utilizar el producto adecuado, en las condiciones adecuadas y en el lugar adecuado, y siga estrictamente la información y las instrucciones proporcionadas por KRAFT POLYMER en cuanto a la idoneidad comercial y/o la idoneidad para un fin determinado. De lo contrario, KRAFT POLYMER no se hace responsable de los daños que puedan producirse. El usuario del producto (el usuario) debe comprobar la idoneidad del producto para la aplicación y el fin para los que se va a utilizar. KRAFT POLYMER se reserva el derecho a modificar las propiedades de sus productos. Deben respetarse los derechos de propiedad de terceros. Todas las aceptaciones de pedidos se basarán en nuestras condiciones vigentes en materia de venta y transporte. Los usuarios deben tener siempre en cuenta la última versión de la ficha de información del producto correspondiente, que pueden obtener dirigiéndose a KRAFT POLYMER.

VARLIK MINERAL GEOTHERMAL ENERGY MINING CONSTRUCTION TRADE INC.

SEDE: Beştepe Mah. No: 1/113 Yenimahalle/Ankara
 FÁBRICA DE ANTALYA: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya
 CORREO ELECTRÓNICO: info@kraftbau.com.tr
 TEL: 444 6 190
 Kraftbau.com.tr