

TECHNO KRAFT MS POLYMÈRE

**À base de MS Polymère,
matériau liquide d'étanchéité.**

DESCRIPTION DU PRODUIT

TECHNO KRAFT MS POLYMER est un matériau d'étanchéité HYBRIDE à un composant, à base de polymère MS. Une fois complètement durci, il forme une membrane élastique, résistante aux UV, capable de combler des fissures jusqu'à 5 mm.

CARACTÉRISTIQUES

- Léger humide et humides peut être appliqué sur des surfaces humides.
- Résistant aux effets des rayons UV.
- Prêt à l'emploi.
- Son utilisation est facile, se répand automatiquement.
- Il possède une grande élasticité.
- Une fois complètement durci, il est capable de combler des fissures jusqu'à 5 mm.
- Peut être appliqué à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'une truelle et d'un pulvérisateur approprié.
- Il adhère parfaitement à la surface sur laquelle il est appliqué.
- Respectueux de l'environnement ; Bitume, isocyanate et solvants.

DOMAINES D'APPLICATION

- Toitures et terrasses,
- Toitures gouttières et pluie gouttières,
- l'étanchéité des zones telles que la salle de bain, la cuisine et le balcon (sous le revêtement),
- Joints de dilatation
- Toitures et et panneaux sandwich panneaux de revêtement,
- couche de protection pour l'application de mousse isolante en polyuréthane.

VARLIK MİNERAL GEOTHERMAL ENERGY MINING CONSTRUCTION TRADING INC.

SIÈGE SOCIAL : Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

USINE D'ANTALYA : Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL : info@kraftbau.com.tr

TÉL. : 444 6 190

Kraftbau.com.tr

MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface :

La surface à traiter doit être solide et propre. Elle doit être débarrassée de toute trace d'huile, de paraffine, de bitume, etc. susceptible d'empêcher l'adhérence, et tous les morceaux de mortier, de crépi, etc. doivent être nettoyés. Les accumulations d'eau doivent être éliminées de la surface. Si la surface existante est en béton, elle doit avoir au moins 28 jours. Les surfaces endommagées doivent être réparées avec des mortiers de réparation appropriés et les joints des angles doivent être chanfreinés (environ 4 x 4 cm). Les surfaces métalliques doivent être nettoyées à l'aide d'un sablage ou d'une méthode similaire.

Mode de mélange

TECHNO KRAFT MS POLYMER est un produit monocomposant prêt à l'emploi. Pour obtenir un mélange homogène, veillez à ce que la température du produit ne soit pas inférieure à 15 °C. Avant l'application, mélangez le produit à faible vitesse (300-400 tours/minute) à l'aide d'un mélangeur et d'un embout approprié jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

Application :

TECHNO KRAFT MS POLYMER est prêt à l'emploi. Il doit être appliqué en une ou deux couches à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'une truelle, de manière uniforme sur la surface. La deuxième couche doit être appliquée après séchage complet de la première couche. Pour les grandes surfaces et les applications professionnelles, il peut être pulvérisé à l'aide d'une pompe sans air, ce qui permet de réaliser d'importantes économies de main-d'œuvre. Dans les zones réparées, les joints entre les murs et le sol, les angles à 90°, les raccords de cheminées et de tuyaux, etc., il est recommandé d'appliquer un tissu armé entre les deux couches.

VARLIK MİNERAL GEOTHERMAL ENERGY MINING CONSTRUCTION TRADING INC.

SIÈGE SOCIAL : Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

USINE D'ANTALYA : Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL : info@kraftbau.com.tr

TÉL. : 444 6 190

Kraftbau.com.tr

CONSOMMATION

Épaisseur 1 mm, 1 300 – 1 500 kg/m²

EMBALLAGE

Seau de 14 kg

COULEUR

Gris – Blanc

STOCKAGE / DURÉE DE CONSERVATION

- À protéger des conditions climatiques défavorables.
- À conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière (+ 10 °C et +25 °C).
- Le produit ouvert et mélangé doit être consommé immédiatement.
- Dans son emballage non ouvert, conservé dans un endroit sec à une température minimale de +5 °C, le produit a une durée de conservation de 9 mois.

NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils solvant et . Si le produit a séché, il doit être nettoyé mécaniquement.

SÉCURITÉ

VARLIK MİNERAL GEOTHERMAL ENERGY MINING CONSTRUCTION TRADING INC.

SIÈGE SOCIAL : Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

USINE D'ANTALYA : Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL : info@kraftbau.com.tr

TÉL. : 444 6 190

Kraftbau.com.tr

AVERTISSEMENTS

- Dans les , l'environnement doit être bien aéré.
- En cas de temps froid, les emballages doivent être conservés à une température minimale de +15 °C pendant au moins 24 heures avant l'application.
- Après l'application, la surface doit être protégée contre l'eau, la pluie, la rosée, la neige, le grésil, le gel et autres effets climatiques similaires jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche.
- Ne pas approcher d'une flamme nue et ne pas fumer pendant l'application.
- Utilisez des gants, des lunettes et des vêtements de protection.
- En cas de contact avec la peau, laver à l'eau et au savon Rincez à l'eau et au savon.
- Ne pas avaler, ne pas utiliser les emballages vides pour stocker des denrées alimentaires et ne pas les jeter au feu.
- Réservé à un usage professionnel, conserver hors de portée des enfants.

Les utilisateurs doivent consulter les dernières fiches de données de sécurité des produits chimiques, qui contiennent des informations physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité, afin d'obtenir des informations et des conseils sur le transport, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur	Standard
Composition chimique	MS Polymère	
Densité (g/cm3)	1,44	(ASTM D1875)
Couleur	Gris / Blanc	
Viscosité	10000-18000 cPs	
Pontage des fissures	Jusqu'à 5 mm	
Dureté (Shore A)	25-35	EN ISO 868
Résistance à la traction	≥ 0,9 N/mm ²	(DIN 53504)
Temps d'attente entre les couches	+ 23 °C min 8 heures	:+ 10 °C min 24 heures
Température d'application	+ 5 °C à + 35 °C	
Température de service	- 25 °C à + t 80 °C	

AVERTISSEMENT LÉGAL

Les informations fournies ici concernant les produits KRAFT POLYMER, et en particulier les recommandations relatives à leur application et à leur utilisation finale, ont été fournies de bonne foi, sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de KRAFT POLYMER, dans des conditions normales et conformément aux recommandations de KRAFT POLYMER, pour autant que ces produits soient stockés, traités et appliqués correctement. Les produits, les surfaces d'application et les domaines d'application sont très variés dans la pratique. Par conséquent, lorsque vous utilisez les produits KRAFT POLYMER, assurez-vous d'utiliser le produit approprié, dans les conditions et à l'endroit appropriés, et respectez strictement les informations et instructions fournies par KRAFT POLYMER concernant la commercialisation et/ou l'adéquation à un usage particulier. Dans le cas contraire, KRAFT POLYMER ne peut être tenu responsable des dommages qui pourraient en résulter. L'utilisateur du produit (l'utilisateur) doit tester l'adéquation du produit à l'application et à l'usage auxquels il le destine. KRAFT POLYMER se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété de tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la dernière version de la fiche d'information sur le produit disponible auprès de KRAFT POLYMER.

VARLIK MİNERAL GEOTHERMAL ENERGY MINING CONSTRUCTION TRADING INC.

SIÈGE SOCIAL : Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

USINE D'ANTALYA : Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL : info@kraftbau.com.tr

TÉL. : 444 6 190

Kraftbau.com.tr