

TECHNO KRAFT MS ПОЛИМЕР

На основе MS полимера,
жидкий гидроизоляционный материал.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TECHNO KRAFT MS POLİMER — однокомпонентный гибридный гидроизоляционный материал на основе MS-полимера. После полного отвердевания образует эластичное, устойчивое к УФ-излучению гидроизоляционное покрытие, способное перекрывать трещины шириной до 5 мм.

ОСОБЕННОСТИ

- Легкий Влагостойкий и сухие поверхностях.
- Устойчив к воздействию ультрафиолета.
- Готов к использованию.
- Применение простое, самостоятельно распределяется.
- Обладает высокой эластичностью.
- При полном высыхании способен заполнять трещины до 5 мм.
- Наносится кистью, валиком, шпателем и подходящим распылителем.
- Обеспечивает отличную адгезию к поверхности, на которую наносится.
- Экологически безопасен для окружающей среды; не содержит битума, изоцианатов и растворителей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Крыши и террасы,
- Кровля водосточные желоба и дождевых водосточных желобов,
- гидроизоляции ванных комнат, кухонь и балконов (под облицовкой),
- Расширительных швов
- Металлические кровельных покрытий и панельные панельные покрытия,
- полиуретановой теплоизоляционной пенопластовой пленки в качестве защитного слоя,

VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

АНТАЛЬЯ ЗАВОД: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья

ЭЛ. ПОЧТА: info@kraftbau.com.tr

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности:

Поверхность, на которую будет наноситься покрытие, должна быть прочной и чистой. С поверхности должны быть удалены все масла, парафин, битум и т. п., препятствующие адгезии, а также все растворы, штукатурка и т. п. Все рыхлые части должны быть очищены. Водоемы должны быть обязательно удалены с поверхности. Если поверхность бетонная, она должна быть не моложе 28 дней. Поврежденные участки должны быть отремонтированы с помощью подходящих ремонтных растворов, а углы и стыки должны быть скошены (в среднем 4х4 см). Металлические поверхности должны быть обязательно очищены с помощью пескоструйной обработки и т. п.

Форма смеси

TECHNO KRAFT MS POLİMER — однокомпонентный продукт, готовый к применению. Для получения однородной смеси следует следить за тем, чтобы температура продукта не была ниже 15 °С. Перед нанесением материал необходимо перемешать до получения однородной консистенции с помощью миксера на низкой скорости (300–400 оборотов) с использованием подходящей насадки.

Применение:

TECHNO KRAFT MS POLİMER готов к использованию. Наносить на поверхность равномерно в один или два слоя с помощью валика, кисти или шпателя. Второй слой наносить после полного высыхания первого. На больших площадях и при профессиональном применении можно наносить с помощью воздушного насоса, что позволяет значительно сэкономить трудозатраты. Для ремонта трещин, стыков стен и пола, углов 90°, соединений дымоходов и труб и т. п. рекомендуется между двумя слоями нанести армирующую ткань.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

Толщина 1 мм 1300–1500 кг/м²

УПАКОВКА

Ведро 14 кг

ЦВЕТ

Серый – белый

ХРАНЕНИЕ / СРОК ХРАНЕНИЯ

- Беречь от неблагоприятных погодных условий.
- Хранить в сухом и прохладном месте (+ 10 °C и +25 °C).
- Открытый и смешанный продукт следует сразу употребить.
- В неоткрытой упаковке, в сухом месте при температуре не ниже +5 °C срок хранения составляет 9 месяцев.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Использованные инструменты, _____ растворителем _____ растворителем _____, если материал высох, очищаются механически.

БЕЗОПАСНОСТЬ

VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

АНТАЛЬЯ ЗАВОД: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья

ЭЛ. ПОЧТА: info@kraftbau.com.tr

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- В закрытых помещениях при работе должно быть хорошо проветриваться.
- В холодную погоду упаковки должны храниться не менее 24 часов при температуре не ниже +15°C.
- После нанесения поверхность должна быть защищена от воздействия воды, дождя, росы, снега, града, мороза и других погодных явлений до полного высыхания.
- Не подходите к открытому огню и не курите во время применения.
- Используйте перчатки, очки и защитную одежду.
- При попадании на кожу промыть мылом и большим количеством воды.
- Не глотать, пустую упаковку не использовать для хранения пищевых продуктов и не бросать в огонь.
- Только для профессионального использования, хранить в недоступном для детей месте.

Пользователи должны обращаться к последним версиям паспортов безопасности материалов, содержащих физические, экологические, токсикологические и другие данные, связанные с безопасностью, для получения информации и рекомендаций по безопасной транспортировке, хранению и утилизации химических продуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение	Стандарт
Химический состав	MS полимер	
Плотность (г/см ³)	1,44	(ASTM D1875)
Цвет	Серый / Белый	
Вязкость	10000-18000 cPs	
Мосткость	До 5 мм	
Твердость (по Шору А)	25-35	EN ISO 868
Прочность на разрыв	≥ 0,9 Н/мм ²	(DIN 53504)
Время выдержки между	+ 23 °C мин. 8 часов	:+ 10 °C мин. 24 часа
Температура нанесения	+ 5 °C до + 35 °C	
Температура эксплуатации	- от -25 °C до + 80 °C	

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Информация о продуктах KRAFT POLYMER, представленная здесь, и в частности рекомендации по применению и конечному использованию, предоставлена добросовестно на основе имеющихся у KRAFT POLYMER сведений и опыта, полученных при нормальных условиях и при соблюдении рекомендаций KRAFT POLYMER в отношении хранения, обработки и применения этих продуктов. Продукты, поверхности применения и области применения в практике могут значительно различаться. Поэтому при использовании продуктов KRAFT POLYMER убедитесь, что вы используете правильный продукт, в правильных условиях и в правильном месте, и строго следуйте информации и инструкциям KRAFT POLYMER относительно коммерческой пригодности и/или пригодности для определенной цели. В противном случае KRAFT POLYMER не несет ответственности за возможный ущерб. Пользователь продукта (пользователь) должен проверить пригодность продукта для применения и цели, для которых он планирует использовать продукт. KRAFT POLYMER оставляет за собой право изменять свойства своих продуктов. Необходимо соблюдать права собственности третьих лиц. При принятии всех заказов действуют наши текущие условия продажи и доставки. Пользователи должны всегда учитывать последнюю версию местного информационного листа о продукте, который можно получить у KRAFT POLYMER.

VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.

ЦЕНТР: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Анкара

АНТАЛЬЯ ЗАВОД: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Анталья

ЭЛ. ПОЧТА: info@kraftbau.com.tr

ТЕЛ: 444 6 190

Kraftbau.com.tr