

TECHNO KRAFT MS POLİMER

**MS Polimer Esaslı,
Likit Su Yalıtım Malzemesi.**

ÜRÜN TANIMI

TECHNO KRAFT MS POLİMER , tek bileşenli, MS polimer esaslı, HİBRİT bir su yalıtım malzemesidir. Tam kürünü aldığı anda 5 mm'ye kadar çatlak köprüleyen, elastik, UV dayanımlı bir su yalıtım malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ

- Hafif nemli ve kuru yüzeylerde uygulanabilir.
- UV etkilerine karşı dayanıklıdır.
- Kullanıma hazırdır.
- Uygulaması kolaydır, kendiliğinden yayılır.
- Yüksek elastikiyete sahiptir.
- Tam kürünü aldığı anda, 5 mm ye kadar çatlak köprüleme yeteneğine sahiptir.
- Fırça, rulo, mala ve uygun püskürtme makinesi ile uygulanabilir.
- Uygulandığı yüzeye mükemmel aderans sağlar.
- Çevre dostudur; Bitüm, izosiyanat ve solvent içermez.

UYGULAMA ALANLARI

- Çatı ve teraslar,
- Çatı dere ve yağmur oluklarının yalıtımında,
- Banyo, mutfak ve balkon gibi alanların (kaplama altı) su yalıtımı,
- Genleşme derzlerinde
- Metal çatılar ve sandwich panel kaplamaları,
- Poliüretan ısı yalıtım köpük uygulamasının koruma katmanı olarak,

VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.

MERKEZ: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

ANTALYA FABRİKA: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL: info@kraftbau.com.tr

TEL: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

KULLANIM ŞEKLİ

Yüzey hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzey sağlam ve temiz olmalıdır. Yüzeye yapışmayı engelleyecek her türlü yağ, parafin, bitüm vb. kalıntılardan arındırılmalı ve tüm harç, sıva vb. gevşek parçalar temizlenmiş olmalıdır. Su birikintileri var ise mutlaka yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Mevcut yüzey beton ise min. 28 günlük olmalıdır. Bozuk yüzeyler uygun tamir harçları ile tamir edilmeli, kenar köşe birleşimlerine pah yapılmalıdır (ort. 4x4 cm). Metal yüzeylerde ise kumlama vb. yöntemlerle mutlaka temizlik yapılmalıdır.

Karışım Şekli

TECHNO KRAFT MS POLİMER , tek bileşenli ve kullanıma hazır bir üründür. Homojen bir karışım elde edilebilmesi için ürün sıcaklığının 15°C' den az olmamasına dikkat edilmelidir. Malzeme uygulamadan önce homojen bir hal alıncaya kadar düşük hızdaki (300-400 devir) karıştırıcı ve uygun uç seçilerek karıştırılmalıdır.

Uygulama:

TECHNO KRAFT MS POLİMER , kullanıma hazırdır. Rulo, fırça veya mala yardımı ile bir veya iki kat olarak yüzeye eşit olarak uygulanmalıdır. İkinci kat, ilk katın tamamen kurumamasından sonra uygulanmalıdır. Geniş alanlar ve profesyonel uygulamalarda havasız pompa ile püskürtülebilir, böylece önemli bir insan gücü tasarrufu sağlanmış olur. Tamir edilmiş çatlaklar, duvar zemin bağlantıları, 90° açılar, baca ve boru birleşim yerleri vb. alanlarda, iki kat arasına armur kumaş uygulanması önerilmektedir.

TÜKETİM

1mm kalınlık 1,300 – 1,500 kg/m²

AMBALAJ

14 kg'lık Kova

RENK

Gri – Beyaz

DEPOLAMA / RAF ÖMRÜ

- Olumsuz hava koşullarından korunmalıdır.
- Kuru ve serin, kapalı bir ortamda (+10 °C ve +25 °C) saklanmalıdır.
- Açılan ve karıştırılan ürün hemen tüketilmelidir.
- Açılmamış ambalajında, kuru yerlerde minimum +5 °C sıcaklıkta 9 ay raf ömrü vardır.

ALETLERİN TEMİZLİĞİ

Kullanılan aletler, solvent ile temizlenebilir, malzeme kurumuş ise mekanik olarak temizlenir.

GÜVENLİK

VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.

MERKEZ: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

ANTALYA FABRİKA: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL: info@kraftbau.com.tr

TEL: 444 6 190

Kraftbau.com.tr

UYARILAR

- Kapalı alanlarda yapılacak uygulamalarda ortam iyi havalandırılmalıdır.
- Soğuk havalarda ambalajlar uygulama öncesinde en az 24 saat ve min. +15°C sıcaklıkta muhafaza edilmiş olmalıdır.
- Uygulama sonrasında yüzey tam kuruyana kadar su, yağmur, çığ, kar, dolu, don ve benzerleri iklimsel etkilere karşı korunmalıdır.
- Açık alevle yaklaşmayınız ve uygulama sırasında sigara içmeyiniz.
- Eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanınız.
- Deri ile temas halinde sabun ve bol su ile yıkayınız.
- Yutmayınız, boş ambalajları gıda maddesi depolamak için kullanmayınız ve ateşe atmayınız.
- Sadece profesyonel kullanım içindir, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli bir şekilde taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi hakkında bilgi ve tavsiye almak için fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili verileri de içeren en son Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına başvurmalıdırlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Özellik	Değer	Standart
Kimyasal Yapısı	MS Polimer	
Yoğunluk (gr / cm ³)	1,44	(ASTM D1875)
Renk	Gri / Beyaz	
Viskozite	10000-18000 cPs	
Çatlak Köprüleme	5 mm'ye kadar	
Sertlik (Shore A)	25-35	EN ISO 868
Çekme Dayanımı	≥ 0.9 N / mm ²	(DIN 53504)
Katlar Arası Bekleme Süresi	+ 23 °C min 8 saat	: + 10 °C min 24 saat
Uygulama Sıcaklığı	+ 5 °C ile + 35 °C	
Servis Sıcaklığı	- 25 °C ile + 80 °C	

YASAL UYARI

KRAFT POLYMER ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve KRAFT POLYMER'in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında KRAFT POLYMER'in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle KRAFT POLYMER ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde KRAFT POLYMER tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan KRAFT POLYMER sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. KRAFT POLYMER ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözlemlenmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün KRAFT POLYMER'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

VARLIK MİNERAL JEOTERMAL ENERJİ MADEN İNŞ. TİC. A.Ş.

MERKEZ: Beştepe Mah.No:1/113 Yenimahalle/Ankara

ANTALYA FABRİKA: Çıplaklı Mah. 22171 Cd. No:14 Döşemaltı/Antalya

E-MAIL: info@kraftbau.com.tr

TEL: 444 6 190

Kraftbau.com.tr