FICHA TÉCNICA

MS FixaTudo

Revisada:09/2025



Descrição do produto

O MS Fixa Tudo é um adesivo muito forte (resiste a até 200 kg a cada 10 cm² depois de totalmente seco), flexível, sem cheiro e com boa resistência aos raios UV. Seca mesmo debaixo d'água e pode ser pintado depois de seco*. Recomendado para os mais variados tipos de material: pedras, mármore, concreto, vidros, espelhos, madeiras, entre outros. Não é nocivo à saúde, tampouco ataca o substrato onde é aplicado ou o meio ambiente. Devido a sua elasticidade e a seu alto poder de adesão, o produto veda e sela de maneira diferenciada com alta performance, podendo ser utilizado na indústria, construção civil, metalúrgica e na automotiva, entre outras.

Propriedades físicas

Aparência:	Pasta fina e uniforme
Cor:	Branco e cinza
Cura inicial:	≤30 min
Densidade:	1.58 ± 0.10 g/cm³
Temperatura ideal de aplicação:	+ 5 a 45°C
Escorrimento (ISO 7390):	≤1mm

Propriedades do Material Curado

Profundidade de cura após 24 horas:	≥2.5mm
Alongamento à ruptura (ISO 37):	≥300 %
Dureza Shore A (ISO 48-4):	35 a 55
Resistência à tração (ISO 37):	≥1.0 MPa

*Teste realizado a (23±2) °C e (50±5) % de umidade relativa

Aplicações Típicas

1. Sistemas de refrigeração, aquecimento e ventilação;
2. Vedação e selagem de chapas na produção de vagões, contêineres e carrocerias;
4. Pode ser usado na fixação de painéis, chapas de madeira, cortiça, molduras, placas de isolamento, MDF aglomerado, tijolo, concreto, metais, pedras, espelhos e painéis acústicos;
5. Suporta até 200kg a cada 10 cm² após a cura total;
6. Aplicações internas e externas em juntas de dilatação na vertical e horizontal;

DVR Business Park
Rod. Regis Bittencourt, 1962 – Galpão 08 - Embu das Artes – CEP 06818-000
Tel.: (11) 4785-6600
E-mail: tekbond.br.sac@saint-gobain.com | www.tekbond.com.br

7. É indicado tanto para aplicações internas como externa.

Limitações de uso

O MS FIXA TUDO não é recomendado para as seguintes situações:

1. Para superfícies que eliminam óleo;
2. Contato direto com alimentos;
3. Movimentação articular superior a 25%;
4. Montagens de vidros estruturais.
5. Não é recomendado para uso de aplicações de imersão contínua de água;
6. Recomenda-se teste prévio antes da pintura*.

Instruções de uso e manuseio

1. As superfícies de aplicação devem ser limpas com álcool ou acetona, secas e firmes. Isentas de oleosidade e poeiras. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies;
2. Caso haja necessidade aplique a fita crepe para proteger as áreas onde não se deseja aplicar produto;
3. Corte a ponta do cartucho. Corte o bico aplicador em ângulo de 45º no tamanho desejado. Rosqueie o bico no cartucho e coloque na pistola aplicadora.
4. Para a aplicação com a bisnaga: com auxílio da tampa perfurar o filme que promove a selagem;
5. Aplicar o produto na área desejada e fazer o acabamento;
6. IMPORTANTE: logo após a aplicação, remover a fita crepe antes que o adesivo forme a película;
7. Após o uso, mantenha o bico aplicador no cartucho e deixe uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retire o tampão. Após aberto reutilizar o produto em até duas semanas;
8. Se as peças forem pesadas, durante a colagem orientamos a colocação de grampos ou ganchos para que não haja a movimentação da peça a ser colada até a secagem total do adesivo;

IMPORTANTE: Antes da utilização do produto, recomendamos a realização de testes prévios para garantir a compatibilidade com os substratos e condições de aplicação.

Embalagens disponíveis

A Tekbond disponibiliza: Bisnaga blister 80g / Cartuchos de 400 g / Sachê 845 g / Balde de 25 Kg.

Segurança

Mantenha fora do alcance de crianças. Antes de usar, por favor, leia atentamente as especificações dos produtos e materiais, bem como as instruções na embalagem do recipiente. Para obter mais informações sobre segurança, consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto **(FDS)** no site: www.tekbond.com.br

Armazenamento e validade

Manter em embalagem fechada em local seco e fresco, a temperaturas entre + 5°C e 25°C. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer material ao seu recipiente original. 18 meses de validade.

IMPORTANTE: As informações contidas nesta Ficha Técnica foram obtidas em fontes respeitáveis. Nem a Tekbond e nem as marcas por ela produzida se responsabilizam pelo uso das informações ou pela utilização, aplicação ou processamento do produto aqui descrito. Os usuários deverão permanecer atentos aos possíveis riscos decorrentes da utilização imprópria do produto. Material fornecido pelo exportador do produto.

DVR Business Park
Rod. Regis Bittencourt, 1962 – Galpão 08 - Embu das Artes – CEP 06818-000
Tel.: (11) 4785-6600
E-mail: tekbond.br.sac@saint-gobain.com | www.tekbond.com.br