

origine materia prima raw material	pelli bovine extraeuropee <i>extraeuropean raw material</i>			
tipo di pelle – kind of leather	smerigliato – corrected grain			
concia – tanning	minerale – mineral <input checked="" type="checkbox"/> vegetale – vegetable <input type="checkbox"/>			
rifinizione <i>finishing</i>	poliuretanica, fissaggio all'acqua <i>poliuretanic, water fixing agent</i>			
tintura – dye	passante in sezione – colour in section			
aspetto superficiale <i>surface appearance</i>	lucido – shining <input type="checkbox"/>	semilucido – middle shining <input checked="" type="checkbox"/>	opaco – mat <input type="checkbox"/>	macchiato – spotted <input type="checkbox"/>
	nuvolato – cloudy <input checked="" type="checkbox"/>	schiarente – clear upping <input type="checkbox"/>		
tipo di grana – grain type	naturale – natural <input type="checkbox"/>	stampata – printed <input checked="" type="checkbox"/>		
spessore – thickness	0,9 ÷ 1,1 mm			
taglia media – average size	4,2 m²			
sensazione al tatto <i>touch feeling</i>	grasso – fat <input type="checkbox"/>	naturale – natural <input checked="" type="checkbox"/>	setoso – silk effect <input type="checkbox"/>	
resistenza agli sfregamenti <i>colour fastness to rubbing</i>	UNI EN ISO 11640	cicli – cycles	scala grigi – greyscale	
	secco – dry	500		4
	umido – wet	250		3
adesione della rifinizione <i>coating adhesion</i>	UNI 11644	2,5 N/cm		
resistenza allo strappo <i>tear resistance</i>	UNI ISO 3377	> 25 N		
resistenza alla flessione <i>flexometry</i>	UNI 8433	> 20.000 cicli – cycles	nessun danno <i>no damage</i>	
solidità alla luce <i>colour fastness to light</i>	ISO 105 B02	scala blu – blu scale	5	
invecchiamento al calore <i>hot ageing</i>	70 °C – 4 h. scala grigi – grey scale		4	
caratteristiche particolari <i>particular features</i>	<p>Difetti (cicatrici aperte o chiuse) e piccole imperfezioni localizzate (setola, salatura, ruga leggera, ecc.) sono caratteristica dell'articolo. Criterio di scelta standard: 60% A[^] 30% B[^] 10% C[^]</p> <p>Some defects (open and closed scars) and small imperfections (bristle, salting, light wrinkle, etc.) are typical and acceptable part of the article. Standard selection: 60% A[^] 30% B[^] 10% C[^]</p>			