

Descrizione:

Pelle bovina mezzo fiore anilina con grana naturale di spessore finito 0,8 - 1,0 mm.
 Concia al cromo
 Tintura passante, rifinizione con oli e cere naturali.
 Articolo con mano puntante, tatto ceroso, aspetto lucido con effetto bicolore.
 Superficie media pelle circa 48 pq.

Analisi Test	Metodo di prova Test Method	Unità di misura Measure Unit	Garantito Guaranteed
Resistenza allo sfregamento tipo Veslic Colour fastness to and fro rubbing : Secco - Dry 50 c Umido - Wet 20 c Sudore Alcalino - Sweat Alkaline Solution ISO 11641 pH 8 Sudore - Sweat 20 c	UNI EN ISO 11640	ISO 105 A03	> = 4 > = 4 > = 4
Resistenza alla luce, lampada ad arco di Xeno Colour fastness to artificial light Xenon arc	UNI EN ISO 105 B02	Scala dei Blu Blue Scale	> = 2/3
Resistenza alla flessione Flexing endurance	ISO 5402	Cicli Cycles	> 50.000
Determinazione del pH Determination of pH Indice di differenza (Solo per pH < 4) Difference figure (only for pH < 4)	ISO 4045	pH	> = 3,5 < = 0,7
Resistenza allo Strappo Pantalone Tear strength - Single edge tear	ISO 3377-1	N	> = 20