



Adhesivo Premium Piedras Naturales

SISTEMA DE ADHESIVO PARA PIEDRAS

NATURALES DE GRAN ADHERENCIA Y

MORTERO SECO- PREMIUM LATEX PIEDRAS NATURALES es un mortero seco FLEXIBLE base de cemento de color blanco o gris modificado con ligantes polimericos tipo LATEX que mejora la calidad del producto y las exigencias impuestas por la industria de la construcción moderna, los adhesivos premezclados en seco brindan una significativa mejoría en la productividad en la obra aumentando significativamente la adherencia, deformabilidad, resistencia al desgaste, resistencia de flexión y cohesión y la durabilidad en el largo plazo de los Morteros.

CLASIFICACION NORMA: C2TS1EH2I1



USOS

Mortero con polímeros especializado para el pegue de Piezas de baja absorción, tanto en interiores como en exteriores. Sobre soportes de concreto, mortero o revoque (arena-cemento), Paneles de yeso, o superboard, etc.

VENTAJAS

- Fácil preparación, solo tiene que adicionarle agua.
- Alta adherencia y flexibilidad para sustratos de baja absorción.
- Permite corregir los errores de instalación, gracias a su excelente manejabilidad y fluidez.
- No necesita saturar con agua el sustrato antes de su instalación.

FORMA DE EMPLEO

1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de aplicación debe estar sana, de apariencia lisa, limpia, libre de polvo y grasa, pintura, u otras sustancias. Humedezca la superficie antes de realizar la aplicación del adhesivo.

2 PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

En un recipiente adecuado, mezcle 3 volúmenes de MORTERO SECO- PREMIUM PIEDRAS NATURALES. con 1 volumen de agua, (3:1 Pega-Premium: Agua) mezclando hasta obtener una pasta uniforme libre de grumos. Deje reposar la mezcla aproximadamente 5 minutos y agite nuevamente antes de usar.

3 APLICACIÓN

Extienda el mortero utilizando la parte lisa de la llana, posteriormente aplique una segunda capa utilizando la parte dentada con un ángulo de inclinación de 45°. Aplique únicamente la cantidad de Mortero que puede cubrir en 20 minutos. MORTERO

SECO- PREMIUM PIEDRAS NATURALES no es rehidratable, deseche el producto que ha comenzado a fraguar.

Instale el revestimiento mientras el adhesivo se encuentre húmedo y pegajoso. Presione las piezas contra la superficie utilizando un martillo de caucho hasta conseguir una adherencia total.

Retire el exceso de MORTERO SECO- PREMIUM PIEDRAS NATURALES de las ranuras y limpie los residuos de la superficie con una esponja húmeda. Transcurridas 36 horas después de la instalación emboquille con JUNTA FLEX LATEX .

RENDIMIENTO

En superficies niveladas y siguiendo las instrucciones recomendaciones, el producto tiene un rendimiento aproximado de 5.5 – 6.5 Kg por m2 de instalación. Dependiendo el formato de la pieza, la nivelación del mortero y la utilización de llana dentada.

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	25 Kilos
COLOR	Blanco y Gris
DESLIZAMIENTO	Menos de 2mm (según formato y grosor de la pieza)
PROPIEDADES	Gran adherencia, alta exhibibilidad y mayor resistencia
AGUA DE AMASADO	6.0 Litros por bolsa de 25 Kg.
TIEMPO ABIERTO	Mayor 25 Minutos – Según condiciones climáticas.
TIEMPO DE CORRECCIÓN	35 a 42 Minutos aprox. - depende condiciones climáticas
TRABAJABILIDAD	Excelente
EMBOQUILLADO	36 Horas
CURADO INICIAL Y FINAL	36 Horas después de su instalación Y 28 días
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN A 28 DÍAS	1.40 MPA

RECOMENDACIONES

1

No mezcle este producto con otra clase de morteros

ya que altera las propiedades técnicas.

2

Este producto es recomendado para la instalación de Pizarras, Quartzone, Marmols, Granito, Piedra natural y Porcelanato en Interiores Y Exteriores (en zonas de alto nivel como son fachadas, instalaciones en paneles de yeso y fibrocemento)

NORMAS DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños, se recomienda usar guantes de caucho y gafas de protección para su manipulación. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El tiempo de almacenamiento para MORTERO SECO-PREMIUM PIEDRAS NATURALES es de 6 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas. Veri car lote n. y Fecha de caducidad.

Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegi-dos de la humedad.

Nota: Los datos técnicos pueden cambiar sin previo aviso, consulte sobre la última información disponible.