

NORMA - NTC 6050-2

ADHESIVO FLEX LÁTEX ZONAS HÚMEDAS FACHADAS

Es un adhesivo de ligantes mixtos de alto desempeño para la instalación de piezas de baja, media y alta absorción en zonas en contacto con el agua, de color blanco o gris instalaciones en interiores o exteriores. **EXTRA - LÁTEX**
CLASIFICACIÓN C2TSIEH2I2



PRESENTACIÓN BOLSA X25 Kg

RENDIMIENTO

En superficies niveladas y siguiendo las instrucciones recomendaciones, el producto tiene un rendimiento aproximado de **7 KG A 9 KG por m² de instalación.** Dependiendo el formato de la pieza, la nivelación del mortero y la utilización de llana dentada.



USOS

Especializado para el pegue:

- PISCINAS (Porcelanatos, Cerámica, Piedras Naturales)
- Playas de piscinas.
- Espejos de Agua.
- Mosaico Vítreo.
- Cristanac.
- Especial para fachadas de alto impacto.
- Y toda clase de revestimientos **EN INMERCIÓN.**

VENTAJAS

- TIEMPO ABIERTO EXTENDIDO.
- Alta adherencia y flexibilidad para sustratos de baja absorción.
- Permite corregir los errores de instalación, gracias a su excelente manejabilidad y fluidez. No necesita saturar con agua el sustrato antes de su instalación.



RECOMENDACIONES



- **No mezcle** este producto con otra clase de morteros ya que altera las propiedades técnicas.

Afiliado



FORMA DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar nivelada, compacta y libre de polvo, grasa y otras sustancias que impiden la total adherencia.

Preparación de la mezcla:

En un recipiente adecuado, mezcle 3 volúmenes de ADHESIVO -FLEX LÁTEX ZONAS HÚMEDAS con 1 volumen de agua, (3:1 Pega- flex: Agua) mezclando hasta obtener una pasta uniforme libre de grumos. Deje reposar la mezcla aproximadamente 5 minutos y agite nuevamente antes de usar.

Aplicación:

Extienda el mortero utilizando la parte lisa de la llana, posteriormente aplique una segunda capa utilizando la parte dentada con un ángulo de inclinación de 45°. Aplique únicamente la cantidad de Mortero que puede cubrir en 35 minutos. ADHESIVO -FLEX LÁTEX ZONAS HÚMEDAS no es rehidratable, deseche el producto que ha comenzado a fraguar. Instale el revestimiento mientras el adhesivo se encuentre húmedo y pegajoso. Presione las piezas contra la superficie utilizando un martillo de caucho hasta conseguir una adherencia total.

Acabado:

Retire el exceso de ADHESIVO -FLEX LÁTEX ZONAS HUMEDAS de las ranuras y limpie los residuos de la superficie con una esponja húmeda. Transcurridas 36 horas después de la instalación emboquille con JUNTA FLEX LATEX .



NORMAS DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños, se recomienda usar guantes de caucho y gafas de protección para su manipulación. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.



ALMACENAMIENTO

8 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas. Verificar lote y fecha de caducidad.



TRANSPORTE

Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.

DATOS TÉCNICOS

PRESENTACIÓN	25 Kilos
COLOR	Blanco y Gris
DESLIZAMIENTO VERICAL	Menos de 0.5 mm (según formato y grosor de la pieza)
PROPIEDADES	Gran adherencia, alta flexibilidad y mayor resistencia e IMPERMEABILIDAD
AGUA DE AMASADO	6.0 Litros por bolsa de 25 Kg.
TIEMPO ABIERTO – OPEN TIME	Mayor a 35 Minutos – Según condiciones climáticas
TIEMPO DE CORRECCIÓN	35 a 42 Minutos aprox. - Según condiciones climáticas
TRABAJABILIDAD	Excelente
EMBOQUILLADO	36 Horas
CURADO INICIAL Y FINAL	36 Horas después de su instalación y 28 días
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN MPA - INMERSION DE AGIA	1.40 MPA – EN INMERSION DE AGUA

Nota: Los datos técnicos pueden cambiar sin previo aviso, consulte sobre la última información disponible.

