

NORMA - NTC 6050-2

JUNTA FLEX LÁTEX

Boquilla especializada modificada con látex para rellenar juntas entre revestimientos o pavimentos (pisos y paredes) de baja o nula absorción (cerámicas, porcelanatos, piedras naturales como: mármol, granito y pizarras). Recomendado para juntas entre 2mm a 6mm.
CLASIFICACIÓN CG2AW



PRESENTACIÓN Bolsas de polietileno de 2 kg - 5 kg

USOS

- Para rellenar las juntas entre tabletas en interiores y exteriores.
- Gran Adherencia - Alta Flexibilidad y Resistencia
- Esta boquilla tiene la propiedad de ser autonivelante.
- Endurecimiento sin fisuras (no se cuartea)
- Antihongo - antimohos - con BIOCIDA
- HIDROFOBICO - repelente de agua.

RENDIMIENTO

1 Kg por cada 5 m²

PRECAUCIONES DE APLICACIÓN

Antes de emboquillar, asegúrese de que las tabletas estén firmemente instaladas y de que el mortero este completamente seco. se recomienda dejar 36 horas entre adhesión de las tabletas y el emboquillado.

Proteja con selladores o cintas especiales los materiales susceptibles de ser manchados con la boquilla.



RECOMENDACIONES

- ✗ **No se recomienda** usar ácido muriático para limpiar las boquillas ya que este producto altera las condiciones técnicas.
- ✗ **Realizar** una prueba en obra antes de usar el producto esto para verificar tonalidad frente al pavimento o revestimiento.

MODO DE EMPLEO

Mezcle en seco el contenido de la bolsa para homogenizar nuevamente el color del producto.

Utilice un recipiente para mezclar limpio, añada el agua y luego JUNTA FLEX – LÁTEX, mezcle muy bien hasta que se obtenga la consistencia de una pasta manejable homogénea, sin grumos y un tono uniforme de color, deje reposar 5 minutos y vuelva a mezclar. Ya se puede utilizar para el cubrimiento de las juntas entre pieza y pieza.

La cantidad de agua sugerida es del 20% frente al peso del producto a mezclar.

Use una llana de goma dura que tenga borde afilado. Llene las juntas completamente ejerciendo fuerza, para lograr una junta completamente compacta sin grietas ni espacios vacíos.

Retire el exceso de mezcla de la superficie de las baldosas moviendo la llana diagonalmente respecto a la junta mientras todavía este fresca.

El piso se debe mantener libre de tráfico durante 24 horas, hasta el curado inicial de la Junta Flex- Látex.



NORMAS DE SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños, se recomienda usar guantes de caucho y gafas de protección para su manipulación. En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua.



ALMACENAMIENTO

8 meses, en su empaque original, cerrado, en lugar fresco, libre de humedad. Debe almacenarse en lugares cerrados bajo techo para protegerlo de la humedad del ambiente, sobre estibas.



TRANSPORTE

Transportar sobre estibas en vehículos cerrados, protegidos de la humedad.

DATOS TÉCNICOS

Vida en recipiente a 22°C	Aprox. 40 minutos
Fraguado inicial a 22°C	1 a 3 horas
Fraguado final a 22°C	3 a 5 horas
Curado inicial	24 horas
Curado final	12 días
Empaque	Bolsas de 2Kg - 5 Kg
Tiempo de almacenamiento	6 meses en áreas secas y bien ventiladas
Absorción de agua	Menor de 18%
Resistencia a la flexión	28.1 Kg/cm ²
Resistencia a la tensión	24.6 Kg/cm ²
Contracción literal	1 día < 10%



Nota: Los datos técnicos pueden cambiar sin previo aviso, consulte sobre la última información disponible.