

JUNTA FLEX LÁTEX

Boquilla cementicia modificada con látex para juntas entre 2 mm y 6 mm

CLASIFICACIÓN CG2AW · NTC 6050-2

La **Junta Flex Látex MeUp** es una boquilla especializada modificada con látex, formulada para rellenar juntas entre revestimientos o pavimentos (pisos y paredes) de baja o nula absorción: cerámicas, porcelanatos y piedras naturales como mármol, granito y pizarra. Recomendada para juntas entre **2 mm y 6 mm**. Disponible en **8 colores** — Gris, Gris Oscuro, Negro, Beige, Blanco, Azul, Verde y Mocca — en presentaciones de **2 kg y 5 kg**.

Clasificación según NTC 6050-2

CG2	Mortero de rejuntableo cementicio de altas prestaciones (mejorado)	A	Resistencia a la abrasión mejorada
W	Absorción de agua reducida (hidrofóbico)	—	Formulación con biocida: propiedad antihongo y antimoho

Colores Disponibles

Presentación	Colores
Bolsa 2 kg	Gris · Gris Oscuro · Negro · Beige · Blanco · Azul · Verde · Mocca
Bolsa 5 kg	Gris · Gris Oscuro · Negro · Beige · Blanco · Azul · Verde · Mocca

Nota: se recomienda realizar una prueba en obra antes de usar el producto para verificar la tonalidad frente al pavimento o revestimiento, ya que puede existir variación leve entre lotes.

✓ Usos Principales

Para rellenar las juntas entre tabletas en interiores y exteriores, sobre revestimientos y pavimentos de baja o nula absorción (cerámicas, porcelanatos, mármol, granito y pizarras).

★ Propiedades Destacadas

Gran adherencia y alta flexibilidad; propiedad autonivelante; endurecimiento sin fisuras (no se cuartea); formulación antihongo y antimoho con biocida; hidrofóbica y repelente al agua.

1 Datos Técnicos — Estado Fresco

Propiedad	Valor
Presentación	Bolsas de polietileno de 2 kg y 5 kg
Agua de mezcla sugerida	20% frente al peso del producto a mezclar
Vida en recipiente a 22°C	Aprox. 40 minutos
Tiempo de reposo (maduración)	Aprox. 5 minutos antes de reagitir

Mezclar en seco el contenido de la bolsa para homogenizar nuevamente el color del producto antes de agregar el agua.

2 Datos Técnicos — Estado Endurecido

Propiedad	Valor
Fraguado inicial a 22°C	1 a 3 horas
Fraguado final a 22°C	3 a 5 horas
Curado inicial	24 horas

Curado final	12 días
Absorción de agua	Menor de 18%
Resistencia a la flexión	28.1 kg/cm ²
Resistencia a la tensión	24.6 kg/cm ²
Contracción lineal a 1 día	Menor a 10%

Los valores de resistencia se obtienen bajo condiciones normalizadas de laboratorio a 22°C; el desempeño en obra puede variar según temperatura, humedad y técnica de aplicación.

3 Rendimiento y Consumo

El rendimiento aproximado de **Junta Flex Látex** es de **1 kg por cada 5 m²** instalados. El consumo real varía según el formato de la pieza y el ancho de la junta.

Ancho de junta	Rendimiento de referencia
2 mm – 3 mm	Mayor rendimiento por m ² (formatos grandes, junta fina)
4 mm – 6 mm	Consumo estándar ≈ 1 kg / 5 m ²

4 Modo de Empleo

1	Homogenizar el producto Mezcle en seco el contenido de la bolsa para homogenizar nuevamente el color del producto antes de añadir el agua.
2	Preparar la mezcla En un recipiente limpio, añada el agua y luego la Junta Flex Látex. Mezcle muy bien hasta obtener una pasta manejable, homogénea, sin grumos y de tono uniforme. La cantidad de agua sugerida es del 20% frente al peso del producto a mezclar. <i>Tip: Deje reposar la mezcla 5 minutos y vuelva a mezclar antes de aplicar.</i>
3	Aplicar en las juntas Use una llana de goma dura con borde afilado. Llene las juntas completamente ejerciendo fuerza, para lograr una junta compacta, sin grietas ni espacios vacíos.
4	Retirar el exceso Retire el exceso de mezcla de la superficie de las baldosas moviendo la llana en diagonal respecto a la junta, mientras la mezcla aún esté fresca.
5	Dejar curar Mantenga el piso libre de tráfico durante 24 horas, hasta el curado inicial de la Junta Flex Látex. ■ No usar ácido muriático para limpiar la boquilla: altera sus condiciones técnicas.

5 Precauciones de Aplicación

Antes de emboquillar Asegúrese de que las tabletas estén firmemente instaladas y de que el mortero de pega esté completamente seco. Se recomienda dejar 36 horas entre la adhesión de las tabletas y el emboquillado.
Protección de superficies sensibles

Proteja con selladores o cintas especiales los materiales susceptibles de ser manchados con la boquilla, especialmente piedras naturales porosas.

Limpieza

No se recomienda usar ácido muriático para limpiar las boquillas, ya que este producto altera las condiciones técnicas del material.

6 Seguridad, Almacenamiento y Transporte

Normas de seguridad

Mantengáse fuera del alcance de los niños. Se recomienda usar guantes de caucho y gafas de protección para su manipulación. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.

Aspecto	Recomendación
Vida útil	8 meses en su empaque original, cerrado
Condiciones de almacenamiento	Lugar fresco, libre de humedad, bajo techo y sobre estibas
Áreas de almacenamiento	6 meses en áreas secas y bien ventiladas
Transporte	Sobre estibas, en vehículos cerrados, protegido de la humedad

Asesoría técnica MeUp

Para proyectos con requerimientos específicos de color, ancho de junta o condiciones climáticas, contacte al equipo técnico de MeUp antes de iniciar el emboquillado.