


## Película BOPP Metalizada

*Altamente cavitada.*



**Opp LabelFilm MO**

**MO E**

### Descripción

**Opp LabelFilm MO** es una película blanca, cavitada y metalizada en una cara mediante un proceso controlado de deposición al vacío de aluminio de alta pureza. Esta película contiene un paquete de aditivos no migratorios deslizantes para proporcionar una excelente maquinabilidad. La capa metalizada se localiza en la cara externa de la bobina.

### Características principales

- Alto brillo del metal y blancura.
- Alta cavitación optimizada.
- Termosellable.
- Cara reversa preparada para buena fuerza de adherencia a hot melts.
- Magnífica planidad y estabilidad dimensional.

### Aplicaciones

Diseñada para ser utilizada en aplicaciones de etiquetas roll-fed donde un acabado metalizado de alto brillo es requerido. Debido a la alta cavitación, ofrece el equilibrio más competitivo de rigidez/rendimiento. La cara reversa es termosellable y está preparada para una buena fuerza de adherencia a hot melts. Cumple con las regulaciones FDA para contacto directo con los alimentos.

#### \*Consideraciones importantes

Es recomendable almacenar este producto a temperaturas que no excedan los 30°C, a la sombra y con una humedad relativa cercana al 60%. Para proteger contra la humedad y evitar el bloqueo de la película, los rollos deben permanecer cubiertos con la envoltura plástica cuando no se utilicen. La información de esta hoja de datos se basa en pruebas realizadas en nuestros laboratorios y está destinada a ser utilizada solo como referencia. No debe interpretarse como una garantía de rendimiento. Se recomienda que el usuario supere las pruebas necesarias para garantizar un rendimiento adecuado para las aplicaciones previstas.

## Dimensiones estándares\*

\*Este producto tiene restricciones en ancho y tamaño de lote. Por favor consulte a su representante de ventas.

Código OppFilm	Espesor (µm)	Peso Unit. (g/m <sup>2</sup> )	Ancho (mm)	Centro Cartón	Φ Externo 570 mm		Φ Externo 760 mm		Cara Tratada
					Largo (m)	Peso (kg/cm)	Largo (m)	Peso (kg/cm)	
MO E 26	26.0	15.6	400 to 2,000	3" & 6"	8,100	1.26	16,150	2.51	Metal Ext
MO E 30	30.0	18.0			7,050		14,000		
MO E 38	38.0	22.8			5,550		11,050		
MO E 60	60.0	36.0			3,500		7,000		

## Valores típicos de propiedades físicas\*

\*Esta ficha técnica debe ser utilizada como guía general y no como especificaciones técnicas, las cuales están disponibles bajo requerimiento.

Propiedad	Unidad	Método de prueba	Espesor en micras			
			26	30	38	60
Densidad Óptica	-	Tobias	2.2			
Coeficiente de Fricción - Cinético	NM/NM	-	ASTM D1894			
Resistencia a la Tracción	MD	N/mm <sup>2</sup>	80			
	TD		150			
Elongación a ruptura	MD	%	150			
	TD		40			
Modulo Secante @ 2%	MD	N/mm <sup>2</sup>	700			
	TD		1,000			

Opp LabelFilm MO

# MOE